

| | |
|-------------------|--|
| ABRAFATI: | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS |
| TESIS: | TECNOLOGIA E QUALIDADE DE SISTEMAS EM ENGENHARIA |
| REFERÊNCIA | PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE TINTAS IMOBILIÁRIAS |
| ASSUNTO | RESUMO EXECUTIVO DO RELATÓRIO SETORIAL Nº 86 |
| DOCUMENTO | 1076/RS086B |
| DATA | Essa versão cancela e substitui o documento 1076/RS086A |
| | MARÇO/2025 |

SUMÁRIO

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | INTRODUÇÃO | 3 |
| 2 | OBJETIVO | 4 |
| 3 | EMPRESAS E PRODUTOS ABORDADOS NESTE RELATÓRIO SETORIAL | 5 |
| 3.1 | EMPRESAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA | 6 |
| 3.2 | EMPRESAS EM CREDENCIAMENTO | 7 |
| 3.3 | EMPRESAS NÃO-PARTICIPANTES DO PROGRAMA | 8 |
| 4 | NORMALIZAÇÃO ADOTADA | 8 |
| 4.1 | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO | 8 |
| 4.2 | MÉTODOS DE ENSAIO | 9 |
| 4.2.1 | RESUMO DAS PROPRIEDADES EXIGIDAS PELO PROGRAMA | 9 |
| 5 | CONSIDERAÇÕES FEITAS NESTE RELATÓRIO SETORIAL | 14 |
| 5.1 | REQUISITOS ANALISADOS | 14 |
| 5.1.1 | EMPRESAS PARTICIPANTES | 14 |
| 5.1.2 | EMPRESAS NÃO PARTICIPANTES | 15 |
| 5.2 | CRITÉRIO DE CONFORMIDADE | 15 |
| 5.3 | CRITÉRIO DE NÃO CONFORMIDADE | 16 |
| 6 | PERCENTUAL DE APROVAÇÃO DAS EMPRESAS | 18 |
| 7 | EVOLUÇÃO DO SETOR | 20 |
| 8 | INDICADOR DE CONFORMIDADE SETORIAL | 33 |

1 INTRODUÇÃO

Desde novembro de 2002, vem sendo implementado o Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobiliárias pela ABRAFATI - Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas. A gestão técnica deste Programa é feita pela entidade de terceira parte independente, a empresa TESIS – Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda., que é uma Entidade Gestora Técnica credenciada pela Coordenação Geral do PBQP-H e acreditada pela CGCRE de acordo com a NBR ISO/IEC 17065 sob o número OCP 0109 como Entidade Gestora Técnica de Programas Setoriais da Qualidade no âmbito do PBQP-H.

O Programa tem por principal objetivo elaborar mecanismos específicos que garantam que as tintas imobiliárias colocadas à disposição dos usuários da construção civil apresentem desempenho satisfatório, atendendo às necessidades dos usuários e não prejudicando a isonomia competitiva entre fabricantes, visando:

- atingir e manter a qualidade, segundo especificações técnicas dos produtos, em adequação com as necessidades dos usuários;
- prover de confiança os participantes do Programa, que a qualidade pretendida está sendo atingida e mantida;
- prover de confiança os compradores dos produtos, que a qualidade pretendida está sendo alcançada;
- fornecer informações que permitam o combate a não-conformidade sistemática.

Este Programa Setorial da Qualidade segue o regimento do Sistema de Qualificação de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos – SiMaC do **Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H)** (<http://pbqp-h.mdr.gov.br/>), conforme Portaria nº 79/2021 publicada em 15/01/2021 no Diário Oficial da União, que vem contemplando o desenvolvimento de programas da qualidade por empresas privadas que estejam em parceria e cooperação, compreendendo a cadeia produtiva desde a matéria-prima até o produto final.

Assim sendo, para atingir o objetivo, o Programa realiza a verificação da qualidade de tintas imobiliárias abordando inicialmente as tintas látex foscas (*econômica, standard, premium e super premium*); tintas látex semiacetinadas (*premium e super premium*); tintas látex acetinadas (*premium e super premium*); tintas látex semibrilho (*standard, premium e super premium*); tinta látex especialidade sem nível de desempenho em todos os acabamentos; as massas niveladoras (para uso interior e para uso interior/exterior); os esmaltes sintéticos *standard e premium*; as tintas a óleo, os vernizes de uso interior e as texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional.

Tal verificação da qualidade é feita através de auditorias de produto, que consistem na realização de visitas nas unidades fabris das empresas participantes ou em credenciamento junto ao Programa para a coleta de amostras, e na aquisição de amostras de empresas participantes e não participantes em revendas de materiais de construção. As amostras são avaliadas nos laboratórios institucionais do Programa:

- Laboratório de Tintas do SENAI – Mário Amato responsável pelos ensaios de desempenho. Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0077;
- Laboratório ITEN (Instituto Tecnológico de Ensaios Ltda), responsável pelos ensaios realizados para a determinação do teor de chumbo. Laboratório de Ensaio Acreditado pelo CGCRE sob o número CRL 0323;
- Laboratório TESIS responsável pelos ensaios de análise de marcação dos recipientes. Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE sob o número CRL 0162.

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Seus resultados são divulgados nos relatórios de auditoria (confidenciais, que são enviados apenas para a empresa participante ou em credenciamento) e nos relatórios setoriais, nos quais são apresentados os panoramas gerais do setor.

As auditorias em fábricas e revendas são realizadas uma vez a cada trimestre para cada marca e para cada unidade fabril dos produtos analisados no âmbito do Programa.

O fluxograma de funcionamento e a interação entre os diversos participantes do Programa estão ilustrados na Figura 1 a seguir.




Figura 1 - Fluxograma de funcionamento do Programa

2 OBJETIVO

Este Resumo Executivo do Relatório Setorial do Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobiliárias tem o objetivo de apresentar a situação do setor com base nos resultados observados nas amostras de: tintas látex foscas (econômica, *standard*, *premium* e *super premium*); tintas látex semiacetinadas (*premium* e *super premium*); tintas látex acetinadas (*premium* e *super premium*); tintas látex semibrilho (*standard*, *premium* e *super premium*); tinta látex especialidade sem nível de desempenho em todos os acabamentos; as massas niveladoras (para uso interior e para uso interior/exterior); os esmaltes sintéticos *standard* e *premium*; as tintas a óleo; os vernizes de uso interior e as texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional nas unidades fabris das empresas participantes ou em credenciamento e nas revendas de materiais de construção, com validade até 15/05/2025.

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

3 EMPRESAS E PRODUTOS ABORDADOS NESTE RELATÓRIO SETORIAL

Apresentam-se na Tabela 1 os produtos abordados neste Relatório Setorial, monitorados no âmbito do Programa Setorial da Qualidade, que são produzidos e/ou comercializados pelas empresas **participantes**, por empresas **não-participantes** ou em **credenciamento** junto ao Programa.

Tabela 1 – Produtos-alvo do Programa Setorial da Qualidade e exemplos ilustrativos

| PRODUTO ALVO | EXEMPLOS ILUSTRATIVOS | | |
|---|---|---|---|
| tintas látex com aplicação em parede, muro, fachada e/ou teto. |  |  |  |
| com nível de desempenho (econômico, <i>standard</i> , <i>premium</i> e <i>super premium</i>) e sem nível de desempenho (especialidades). | BRANCO | GELO | ALGODÃO EGÍPCIO |
| nas cores claras (coordenada cromática $L^* \geq 87$ e $C \leq 35$). |  |  |  |
| todos os acabamentos (fosca, semiacetinada, acetinada e semibrilho) | | | |
| massas niveladoras (interiores e interiores/exteriores) |  | | |
| esmaltes sintéticos <i>standard</i> e tintas a óleo brilhantes (avaliação de desempenho) |  |  | |
| esmaltes sintéticos <i>premium</i> brilhantes (avaliação de desempenho) |  | | |
| esmaltes sintéticos <i>standard</i> e <i>premium</i> e tintas a óleo brilhantes (chumbo) |  |  |  |
| vernizes brilhantes de uso interior |  | | |
| textura de uso exterior, usada como acabamento (sem necessidade de acabamento adicional) |  | | |

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

3.1 EMPRESAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA

As empresas apresentadas na Tabela 2 participam do Programa da Qualidade, sendo que suas responsabilidades estão definidas no documento SQ/IT084 – “Fundamentos do Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobiliárias”.

Tabela 2 – Empresas participantes do Programa

| Empresas | Localização (cidade/estado) |
|---|--------------------------------|
| AKZONOBEL LTDA. | Mauá/SP |
| ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA. | Recife/PE |
| ARTCOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | Criciúma/SC |
| | Jacareí/SP |
| | São Bernardo do Campo/SP |
| | Mogi das Cruzes/SP |
| BASF S/A | Conselheiro Lafaiete/MG |
| | Moreno/PE |
| | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| BAUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA. | Itaquaquecetuba/SP |
| BRASILUX TINTAS TÉCNICAS LTDA. | Matão/SP |
| CARTINT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. | Guarulhos/SP |
| CD-MAX INDÚSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA | Cuiabá/MT |
| DACAR QUÍMICA DO BRASIL S.A. | São José dos Pinhais/PR |
| DOIS IRMÃOS INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA. | Cravinhos/SP |
| DOVAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | São Bernardo do Campo/SP |
| | Salto/SP |
| EUCATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | Cabo de Santo Agostinho/PE |
| | Almirante Tamandaré/PR |
| FARBEN S A INDÚSTRIA QUÍMICA | Itararé/SC |
| FORTEX INDÚSTRIA QUIMICA LTDA. | Maracanaú/CE |
| GRAFFTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | Londrina/PR |
| HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA | Catanduva/SP |
| HIDROTINTAS INDÚSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA. | Maracanaú/CE |
| HYDRONORTH S/A | Cambé/PR |
| IBRATIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | Maceió/AL |
| | Franco da Rocha/SP |
| INDÚSTRIAS QUÍMICAS IRAJÁ LTDA. | São Paulo/SP |
| JRI INDÚSTRIA GOIANA DE TINTAS LTDA | Aparecida de Goiânia/GO |
| KILLING S.A. TINTAS E ADESIVOS | Novo Hamburgo/RS |
| KOKAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA. | Palmas/TO |
| LIDERTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | Anápolis/GO |
| LUZTOL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA. | Aparecida de Goiânia/GO |

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 2 (continuação) - Empresas participantes do Programa

| Empresas | Localização (cidade/estado) |
|---|--------------------------------|
| MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | Mococa/SP |
| MG TINTAS LTDA. | Santa Terezinha de Itaipu-PR |
| MONTANA QUÍMICA LTDA. | Campina Grande do Sul-PR |
| NOVA ROCHA INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA. | São Paulo/SP |
| OUROCOLOR TINTAS LTDA. | Aparecida de Goiânia/GO |
| PPG INDUSTRIAL DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA. | Cachoeiro de Itapemirim/ES |
| QUALYCRIL SOLUÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Gravataí/RS |
| RENNER SAYERLACK S/A | Jandira/SP |
| RESICOLOR INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | Cajamar/SP |
| REVPROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | Palmeiras de Goiás/GO |
| SBRAS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA EPP | Siderópolis/SC |
| SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | Ribeirão Preto/SP |
| SKANDIA INDÚSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTO LTDA | Redenção/CE |
| STO BRASIL REVESTIMENTOS E FACHADAS LTDA. | Taboão da Serra/SP |
| TEXTURAECIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | Sumaré/SP |
| TINTAS ALESSI LTDA. | Moreno/PE |
| TINTAS BELLA INDÚSTRIA LTDA. EPP. | Duque de Caxias/RJ |
| TINTAS HIDRACOR S/A | Itaquapecetuba/SP |
| TINTAS IQUINE LTDA. | Ferraz de Vasconcelos/SP |
| TINTAS LUX LTDA. | Mandirituba/PR |
| TINTAS VIVA LTDA | Campina Grande/PB |
| UNIVERSO TINTAS E VERNIZES LTDA. | Maracanaú/CE |
| VELOZ QUÍMICA, DERIVADOS DE PETRÓLEO E SOLVENTES LTDA. | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| VERBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. | Duque de Caxias/RJ |
| VINICOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, TEXTURAS E GRAFIATO LTDA. | Campina Grande/PB |
| | Maracanaú/CE |
| | Paço do Lumiar/MA |
| | Diadema/SP |
| | Benevides/PA |
| | Benevides/PA |
| | Demerval Lobão/PI |
| | Maringá/PR |

3.2 EMPRESAS EM CREDENCIAMENTO

Duas empresas encontram-se em processo de credenciamento junto ao Programa da Qualidade, ou seja, estão sendo submetidas a auditorias intensivas como forma de verificar suas condições para o credenciamento.

As condições para o credenciamento de uma empresa junto ao Programa estão estabelecidas no documento SQ/IT085 – “Condições para o Credenciamento de Fabricantes Junto ao Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobiliárias”.

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

3.3 EMPRESAS NÃO-PARTICIPANTES DO PROGRAMA

No período abordado neste documento, o Programa da Qualidade acompanhou, em revendas de materiais de construção, 41 empresas não participantes, totalizando 16 marcas de tinta látex econômica; 19 marcas de tinta látex *standard* fosca; 9 marcas de tinta látex *premium* fosca; 1 marca de tinta látex *super premium* fosca, 1 marca de tinta látex *standard* semibrilho, 6 marcas de massas niveladoras e 4 marcas de esmalte sintético *standard*.

4 NORMALIZAÇÃO ADOTADA

4.1 ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

A verificação da qualidade das tintas imobiliárias auditadas está sendo feita com base nos documentos normativos descritos a seguir:

- TINTAS LÁTEX (ECONÔMICAS, *STANDARD*, *PREMIUM*, *SUPER PREMIUM* E *ESPECIALIDADES*)
 - ❖ ABNT NBR 15079-1 – Tintas para construção civil – Requisitos mínimos de desempenho – Parte 1: Tinta látex fosca nas cores claras;
 - ❖ ABNT NBR 15079-2 – Tintas para construção civil – Requisitos mínimos de desempenho – Parte 2: Tinta látex semiacetinada, acetinada e semibrilho nas cores claras;
 - ❖ ABNT NBR 11702 – Tintas para construção civil – Tintas, vernizes, texturas e complementos para edificações não industriais – Classificação e requisitos.
- MASSAS NIVELADORAS
 - ❖ ABNT NBR 15348 – Tintas para construção civil – Massa niveladora monocomponentes à base de dispersão aquosa para alvenaria – Requisitos.
- ESMALTES SINTÉTICOS *STANDARD* E *PREMIUM* E TINTAS A ÓLEO
 - ❖ ABNT NBR 15494 – Tintas para construção civil – Requisitos de desempenho de tintas para edificações não industriais – Tinta brilhante à base de solvente com secagem oxidativa;
 - ❖ Lei Federal 11.762 de 1º de agosto de 2008 relativa ao limite máximo permitido de teor de chumbo.
- VERNIZ BRILHANTE A BASE DE SOLVENTE DE USO INTERIOR
 - ❖ ABNT NBR 16211 – Tintas para construção civil – Verniz brilhante à base de solvente monocomponente – Requisitos de desempenho de tintas para edificações não industriais.
- TEXTURAS PARA USO EXTERIOR UTILIZADA COMO ACABAMENTO
 - ❖ ABNT NBR 17134 – Textura – Requisitos de desempenho para uso externo em edificações não industriais.

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

4.2 MÉTODOS DE ENSAIO

A Tabela 3, a seguir, apresenta uma síntese dos métodos de ensaios adotados no âmbito do Programa.

Tabela 3 – Documentos normativos utilizados na realização dos ensaios de desempenho

| PRODUTO | DOCUMENTOS NORMATIVOS |
|--|---|
| TINTA LÁTEX | ABNT NBR 14940 Resistência à abrasão úmida |
| | ABNT NBR 14942 Determinação do poder de cobertura de tinta seca e rendimento teórico |
| | ABNT NBR 14943 Determinação do poder de cobertura de tinta úmida |
| | ABNT NBR 15078 Resistência à abrasão úmida sem pasta abrasiva (tinta econômica e gesso) |
| MASSA NIVELADORA | ABNT NBR 15303 Determinação da absorção de água de massa niveladora |
| | ABNT NBR 15312 Determinação da resistência à abrasão de massa niveladora |
| ESMALTES SINTÉTICOS STANDARD E PREMIUM E TINTAS A ÓLEO | ABNT NBR 15299 Determinação de brilho |
| | ABNT NBR 15311 Determinação do tempo de secagem de tintas e vernizes por medida instrumental |
| | ABNT NBR 15314 Determinação do poder de cobertura em película de tinta seca obtida por extensão |
| | ABNT NBR 15315 Determinação do teor de sólidos |
| | ABNT NBR 16407 Determinação do teor de chumbo |
| VERNIZ | ABNT NBR 15299 Determinação de brilho |
| | ABNT NBR 15311 Determinação do tempo de secagem de tintas e vernizes por medida instrumental |
| | ABNT NBR 15315 Determinação do teor de sólidos |
| | ABNT NBR 16568 Determinação do rendimento para uso interior e exterior |
| TEXTURA | ABNT NBR 17012 Permeabilidade à água por coluna d'água |
| | ABNT NBR 16912 Resistência de aderência à tração (sem envelhecimento) |

4.2.1 RESUMO DAS PROPRIEDADES EXIGIDAS PELO PROGRAMA

A Tabela 4 apresenta os principais limites dos requisitos de desempenho constantes nos documentos normativos de especificação e outras propriedades exigidas pelo Programa, contemplados no item 5.1. Para tintas látex especialidades, as especificações serão avaliadas de acordo com os itens de classificação da ABNT NBR 11702.

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 4 – Requisitos normativos

| PRODUTO | REQUISITO | DESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO |
|--|--|--|---|
| TINTA LÁTEX FOSCAS ECONÔMICA, STANDARD, PREMIUM E SUPER PREMIUM | Análise de marcação do recipiente (cores claras) | O recipiente deve indicar, além das informações exigidas por lei (razão social e número do CNPJ do fabricante, prazo de validade, número do lote, marca comercial, nome do produto e conteúdo), informações referentes a: indicação do nível de qualidade (econômica, Standard, Premium ou Super Premium) diluição, preparação da superfície, condições ambientais para execução da pintura, intervalo entre demões, quantidade de demões, tempo de secagem, indicação de uso (interior ou exterior/interior), acabamento, referências normativas, rendimento acabado (m ² /embalagem). | -- |
| | Determinação do poder de cobertura de tinta seca (cores claras) | Este ensaio mede o poder de cobertura de uma película de tinta seca, que é a área máxima aplicada (m ²) por unidade de volume (L) que apresenta razão de contraste de 98,5%. | Mínimo de 4,0 m ² /L para tinta látex econômica Mínimo de 5,0 m ² /L para tinta látex standard Mínimo de 6,0 m ² /L para tinta látex premium Mínimo de 8,0 m ² /L para tinta látex super premium |
| | Rendimento teórico (cores claras) | Este ensaio mede o rendimento teórico de uma película seca de tinta, através de uma determinada área acabada, pintada conforme instruções de diluição do fabricante, que apresente razão de contraste mínima de 97,5%. | Deve atender ao valor declarado pelo fabricante na embalagem, que não pode ser inferior a: Mínimo de 70 m ² /18L para tinta látex econômica Mínimo de 90 m ² /18L para tinta látex standard Mínimo de 110 m ² /18L para tinta látex premium Mínimo de 150 m ² /18L para tinta látex super premium |
| | Determinação do poder de cobertura de tinta úmida (cores claras) | Este ensaio mede o poder de cobertura em uma extensão de tinta imediatamente após a sua aplicação sobre uma cartela padrão (leneta). | Mínimo de 55,0 % para tinta látex econômica Mínimo de 85,0 % para tinta látex standard Mínimo de 90,0 % para tinta látex premium Mínimo de 90,0 % para tinta látex super premium |
| | Determinação da resistência à abrasão úmida sem pasta abrasiva (todos os grupos de cores) | Este ensaio mede o número de ciclos necessários para remoção da tinta em no mínimo 80% da área percorrida pela escova. | Mínimo de 100 ciclos para tinta látex econômica |
| | Determinação da resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva (todos os grupos de cores) | Este ensaio mede o número de ciclos necessários para remoção da tinta em uma linha contínua perpendicular ao ressalto. | Mínimo de 10 ciclos para tinta látex econômica Mínimo de 40 ciclos para tinta látex standard Mínimo de 100 ciclos para tinta látex premium Mínimo de 200 ciclos para tinta látex super premium |

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 4 (continuação) – Requisitos normativos

| PRODUTO | REQUISITO | DESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO |
|---|--|--|---|
| TINTA LÁTEX SEMIACETINADAS, ACETINADAS E SEMIBRILHO NAS CORES CLARAS STANDARD, PREMIUM E SUPER PREMIUM | Análise de marcação do recipiente | O recipiente deve indicar, além das informações exigidas por lei (razão social e número do CNPJ do fabricante, prazo de validade, número do lote, marca comercial, nome do produto e conteúdo), informações referentes a: indicação do nível de qualidade (<i>Standard, Premium ou Super Premium</i>) diluição, preparação da superfície, condições ambientais para execução da pintura, intervalo entre demãos, quantidade de demãos, tempo de secagem, indicação de uso (interior ou exterior/interior), acabamento, referências normativas, rendimento acabado ($m^2/embalagem$). | -- |
| | Determinação do poder de cobertura de tinta seca | Este ensaio mede o poder de cobertura de uma película de tinta seca, que é a área máxima aplicada (m^2) por unidade de volume (L) que apresenta razão de contraste de 98,5%. | Mínimo de 4,0 m²/L para tinta látex Standard semibrilho Mínimo de 5,0 m²/L para tinta látex <i>premium</i> semiacetinada, acetinada e semibrilho Mínimo de 6,0 m²/L para tinta látex <i>super premium</i> semiacetinada, acetinada e semibrilho |
| | Rendimento teórico | Este ensaio mede o rendimento teórico de uma película seca de tinta, através de uma determinada área acabada, pintada conforme instruções de diluição do fabricante, que apresente razão de contraste mínima de 97,5%. | Deve atender ao valor declarado pelo fabricante na embalagem, que não pode ser inferior a: Mínimo de 70 m²/18L para tinta látex <i>standard</i> Mínimo de 90 m²/18L para tinta látex <i>premium</i> Mínimo de 90 m²/18L para tinta látex <i>super premium</i> |
| | Determinação do poder de cobertura de tinta úmida | Este ensaio mede o poder de cobertura em uma extensão de tinta imediatamente após a sua aplicação sobre uma cartela padrão (leneta). | Mínimo de 85,0% para tinta látex <i>standard</i> semibrilho Mínimo de 90,0% para tinta látex <i>premium</i> semiacetinada, acetinada e semibrilho Mínimo de 90,0% para tinta látex <i>super premium</i> semiacetinada, acetinada e semibrilho |
| | Determinação da resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva | Este ensaio mede o número de ciclos necessários para remoção da tinta em uma linha contínua perpendicular ao ressalto. | Mínimo de 100 ciclos para tinta látex <i>standard</i> semibrilho Mínimo de 150 ciclos para tinta látex <i>premium</i> semiacetinada, acetinada e semibrilho Mínimo de 200 ciclos para tinta látex <i>super premium</i> semiacetinada, acetinada e semibrilho |
| MASSA NIVELADORA | Análise de marcação do recipiente | O recipiente deve indicar, além das informações exigidas por lei (razão social e número do CNPJ do fabricante, prazo de validade, número do lote, marca comercial, nome do produto e conteúdo), informações referentes às instruções de preparo da superfície e tempo de secagem. | -- |
| | Determinação da resistência à abrasão de massa niveladora | Este ensaio determina a resistência à abrasão da massa niveladora com base na medição da quantidade de massa niveladora seca desbastada durante um número pré-determinado de ciclos de lixamento. | Máximo de 10 g (massa interior) Máximo de 5 g (massa interior/exterior) |
| | Determinação da absorção de água de massa niveladora | Este ensaio determina a sensibilidade à água da massa niveladora com base na medição da quantidade de água absorvida pela massa niveladora após um determinado período de tempo de imersão. | Máximo de 15% (massa interior) Máximo de 18% (massa interior/exterior) |

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 4 (continuação) – Requisitos normativos

| PRODUTO | REQUISITO | DESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO |
|---|---|---|--|
| ESMALTES SINTÉTICOS STANDARD E TINTAS A ÓLEO ESMALTES SINTÉTICOS PREMIUM | Análise de marcação do recipiente | O recipiente deve indicar, além das informações exigidas por lei (razão social e número do CNPJ do fabricante, prazo de validade, número do lote, marca comercial, nome do produto e conteúdo), informações referentes às instruções para o preparo da superfície, condições ambientais, intervalo entre demãos, tempo de secagem, diluição ou a designação “pronto para uso”, precauções de segurança, indicação de nível de qualidade e referências normativas. | -- |
| | Determinação do tempo de secagem de tintas e vernizes por medida instrumental | Este ensaio determina o tempo de secagem de uma película de tinta por medida instrumental. | Máximo 10 h para nível <i>Standard</i> Máximo 8 h para nível <i>Premium</i> |
| | Determinação de brilho | Este ensaio determina o brilho em películas de tintas ou vernizes, com base na medida fotoelétrica da reflexão da luz. | Mínimo 70 UB a 20° para nível <i>Standard</i> Mínimo 80 UB a 20° para nível <i>Premium</i> |
| | Determinação do poder de cobertura de tinta seca por extensão | Este ensaio mede o poder de cobertura de uma película de tinta seca, que é a razão de contraste – quociente entre a intensidade de luz refletida em duas superfícies distintas ou em partes distintas da mesma superfície. | Mínimo 75% (esmalte sintético branco – $L^* \geq 85$) Mínimo 85% (esmalte sintético preto – $L^* < 35$) para nível <i>standard</i> Mínimo 85% (esmalte sintético branco – $L^* \geq 85$) para nível <i>premium</i> |
| | Determinação do teor de sólidos | Este ensaio determina o teor de partículas sólidas em tintas, vernizes e produtos similares através da diferença de peso observada antes e após o corpo de prova ter sido seco em estufa. | Mínimo 35% para nível <i>standard</i> Mínimo 50% para nível <i>premium</i> |
| | Determinação do teor de chumbo | Este ensaio determina a concentração de chumbo, em peso, expresso como chumbo metálico, determinado em base seca ou conteúdo total não-volátil pelo método de espectroscopia de absorção atômica | Menor que 0,06% |

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 4 (continuação) – Requisitos normativos

| PRODUTO | REQUISITO | DESCRÍÇÃO | ESPECIFICAÇÃO |
|---|---|--|--|
| VERNIZ BRILHANTE A BASE DE SOLVENTE PARA USO INTERIOR | Análise de marcação do recipiente | O recipiente deve indicar, além das informações exigidas por lei (razão social e número do CNPJ do fabricante, prazo de validade, número do lote, marca comercial, nome do produto e conteúdo), informações referentes às instruções para o preparo da superfície, condições ambientais, intervalo entre demãos, tempo de secagem, diluição ou a designação “pronto para uso”, precauções de segurança, referências normativas e rendimento acabado. | -- |
| | Determinação do tempo de secagem de tintas e vernizes por medida instrumental | Este ensaio determina o tempo de secagem de uma película de tinta por medida instrumental. | Máximo 12 h |
| | Determinação de brilho | Este ensaio determina o brilho em películas de tintas ou vernizes, com base na medida fotoelétrica da reflexão da luz, no caso do verniz com aplicação em cartão de PVC preto. | Mínimo 80 UB |
| | Determinação do teor de sólidos | Este ensaio determina o teor de partículas sólidas em tintas, vernizes e produtos similares através da diferença de peso observada antes e após o corpo de prova ter sido seco em estufa. | Mínimo 40% |
| | Rendimento Teórico | Este ensaio determina o rendimento de vernizes e estabelece o rendimento teórico máximo de um verniz em função de seu volume de sólidos e de uma camada seca pré definida. | Deve atender ao valor declarado pelo fabricante na embalagem, que não pode ser inferior a 15 m²/galão (3,6L) |
| TEXTURAS PARA USO EXTERIOR UTILIZADA COMO ACABAMENTO | Análise de marcação do recipiente | O recipiente deve indicar, além das informações exigidas por lei (razão social e número do CNPJ do fabricante, prazo de validade, número do lote, marca comercial, nome do produto e conteúdo), informações referentes a: diluição, preparação da superfície, condições ambientais para execução da pintura, tempo de secagem, indicação de uso, referências normativas. | -- |
| | Permeabilidade à água por coluna d’água | Este ensaio determina a permeabilidade da textura sujeita a coluna d’água por um período de 24 horas, utilizando papel-filtro como substrato | Máximo 0,3 mL |
| | Resistência de aderência à tração (sem envelhecimento) | Este ensaio determina a resistência de aderência à tração na direção perpendicular ao substrato de policarbonato | Mínimo 0,3 MPa |

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

5 CONSIDERAÇÕES FEITAS NESTE RELATÓRIO SETORIAL

Para a elaboração deste relatório, foram adotadas as seguintes considerações:

5.1 REQUISITOS ANALISADOS

5.1.1 EMPRESAS PARTICIPANTES

Para as empresas participantes, são analisados todos os requisitos de desempenho preconizados para os produtos-alvo nas normas brasileiras e na Lei Federal 11.762 de 1º de agosto de 2008, relativa ao teor de chumbo. Os produtos-alvo avaliados estão listados abaixo e os requisitos analisados nas amostras coletadas no período e apresentados neste Relatório Setorial, constam da Tabela 4.

- tintas látex foscas (econômica, *standard*, *premium* e *super premium*), nas cores claras (coordenada cromática $L^* \geq 87$ e $C \leq 35$)⁽¹⁾;
- tintas látex semiacetinadas (*premium* e *super premium*), nas cores claras (coordenada cromática $L^* \geq 87$ e $C \leq 35$)⁽¹⁾;
- tintas látex acetinadas (*premium* e *super premium*) nas cores claras (coordenada cromática $L^* \geq 87$ e $C \leq 35$)⁽¹⁾;
- tintas látex semibrilho (*standard*, *premium* e *super premium*) nas cores claras (coordenada cromática $L^* \geq 87$ e $C \leq 35$)⁽¹⁾;
- tinta látex especialidade com ou sem nível de desempenho em todos os acabamentos nas cores claras (coordenada cromática $L^* \geq 87$ e $C \leq 35$)⁽¹⁾;
- massas niveladoras (para uso interior e para uso interior/exterior);
- esmaltes sintéticos e tintas a óleo *standard* e *premium*;
- vernizes de uso interior;
- texturas (para uso exterior, utilizada como acabamento).⁽²⁾

Nota ⁽¹⁾: Embora o escopo do Programa seja as tintas látex nas cores claras (coordenada cromática $L^* \geq 87$ e $C \leq 35$), eventualmente são coletadas tintas que estão ligeiramente fora das especificações de coordenadas cromáticas. Para estes casos, os produtos são avaliados nos requisitos de resistência à abrasão com e sem pasta abrasiva, de acordo com o exigido para o nível de desempenho e acabamento, em conformidade com a norma ABNT NBR 11702. Ao longo do documento, as referências de avaliação estarão voltadas para as cores claras, escopo do Programa Setorial da Qualidade.

Nota ⁽²⁾: São produtos-alvo do Programa Setorial da Qualidade as texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional (pintura ou complemento). Texturas que apresentem indicação de aplicação de pintura para utilização em uso externo, mesmo que no verso da embalagem, não são consideradas pertencentes ao escopo de avaliação.

Além disso, é feita a análise das marcações da embalagem das tintas látex de acordo com as ABNT NBR 15079-1, ABNT NBR 15079-2 e ABNT NBR 11702. As análises das marcações de embalagens das massas niveladoras são feitas de acordo com a ABNT NBR 15348, dos esmaltes sintéticos e tintas a óleo são feitas de acordo com a ABNT NBR 15494, dos vernizes são feitas de acordo com a ABNT NBR 16211, das texturas são feitas de acordo com a norma ABNT NBR 17134.

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

5.1.2 EMPRESAS NÃO PARTICIPANTES

No caso das tintas látex nas cores claras (econômicas, *standard*, *premium* e *super premium*), massas niveladoras, esmaltes sintéticos (*standard* e *premium*) e vernizes de empresas que não participam do Programa, a verificação dos requisitos descritos foi planejada de forma a reduzir os custos e prazos dos ensaios. Tal planejamento foi efetuado a partir das seguintes premissas:

- Estabelecimento de uma ordem para execução dos ensaios, de acordo com o histórico apresentado pela respectiva marca;
- Interrupção da sequência dos ensaios quando for constatada uma não conformidade.

Nas Figuras 2, 3 e 4 constam exemplos de fluxogramas de ensaios para as tintas látex, massas niveladoras e esmaltes sintéticos, respectivamente.




Figura 2 - Exemplo de fluxograma de ensaio de tinta látex foscas nas cores claras




Figura 3 - Exemplo de fluxograma de ensaio de massa niveladora




Figura 4 - Exemplo de fluxograma de ensaio de esmalte sintético

5.2 CRITÉRIO DE CONFORMIDADE

Os resultados obtidos nos ensaios de avaliação dos produtos-alvo do Programa, nas amostras de tintas látex foscas (econômicas, *standard*, *premium* e *super premium*); tintas látex semiacetinada, acetinada e semibrilho nas cores claras (*standard*, *premium* e *super premium*); tinta látex especialidade sem nível de desempenho em todos os acabamentos; massas niveladoras (uso interior e exterior/interior); esmaltes sintéticos (*standard* e *premium*); tintas a óleo, vernizes de uso interior e texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional são comparados com os requisitos mínimos de desempenho adotados nas respectivas especificações citadas no item 4.1, para verificação da conformidade das marcas auditadas.

Nesta etapa do Programa, Empresas Qualificadas são empresas participantes do Programa Setorial da Qualidade que tenham um histórico e mantenham constante a conformidade dos produtos-alvo citados acima, produzidos em todas as unidades fabris, próprias ou de terceiros, com marca própria ou de terceiros, em relação aos seguintes requisitos:

- **TINTAS LÁTEX**
 - Análise de marcação do recipiente (cores claras);
 - Resistência à abrasão úmida sem pasta abrasiva (todos os grupos de cores – tintas econômicas e gesso);
 - Resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva (todos os grupos de cores);
 - Poder de cobertura de tinta seca (cores claras);

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

- Rendimento teórico (cores claras);
- Poder de cobertura de tinta úmida (cores claras).
- MASSAS NIVELADORAS (uso interior e uso exterior/interior)
 - Análise de marcação do recipiente;
 - Absorção de água;
 - Resistência à abrasão.
- ESMALTES SINTÉTICOS STANDARD E PREMIUM E TINTAS A ÓLEO BRILHANTES (NAS CORES VERMELHA, LARANJA, AMARELA)
 - Teor de chumbo.
- ESMALTES SINTÉTICOS STANDARD E TINTAS A ÓLEO BRILHANTES (NAS CORES BRANCA E PRETA) E ESMALTES SINTÉTICOS PREMIUM BRILHANTES (NA COR BRANCA)
 - Análise de marcação do recipiente;
 - Determinação do teor de sólidos;
 - Tempo de secagem por medida instrumental;
 - Poder de cobertura de tinta seca por extensão;
 - Brilho.
- VERNIZES DE USO INTERIOR BRILHANTE
 - Análise de marcação do recipiente;
 - Determinação do teor de sólidos;
 - Tempo de secagem por medida instrumental;
 - Brilho;
 - Rendimento teórico.
- TEXTURAS DE USO EXTERIOR UTILIZADAS COMO ACABAMENTO
 - Análise de marcação do recipiente;
 - Permeabilidade à água por coluna d'água;
 - Resistência de aderência à tração (sem envelhecimento).

As empresas participantes, para estarem qualificadas no âmbito do Programa Setorial da Qualidade, devem apresentar a Licença de Funcionamento Ambiental ou Protocolo de Solicitação desta Licença expedido pelo órgão estadual competente do Estado em que a empresa estiver instalada, além da conformidade nos produtos-alvo do Programa.

5.3 CRITÉRIO DE NÃO CONFORMIDADE

São consideradas empresas não conformes, as empresas que produzem sistematicamente os produtos relacionados a seguir com resultados fora das especificações normativas:

- tintas látex foscas (econômica, *standard*, *premium* ou *super premium*) que não atendam a um ou mais requisitos especificados na ABNT NBR 15079-1 (resistência à abrasão úmida sem e com pasta abrasiva, poder de cobertura de tinta úmida e poder de cobertura de tinta seca);

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

- tintas látex semiacetinadas, acetinadas e semibrilho (*standard, premium ou super premium*) que não atendam a um ou mais requisitos especificados na ABNT NBR 15079-2 (resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva, poder de cobertura de tinta úmida e poder de cobertura de tinta seca);
- massas niveladoras que não atendam um ou mais requisitos constantes na ABNT NBR 15348 (resistência à abrasão e absorção de água);
- esmaltes sintéticos e tintas a óleo (*standard e premium*) que não atendam um ou mais requisitos constantes na ABNT NBR 15494 (determinação do teor de sólidos, tempo de secagem por medida instrumental, poder de cobertura de tinta seca por extensão, brilho inicial) ou que não atendam à Lei Federal 11.762 de 1º de agosto de 2008;
- vernizes que não atendam um ou mais requisitos constantes na ABNT NBR 16211 (determinação do teor de sólidos, tempo de secagem por medida instrumental e brilho inicial);
- texturas de uso exterior utilizadas como acabamento que não atendam um ou mais requisitos constantes na ABNT NBR 17134 (permeabilidade à água por coluna d'água e resistência de aderência à tração).

A caracterização da não conformidade se dá através da existência de um histórico de resultados de ensaios não conformes em qualquer um dos requisitos citados anteriormente. Cabe destacar que a não inclusão de uma empresa na relação de empresas não conformes não significa que o fabricante produza tinta látex (econômica, *standard, premium ou super premium*) em todos os acabamentos em conformidade com a ABNT NBR 15079-1 ou ABNT NBR 15079-2, ou massa niveladora (uso interior e exterior/interior) em conformidade com a ABNT NBR 15348, ou esmalte sintético e tinta a óleo (*standard e premium*) em conformidade com a ABNT NBR 15494 e com a Lei Federal 11.762 de 1º de agosto de 2008, ou verniz em conformidade com a ABNT NBR 16211 e texturas de uso exterior utilizadas como acabamento em conformidade com a ABNT NBR 17134.

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

6 PERCENTUAL DE APROVAÇÃO DAS EMPRESAS

Apresentam-se na Tabela 5 os percentuais de aprovação das empresas participantes e das não participantes ou em credenciamento junto ao Programa, em relação a cada um dos requisitos normativos, para cada produto.

Tabela 5 – Percentual de conformidade das empresas participantes e não participantes do Programa

| PRODUTO | Requisito de desempenho | ÍNDICE GERAL DE APROVAÇÃO | |
|-----------------------------------|--|---------------------------|--|
| | | Empresas participantes | Não participantes ou em credenciamento |
| TINTA LÁTEX ECONÔMICA | Análise de marcação do recipiente | 68% (28/41) | 6% (01/16) |
| | Resistência à abrasão sem pasta abrasiva | 95% (39/41) | 40% (04/10) |
| | Poder de cobertura de tinta úmida | 95% (39/41) | 67% (02/03) |
| | Poder de cobertura de tinta seca | 98% (40/41) | 100% (09/09) |
| | Resistência à abrasão com pasta abrasiva | 98% (40/41) | 31% (05/16) |
| | Rendimento teórico ⁽¹⁾ | 95% (39/41) | 67% (06/09) |
| TINTA LÁTEX STANDARD (FOSCA) | Análise de marcação do recipiente | 74% (29/39) | 0% (00/20) |
| | Resistência à abrasão com pasta abrasiva | 95% (37/39) | 10% (02/20) |
| | Poder de cobertura de tinta úmida | 100% (39/39) | 100% (01/01) |
| | Poder de cobertura de tinta seca | 100% (39/39) | 50% (03/06) |
| | Rendimento teórico ⁽¹⁾ | 97% (38/39) | 17% (01/06) |
| TINTA LÁTEX PREMIUM (FOSCA) | Análise de marcação do recipiente | 84% (31/37) | 0% (00/10) |
| | Resistência à abrasão com pasta abrasiva | 89% (33/37) | 10% (01/10) |
| | Poder de cobertura de tinta úmida | 100% (37/37) | 100% (01/01) |
| | Poder de cobertura de tinta seca | 97% (36/37) | 67% (04/06) |
| | Rendimento teórico ⁽¹⁾ | 97% (36/37) | 33% (02/06) |
| TINTA LÁTEX SUPER PREMIUM (FOSCA) | Análise de marcação do recipiente | 100% (9/9) | 0% (00/01) |
| | Resistência à abrasão com pasta abrasiva | 100% (9/9) | 100% (01/01) |
| | Poder de cobertura de tinta úmida | 100% (9/9) | -- ⁽²⁾ |
| | Poder de cobertura de tinta seca | 100% (9/9) | 0% (00/01) |
| | Rendimento teórico ⁽¹⁾ | 100% (9/9) | 0% (00/01) |
| TINTA LÁTEX STANDARD (SEMIBRILHO) | Análise de marcação do recipiente | 90% (26/29) | 0% (00/02) |
| | Resistência à abrasão com pasta abrasiva | 100% (29/29) | 50% (01/02) |
| | Poder de cobertura de tinta úmida | 100% (29/29) | 100% (02/02) |
| | Poder de cobertura de tinta seca | 100% (29/29) | 50% (01/02) |
| | Rendimento teórico ⁽¹⁾ | 100% (29/29) | 50% (01/02) |
| TINTA LÁTEX PREMIUM (NÃO FOSCA) | Análise de marcação do recipiente | 81% (26/32) | 0% (00/01) |
| | Resistência à abrasão com pasta abrasiva | 81% (26/32) | 100% (01/01) |
| | Poder de cobertura de tinta úmida | 100% (32/32) | 100% (01/01) |
| | Poder de cobertura de tinta seca | 97% (31/32) | 0% (00/01) |
| | Rendimento teórico ⁽¹⁾ | 91% (29/32) | 100% (01/01) |

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 5 (continuação) – Percentual de conformidade das empresas participantes e não participantes do programa

| PRODUTO | Requisito de desempenho | ÍNDICE GERAL DE APROVAÇÃO | |
|---|--|---------------------------|--|
| | | Empresas participantes | Não participantes ou em credenciamento |
| TINTA LÁTEX SUPER PREMIUM (NÃO FOSCA) | Análise de marcação do recipiente | 100% (5/5) | -- (2) |
| | Resistência à abrasão com pasta abrasiva | 100% (5/5) | -- (2) |
| | Poder de cobertura de tinta úmida | 100% (5/5) | -- (2) |
| | Poder de cobertura de tinta seca | 80% (4/5) | -- (2) |
| | Rendimento teórico ⁽¹⁾ | 100% (5/5) | -- (2) |
| TINTA LÁTEX FLEXÍVEL (COM OU SEM NÍVEL DE DESEMPENHO) | Análise de marcação do recipiente | 81% (22/27) | 0% (00/01) |
| | Resistência à abrasão com pasta abrasiva | 96% (26/27) | 100% (01/01) |
| | Poder de cobertura de tinta úmida | 100% (27/27) | 100% (01/01) |
| | Poder de cobertura de tinta seca | 96% (26/27) | 0% (00/01) |
| | Rendimento teórico ⁽¹⁾ | 96% (26/27) | 0% (00/01) |
| MASSA NIVELADORA | Análise de marcação do recipiente | 78% (32/41) | 20% (02/10) |
| | Resistência à abrasão | 98% (40/41) | 33% (02/06) |
| | Absorção de água | 95% (39/41) | 33% (03/09) |
| ESMALTE SINTÉTICO STANDARD E TINTA A ÓLEO | Análise de marcação do recipiente | 85% (28/33) | 0% (00/05) |
| | Teor de sólidos | 100% (33/33) | 0% (00/05) |
| | Tempo de secagem | 100% (33/33) | 0% (00/01) |
| | Poder de cobertura de tinta seca por extensão | 100% (33/33) | 0% (00/01) |
| | Brilho | 100% (33/33) | 100% (01/01) |
| | Teor de chumbo | 100% (33/33) | 67% (02/03) |
| ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM | Análise de marcação do recipiente | 86% (19/22) | 0% (00/01) |
| | Teor de sólidos | 100% (22/22) | 0% (00/01) |
| | Tempo de secagem | 100% (22/22) | 100% (01/01) |
| | Poder de cobertura de tinta seca por extensão | 100% (22/22) | 100% (01/01) |
| | Brilho | 100% (22/22) | 0% (00/01) |
| | Teor de chumbo | 100% (22/22) | 100% (01/01) |
| VERNIZ | Análise de marcação do recipiente | 77% (24/31) | 0% (00/01) |
| | Tempo de secagem | 100% (31/31) | 100% (01/01) |
| | Teor de sólidos | 100% (31/31) | 100% (01/01) |
| | Brilho | 100% (31/31) | 100% (01/01) |
| | Rendimento teórico ⁽¹⁾ | 100% (31/31) | 100% (01/01) |
| TEXTURAS PARA USO EXTERIOR UTILIZADA COMO ACABAMENTO | Análise de marcação do recipiente | 53% (18/34) | 0% (00/01) |
| | Permeabilidade à água por coluna d'água | 71% (24/34) | 0% (00/01) |
| | Resistência de aderência à tração (sem envelhecimento) | 94% (32/34) | 100% (01/01) |

(1) O resultado de rendimento teórico acabado é confrontado com o valor indicado na embalagem e para que haja aprovação no requisito é necessário atendimento simultâneo do mínimo normativo e do valor informado na embalagem do produto.

(2) Não há avaliação do produto no referido requisito no presente trimestre para marcas acompanhadas ou em credenciamento.

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

7 EVOLUÇÃO DO SETOR

Nas figuras a seguir é apresentada a evolução da conformidade das empresas participantes do Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobiliárias nos seguintes produtos alvo: tintas látex foscas (econômica e gesso, *standard*, *premium* e *super premium*), tintas látex não foscas com acabamentos semiacetinado, acetinado e semibrilho (*standard*, *premium* e *super premium*), tintas látex flexíveis (com ou sem nível de desempenho), massas niveladoras (uso interior e exterior/interior), esmalte sintéticos (*standard* e *premium*), tintas a óleo, vernizes e texturas de uso exterior utilizadas como acabamento.




Figura 5 - Evolução das empresas PARTICIPANTES para cada análise de tinta látex econômica realizada no âmbito do Programa de Qualidade

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.




Figura 6 - Evolução das empresas PARTICIPANTES para cada análise de tinta látex standard realizada no âmbito do Programa de Qualidade




Figura 7 - Evolução das empresas PARTICIPANTES para cada análise de tinta látex premium realizada no âmbito do Programa de Qualidade

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.




Figura 8 - Evolução das empresas PARTICIPANTES para cada análise de tinta látex super premium realizada no âmbito do Programa de Qualidade




Figura 9 - Evolução das empresas PARTICIPANTES para cada análise de tinta látex standard semibrilho realizada no âmbito do Programa de Qualidade

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

DESEMPENHO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES
TINTA LÁTEX PREMIUM NÃO FOSCA NAS CORES CLARAS
(RS083 x RS084 x RS085 x RS086)




Figura 10 - Evolução das empresas PARTICIPANTES para cada análise de tinta latex premium semiacetinada, acetinada e semibrilho realizada no âmbito do Programa de Qualidade

DESEMPENHO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES
TINTA LÁTEX SUPER PREMIUM NÃO FOSCA NAS CORES CLARAS
(RS083 x RS084 x RS085 x RS086)




Figura 11 - Evolução das empresas PARTICIPANTES para cada análise de tinta latex super premium semiacetinada, acetinadas e semibrilho realizada no âmbito do Programa de Qualidade

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.




Figura 12 - Evolução das empresas PARTICIPANTES para cada análise de tinta látex flexíveis com ou sem nível de desempenho realizada no âmbito do Programa de Qualidade




Figura 13 - Evolução das empresas PARTICIPANTES para cada análise de massa niveladora realizada no âmbito do Programa de Qualidade

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.




Figura 14 - Evolução das empresas PARTICIPANTES para cada análise de esmalte sintético standard e tinta a óleo realizada no âmbito do Programa de Qualidade




Figura 15 - Evolução das empresas PARTICIPANTES para cada análise de esmalte sintético premium realizada no âmbito do Programa de Qualidade

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.




Figura 16 - Evolução das empresas PARTICIPANTES para cada análise de verniz realizada no âmbito do Programa de Qualidade




Figura 17 - Evolução das empresas PARTICIPANTES para cada análise de textura de uso exterior utilizada como acabamento realizada no âmbito do Programa de Qualidade

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Por fim, é realizada uma comparação entre as verificações realizadas nos quatro últimos Relatórios Setoriais, com a evolução da conformidade das amostras, unidade fabril e empresas para cada um dos produtos avaliados das **empresas participantes**, quais sejam: tintas látex foscas (econômica e gesso, *standard*, *premium* e *super premium*), tintas látex não foscas com acabamentos semiacetinado, acetinado e semibrilho (*standard*, *premium* e *super premium*), tintas látex flexíveis (com ou sem nível de desempenho), massas niveladoras, esmaltes sintéticos (*standard* e *premium*), tintas a óleo, vernizes e texturas de uso exterior utilizadas como acabamento.

Tabela 6 – Análise das tintas látex econômica e gesso nos requisitos de desempenho

| RS 083 | RS 084 | RS 085 | RS 086 |
|---|---|---|---|
| 80 das 83 amostras (96%) foram aprovadas nos 5 ensaios de desempenho | 80 das 90 amostras (89%) foram aprovadas nos 5 ensaios de desempenho | 84 das 86 amostras (98%) foram aprovadas nos 5 ensaios de desempenho | 83 das 89 amostras (93%) foram aprovadas nos 5 ensaios de desempenho |
| 49 de 52 unidades fabris (94%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 44 de 53 unidades fabris (83%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 53 de 54 unidades fabris (98%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 49 de 55 unidades fabris (89%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade |
| 36 de 39 empresas (92%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 30 de 40 empresas (75%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 40 de 41 empresas (98%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 35 de 41 empresas (85%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa |

Tabela 7 – Análise das tintas látex *standard* nos requisitos de desempenho

| RS 083 | RS 084 | RS 085 | RS 086 |
|---|---|---|---|
| 58 das 64 amostras (91%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho | 52 das 66 amostras (79%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho | 70 das 74 amostras (95%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho | 49 das 52 amostras (94%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho |
| 45 de 50 unidades fabris (90%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 40 de 51 unidades fabris (78%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 49 de 52 unidades fabris (94%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 49 de 52 unidades fabris (94%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade |
| 32 de 37 empresas (86%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 28 de 38 empresas (74%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 36 de 39 empresas (92%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 36 de 39 empresas (92%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa |

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 8 – Análise das tintas látex *premium* nos requisitos de desempenho

| RS 083 | RS 084 | RS 085 | RS 086 |
|--|---|---|---|
| 38 das 38 amostras (100%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho | 34 das 46 amostras (74%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho | 43 das 48 amostras (90%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho | 41 das 46 amostras (89%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho |
| 41 de 41 unidades fabris (100%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 33 de 42 unidades fabris (79%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 40 de 44 unidades fabris (91%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 39 de 44 unidades fabris (89%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade |
| 34 de 34 empresas (100%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 27 de 35 empresas (77%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 32 de 36 empresas (89%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 32 de 37 empresas (86%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa |

Tabela 9 – Análise das tintas látex *super premium* nos requisitos de desempenho

| RS 083 | RS 084 | RS 085 | RS 086 |
|---|---|--|--|
| 5 das 6 amostras (83%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho | 3 das 5 amostras (60%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho | 5 das 5 amostras (100%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho | 4 das 4 amostras (100%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho |
| 8 de 9 unidades fabris (89%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 7 de 9 unidades fabris (78%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 8 de 8 unidades fabris (100%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 9 de 9 unidades fabris (100%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade |
| 8 de 9 empresas (89%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 7 de 9 empresas (78%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 8 de 8 empresas (100%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 9 de 9 empresas (100%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa |

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 10 – Análise das tintas látex *standard* semibrilho nos requisitos de desempenho

| RS 083 | RS 084 | RS 085 | RS 086 |
|---|---|--|--|
| 22 das 23 amostras (96%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho | 21 das 22 amostras (95%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho | 16 das 16 amostras (100%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho | 12 das 12 amostras (100%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho |
| 36 de 37 unidades fabris (97%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 37 de 38 unidades fabris (97%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 38 de 38 unidades fabris (100%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 39 de 39 unidades fabris (100%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade |
| 27 de 28 empresas (96%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 28 de 29 empresas (97%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 29 de 29 empresas (100%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 29 de 29 empresas (100%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa |

Tabela 11 – Análise das tintas látex *premium* semiacetinadas acetinadas e semibrilho nos requisitos de desempenho

| RS 083 | RS 084 | RS 085 | RS 086 |
|---|---|---|---|
| 27 das 29 amostras (93%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho | 31 das 38 amostras (82%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho | 29 das 33 amostras (88%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho | 28 das 39 amostras (72%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho |
| 37 de 39 unidades fabris (95%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 35 de 40 unidades fabris (88%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 37 de 40 unidades fabris (93%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 32 de 40 unidades fabris (80%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade |
| 29 de 31 empresas (94%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 27 de 32 empresas (84%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 29 de 32 empresas (91%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 24 de 32 empresas (75%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa |

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 12 – Análise das tintas látex super premium semiacetinadas acetinadas e semibrilho nos requisitos de desempenho

| RS 083 | RS 084 | RS 085 | RS 086 |
|--|---|---|---|
| 6 das 6 amostras (100%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho | 1 das 4 amostras (25%) foi aprovada nos 4 ensaios de desempenho | 5 das 6 amostras (83%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho | 4 das 5 amostras (80%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho |
| 6 de 6 unidades fabris (100%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 4 de 6 unidades fabris (67%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 4 de 5 unidades fabris (80%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 4 de 5 unidades fabris (80%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade |
| 6 de 6 empresas (100%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 4 de 6 empresas (67%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 4 de 5 empresas (80%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 4 de 5 empresas (80%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa |

Tabela 13 – Análise das tintas látex flexíveis (com ou sem nível de desempenho) nos requisitos de desempenho

| RS 083 | RS 084 | RS 085 | RS 086 |
|---|---|---|---|
| 10 das 11 amostras (91%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho | 20 das 30 amostras (67%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho | 21 das 28 amostras (75%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho | 27 das 29 amostras (93%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho |
| 15 de 16 unidades fabris (94%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 21 de 29 unidades fabris (72%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 24 de 30 unidades fabris (80%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 30 de 31 unidades fabris (97%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade |
| 12 de 13 empresas (92%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 17 de 25 empresas (68%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 22 de 27 empresas (81%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 26 de 27 empresas (96%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa |

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 14 – Análise das massas niveladoras nos requisitos de desempenho

| RS 083 | RS 084 | RS 085 | RS 086 |
|--|---|---|---|
| 46 das 46 amostras (100%) foram aprovadas nos 2 ensaios de desempenho | 26 das 30 amostras (87%) foram aprovadas nos 2 ensaios de desempenho | 71 das 72 amostras (99%) foram aprovadas nos 2 ensaios de desempenho | 33 das 41 amostras (80%) foram aprovadas nos 2 ensaios de desempenho |
| 54 de 54 unidades fabris (100%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 52 de 55 unidades fabris (95%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 56 de 57 unidades fabris (98%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 56 de 59 unidades fabris (95%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade |
| 38 de 38 empresas (100%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 36 de 39 empresas (92%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 40 de 41 empresas (98%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 38 de 41 empresas (93%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa |

Tabela 15 – Análise dos esmaltes sintéticos standard e tintas a óleo nos requisitos de desempenho e no teor de chumbo

| RS 083 | RS 084 | RS 085 | RS 086 |
|--|--|---|--|
| 28 das 28 amostras (100%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho e teor de chumbo | 26 das 26 amostras (100%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho e teor de chumbo | 37 das 38 amostras (97%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho e teor de chumbo | 36 das 36 amostras (100%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho e teor de chumbo |
| 36 de 36 unidades fabris (100%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 37 de 37 unidades fabris (100%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 36 de 37 unidades fabris (97%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 39 de 39 unidades fabris (100%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade |
| 32 de 32 empresas (100%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 33 de 33 empresas (100%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 32 de 33 empresas (97%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 33 de 33 empresas (100%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa |

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 16 – Análise dos esmaltes sintéticos premium nos requisitos de desempenho e no teor de chumbo

| RS 083 | RS 084 | RS 085 | RS 086 |
|---|--|--|--|
| 8 das 10 amostras (80%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho e teor de chumbo | 11 das 11 amostras (100%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho e teor de chumbo | 18 das 18 amostras (100%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho e teor de chumbo | 9 das 9 amostras (100%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho e teor de chumbo |
| 20 de 22 unidades fabris (91%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 22 de 22 unidades fabris (100%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 22 de 22 unidades fabris (100%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 22 de 22 unidades fabris (100%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade |
| 20 de 22 empresas (91%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 22 de 22 empresas (100%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 22 de 22 empresas (100%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 22 de 22 empresas (100%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa |

Tabela 17 – Análise dos vernizes nos requisitos de desempenho

| RS 083 | RS 084 | RS 085 | RS 086 |
|--|---|---|--|
| 12 das 12 amostras (100%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho | 8 das 10 amostras (80%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho | 14 das 15 amostras (93%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho | 11 das 11 amostras (100%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho |
| 32 de 32 unidades fabris (100%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 31 de 33 unidades fabris (94%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 33 de 34 unidades fabris (97%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 34 de 34 unidades fabris (97%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade |
| 29 de 29 empresas (100%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 28 de 30 empresas (93%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 30 de 31 empresas (97%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 31 de 31 empresas (100%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa |

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 18 – Análise das texturas de uso exterior utilizadas como acabamento nos requisitos de desempenho

| RS 083 | RS 084 | RS 085 | RS 086 |
|---|---|---|---|
| 59 das 67 amostras (88%) foram aprovadas nos 2 ensaios de desempenho | 67 das 75 amostras (89%) foram aprovadas nos 2 ensaios de desempenho | 80 das 85 amostras (94%) foram aprovadas nos 2 ensaios de desempenho | 60 das 72 amostras (83%) foram aprovadas nos 2 ensaios de desempenho |
| 35 de 41 unidades fabris (85%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 35 de 42 unidades fabris (83%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 39 de 44 unidades fabris (89%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade | 34 de 44 unidades fabris (77%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade |
| 26 de 32 empresas (81%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 26 de 33 empresas (79%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 29 de 34 empresas (85%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa | 24 de 34 empresas (71%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa |

8 INDICADOR DE CONFORMIDADE SETORIAL

O cálculo do indicador de conformidade setorial considera os resultados observados nos requisitos de desempenho da tinta látex foscas nas cores claras (econômica, *standard*, *premium* e *super premium*), tintas látex semiacetinadas (*premium* e *super premium*); tintas látex acetinadas (*premium* e *super premium*); tintas látex semibrilho (*standard*, *premium* e *super premium*); tinta látex especialidade sem nível de desempenho em todos os acabamentos; as massas niveladoras; os esmaltes sintéticos *standard* e *premium*; as tintas a óleo, os vernizes de uso interior e as texturas de uso exterior utilizadas como acabamento. O cálculo do indicador de conformidade é realizado com base no seguinte modelo matemático:

$$Ic(\%) = \left(Pp \cdot \frac{Ppc}{100} + Pr \cdot \frac{Prc}{100} \right) \text{ onde:}$$

Ic: Indicador de conformidade do setor;

Pp: % da produção nacional relativo às empresas PARTICIPANTES (88%);

Pr: % da produção nacional correspondente às marcas ACOMPANHADAS ou em CRENDENCIAMENTO (9%);

Ppc: % produção de empresas PARTICIPANTES em conformidade;

Prc: % produção de marcas ACOMPANHADAS ou em CRENDENCIAMENTO em conformidade.

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Segundo dados estimados do setor, o percentual do volume de produção nacional de tintas imobiliárias relativo às empresas participantes é 88%, das empresas acompanhadas ou em credenciamento é de 9%. Assim sendo, apresenta-se na figura a seguir a evolução do índice de conformidade para o setor de tintas imobiliárias nos quatro últimos trimestres de análise, referente ao período de maio/2024 a fevereiro/2025.




Figura 18 - Evolução do Índicador de Conformidade Setorial

São Paulo, 24 de março de 2025.

Eng. Edwiges Ribeiro
Gerente

Eng. Vera Fernandes Hachich
Sócia – diretora

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

ANEXO**CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS - RELATÓRIO SETORIAL N° 86****PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE TINTAS IMOBILIÁRIAS**

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

RELATÓRIO SETORIAL N° 86 - CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS NO PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE TINTAS IMOBILIÁRIAS**(PERÍODO DE VALIDADE: 16/02/2025 a 15/05/2025)**

A Tabela 26 apresenta a Classificação das Empresas Participantes e a Tabela 27 apresenta a Relação de Empresas Não Conformes, ambas no período de análise do Relatório Setorial n° 85. A apresentação dos produtos qualificados é feita por marca comercial avaliada de cada família de produtos, **exceto para texturas** de uso exterior utilizadas como acabamento, em que a informação está apresentada em função do item de classificação da ABNT NBR 11702, podendo ser a textura de granulometria fina, média e/ou grossa fabricada pela empresa.

A classificação foi realizada obedecendo as considerações apresentadas no item 5 e em consonância com os requisitos exigidos na ABNT NBR 15079-1, na ABNT NBR 15079-2, na ABNT NBR 11702, na ABNT NBR 15348, na ABNT NBR 15494, na ABNT NBR 16211, na ABNT NBR 17134 e na Lei Federal 11.762 de 1º de agosto de 2008 relativa ao limite máximo permitido de teor de chumbo.

Cabe destacar que para a classificação das empresas foram considerados não apenas os resultados obtidos no período deste Relatório Setorial, mas também o histórico de resultados das empresas, apresentados nos Relatórios Setoriais anteriores.

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/02/2025 a 15/05/2025)

| RAZÃO SOCIAL / CNPJ | Tinta iátex fosca | Tinta iátex semiacetinada, acetinada e semibrilho | Massa nivela | Esmalte sintético Standard e Premium e tinta a óleo | Verniz de uso interior | Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional | CLASSIFICAÇÃO |
|---|--|--|--|--|--------------------------------|---|---------------|
| AKZONOBEL LTDA. 60.561.719/0095-03 60.561.719/0094-22 | CORAL RENOVA TETOS (Econômica) CORAL RENOVA GESSO E DRYWALL (Especialidade) CORAL PROFISSIONAL ACRÍLICO ECONÔMICO CONSTRUÇÕES FOSCO (Econômica) CORALAR LÁTEX + ECONÔMICO (Econômica) CORALAR ACRÍLICO + DESEMPENHO (Econômica) CORAL PROTEÇÃO SOL E CHUVA PINTURA IMPERMEABILIZANTE (Especialidade) CORAL RENDE MUITO (Standard) CORAL PROFISSIONAL ACRÍLICO STD RENDE MUITO (Standard) CORALAR ACRÍLICO + RESISTENTE (Standard) CORAL PROFISSIONAL ACRÍLICO STANDARD ALTO RENDIMENTO (Standard) CORAL DECORA MATTE ACRÍLICO PREMIUM (Premium) CORAL PROTEÇÃO SOL & CHUVA ACRÍLICO TOTAL (Premium) CORAL MASTER (Premium) CORAL PROFISSIONAL ACRÍLICO PREMIUM FOSCO (Premium) CORAL PROFISSIONAL LÁTEX PREMIUM FOSCO (Premium) CORAL RENOVA PAREDES & TETOS CREME DE PINTURA (Premium) CORAL ACRÍLICO PREMIUM INTERIOR (Premium) CORAL ACRÍLICO PREMIUM EXTERIOR (Premium) CORAL PROFISSIONAL ACRÍLICO PREMIUM MASTER (Premium) | CORALAR ACRÍLICO + BRILHO E PROTEÇÃO (Standard) CORAL DECORA SEDA (Premium) CORAL DECORA DIAMANTE (Premium) CORAL SUPER LAVÁVEL ANTIMANCHAS (Premium) | CORAL MASSA CORRIDA CORAL PROFISSIONAL MASSA CORRIDA CORAL MASSA ACRÍLICA CORAL PROFISSIONAL MASSA ACRÍLICA | CORAL CORALAR ESMALTE + SECAGEM RÁPIDA (Standard) CORAL CORALIT ESMALTE SECAGEM RÁPIDA (Premium) CORAL CORALIT ESMALTE ULTRA RESISTÊNCIA (Premium) | SPARLACK EXTRA MARÍTIMO VERNIZ | TEXTURA CORAL (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |
| ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA. 02.921.346/0001-58 | ANJO TINTA PARA GESSO (Especialidade) ANJO EMBORRACHADA (Especialidade) ANJO VIDALAR (Econômica) ANJO ARQUITETURA (Standard) ANJO UP (Standard) ANJO ANJOMAIS (Premium) ANJO FOSCO TOTAL (Premium) | ANJO ARQUITETURA (Standard) ANJO TOTAL SEMIBRILHO (Premium) ANJO TOQUE DE PÉTALAS (Premium) | ANJO MASSA ACRÍLICA ANJO MASSA CORRIDA ANJO MASSA CORRIDA SUPER LEVE G2 | ANJO TOMPLUS (Standard) ANJO FLUENCE (Premium) | -- | -- | QUALIFICADA |

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 (continuação) – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/02/2025 a 15/05/2025)

| RAZÃO SOCIAL / CNPJ | Tinta látex fosca | Tinta látex semiacetinada, acetinada e semibrilho | Massa niveladora | Esmalte sintético Standard e Premium e tinta a óleo | Verniz de uso interior | Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|--|---|---|------------------------|---|---------------|
| ARTCOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. 03.053.235/0001-30 | -- | -- | - | -- | -- | TEXTURA ARTCOLOR (FINA – ITEM 4.6.1 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA ARTCOLOR (MÉDIA – ITEM 4.6.2 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA ARTCOLOR (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |
| BASF S/A 48.539.407/0073-92 48.539.407/0075-54 | GLASU! MUDA FÁCIL (Econômica) GLASU! PINTURA ESSENCEIAL (Econômica) SUVINIL ALTA PERFORMANCE CONSTRUÇÕES (Econômica) SUVINIL PROFISSIONAL CONSTRUÇÕES (Econômica) SUVINIL GESSO & DRYWALL (Especialidade) SUVINIL FACHADA PROTEGIDA EMBORRACHADA (Especialidade) SUVINIL ALTA PERFORMANCE CONSTRUÇÕES (Standard) GLASU! MÁXIMA EFICIÊNCIA (Standard) SUVINIL RENDE & COBRE MUITO (Standard) SUVINIL TETOS (Standard) SUVINIL TOQUE FOSCO (Premium) SUVINIL TOQUE FOSCO COMPLETO (Premium) SUVINIL TOQUE FOSCO SELECT (Premium) SUVINIL ACRÍLICO PREMIUM CONSTRUÇÕES (Premium) SUVINIL FACHADA PROTEGIDA SUPER COBERTURA (Super Premium) | GLASU! BRILHO PRÁTICO (Standard) SUVINIL TOQUE BRILHO (Premium) SUVINIL TOQUE SEDA (Premium) | SUVINIL MASSA CORRIDA SUVINIL MASSA ACRÍLICA GLASU! MASSA ACRÍLICA SUVINIL COMPLEMENTOS CONSTRUÇÕES MASSA CORRIDA SUVINIL COMPLEMENTOS CONSTRUÇÕES MASSA ACRÍLICA | GLASU! SECAGEM RÁPIDA (Standard) SUVINIL COR & PROTEÇÃO (Premium) SUVINIL SEMPRE BRANCO (Premium) | -- | TEXTURA SUVINIL (FINA – ITEM 4.6.1 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA SUVINIL (MÉDIA – ITEM 4.6.2 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA SUVINIL (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |
| BAUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA. 10.303.286/0001-38 | BAUTECH TOQUE EXTRA DE COBERTURA (Econômica) BAUTECH PROFISSIONAL CONSTRUÇÕES TOQUE EXTRA DE COBERTURA (Econômica) BAUTECH TINTA ACRÍLICA GESSO (Especialidade) BAUTECH ZERO BOLOR SUPER ACABAMENTO E COBERTURA (Standard) BAUTECH SUPER LAVÁVEL (Premium) | -- | BAUTECH MASSA CORRIDA BAUTECH MASSA ACRÍLICA | -- | -- | -- | QUALIFICADA |

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 (continuação) – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/02/2025 a 15/05/2025)

| RAZÃO SOCIAL / CNPJ | Tinta látex fosca | Tinta látex semiacetinada, acetinada e semibrilho | Massa niveladora | Esmalte sintético Standard e Premium e tinta a óleo | Verniz de uso interior | Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|--|--|--|---|---------------|
| BRASILUX TINTAS TÉCNICAS LTDA. 72.770.878.0001-17 | BRASINIL ACRÍLICO ECONÔMICO (Econômica) BRASILAR ACRÍLICO STANDARD (Standard) BRASIMAIIS ACRÍLICO STANDARD (Standard) BRASIMUITO ACRÍLICO STANDARD (Standard) BRASIPLUS ACRÍLICO PREMIUM (Premium) ACRILAR ACRÍLICO PREMIUM (Premium) | BRASILAR ACRÍLICO STANDARD (Standard) ACRILAR ACRÍLICO PREMIUM (Premium) BRASIPLUS ACRÍLICO PREMIUM (Premium) BRASILUX EMBORRACHADA - BORRACHA LÍQUIDA (Especialidade) | BRASILUX MASSA CORIDA PVA BRASILUX MASSA ACRÍLICA | BRASIMOB ESMALTE SINTÉTICO STANDARD (Standard) BRASILAR ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM (Premium) | BRASILUX VERNIZ COPAL | -- | QUALIFICADA |
| CARTINT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. 01.760.325/0001-35 | CORTEX TINTA ACRÍLICA (Econômica) FUTURA TINTA ACRÍLICA PARA GESSO E DRYWALL (Especialidade) FUTURA TINTA ACRÍLICA SUPER RENDIMENTO (Standard) FUTURA PREMIUM ACRÍLICA FOSCA ABSOLUTO (Premium) FUTURA TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA AÇÃO DO TEMPO (Especialidade) | FUTURA TINTA ACRÍLICA BRILHOSA (Standard) FUTURA TINTA ACRÍLICA ALUMIAR (Premium) FUTURA TINTA ACRÍLICA TOQUE DE CETIM (Premium) | FUTURA MASSA CORRIDA FUTURA MASSA ACRÍLICA | FUTURA ESMALTE SINTÉTICO FUTURIT (Standard) FUTURA PREMIUM ESMALTE SINTÉTICO FUTURIT MAIS (Premium) | FUTURA PREMIUM VERNIZ PARA MADEIRA - VERNIZ MARITIMO | -- | QUALIFICADA |
| CD-MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. 00.777.674/0001-05 | PINTAMAX TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA (Econômica) MAXVINIL COBERTEX (Standard) MAXVINIL RENDE MAIS (Standard) MAXVINIL PREMIUM FOSCA (Premium) MAXVINIL MAXFLEX BORRACHA LÍQUIDA (Especialidade) | MAXVINIL PREMIUM SEDA (Premium) MAXVINIL PREMIUM LUZ E BRILHO (Premium) | MAXVINIL MASSA CORRIDA PVA MAXVINIL COMPLEMENTOS ACRÍLICOS MASSA ACRÍLICA | MAXVINIL ESMALTE COBERTEX (Standard) | MAXVINIL VERNIZ COPAL | TEXTURA MAXVINIL (MÉDIA – ITEM 4.6.2 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA MAXVINIL (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |
| DACAR QUÍMICA DO BRASIL S.A. 78.949.013/0001-07 | DACAR ACRÍLICO PROFISSIONAL (Econômica) DACAR ACRÍLICO NEO (Econômica) DACAR GESSO/DRYWALL (Especialidade) DACAR ACRÍLICO STANDARD (Standard) DACAR ACRÍLICO PREMIUM (Premium) DACAR TITANIUM COBERTURA MÁXIMA (Premium) DACAR ACRÍLICA CLÁSSICA PREMIUM (Premium) DACAR ACRÍLICO PREMIUM EMBORRACHADO (Premium) | DACAR ACRÍLICO STANDARD (Standard) DACAR ACRÍLICO PREMIUM (Premium) DACAR SEDA SUPER LAVÁVEL (Premium) | DACAR MASSA CORRIDA DACAR MASSA ACRÍLICA | DACAR ESMALTE SINTÉTICO STANDARD (Standard) DACAR ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM (Premium) | DACAR VERNIZ COPAL | TEXTURA DACAR (FINA – ITEM 4.6.1 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA DACAR (MÉDIA – ITEM 4.6.2 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA DACAR (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |
| DOIS IRMÃOS INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA. 32.455.039/0001-90 | VIVACRIL LÁTEX ACRÍLICO ECONÔMICO (Econômica) VIVACRIL LÁTEX MÁXIMA COBERTURA (Econômica) VIVACRIL ACRÍLICO STANDARD (Standard) | -- | -- | -- | -- | TEXTURA VIVACRIL (FINA – ITEM 4.6.1 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA VIVACRIL (MÉDIA – ITEM 4.6.2 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA VIVACRIL (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 (continuação) – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/02/2025 a 15/05/2025)

| RAZÃO SOCIAL / CNPJ | Tinta látex fosca | Tinta látex semiacetinada, acetinada e semibrilho | Massa niveladora | Esmalte sintético Standard e Premium e tinta a óleo | Verniz de uso interior | Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional | CLASSIFICAÇÃO |
|--|---|--|--|---|-------------------------------------|--|---------------|
| DOVAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 46.928.552/0001-65 | LUKSCOLOR LUKSGESSO TINTA PARA GESSO (Especialidade) LUKSCOLOR ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE EMBORRACHADA (Especialidade) LUKSCOLOR ACRÍLICO PREMIUM PLUS TRADIÇÃO (Premium) LUKSCOLOR ACRÍLICO PREMIUM PLUS FOSCO SUPRA (Premium) LUKSCOLOR RENDE PLUS (Premium) LUKSCOLOR ACRÍLICO SUPER LAVÁVEL SUPER PREMIUM LUKSCLEAN (Super Premium) LUKSCOLOR ACRÍLICO ULTRA TOP 10 SUPER PREMIUM (Super Premium) | -- | LUKSCOLOR MASSA ACRÍLICA LUKSCOLOR MASSA CORRIDA | LUKSCOLOR ESMALTE PREMIUM PLUS (Premium) | LUKSCOLOR VERNIZ PREMIUM PLUS COPAL | TEXTURA LUKSCOLOR (FINA – ITEM 4.6.1 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA LUKSCOLOR (MÉDIA – ITEM 4.6.2 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA LUKSCOLOR (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |
| EUCATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 14.675.270/0001-98 12.494.872/0001-32 | EUCATEX GESSO E DRYWALL (Especialidade) EUCATEX MÁXIMA PROTEÇÃO ACRÍLICO EMBORRACHADO (Especialidade) PEG & PINTE TINTA ACRÍLICA (Econômica) ACRÍLICO PROFISSIONAL (Econômica) EUCALAR LÁTEX ACRÍLICO (Econômica) EUCATEX PRO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES ALTA PERFORMANCE (Econômica) EUCATEX MÁXIMA PROTEÇÃO SUPER BORRACHA LÍQUIDA (Especialidade) EUCATEX SUPER PRO (Standard) EUCATEX RENDIMENTO EXTRA (Standard) EUCATEX PROTEGE ACRÍLICO PREMIUM (Premium) EUCATEX ACRÍLICO PREMIUM SPECIAL (Premium) EUCATEX SUPER PREMIUM ACRÍLICO (Super Premium) | EUCATEX SUPER PRO (Standard) EUCATEX PROTEGE ACRÍLICO PREMIUM (Premium) | EUCATEX COMPLEMENTOS PREMIUM MASSA CORRIDA PVA EUCATEX COMPLEMENTOS PREMIUM MASSA ACRÍLICA EUCALAR COMPLEMENTOS MASSA CORRIDA PVA EUCALAR COMPLEMENTOS MASSA ACRÍLICA | EUCALAR ESMALTE SINTÉTICO (Standard) PEG & PINTE ESMALTE SINTÉTICO (Standard) EUCALUX SECA RÁPIDO (Premium) | EUCATEX VERNIZ COPAL | -- | QUALIFICADA |
| FARBEN SA INDUSTRIA QUIMICA 85.111.441/0001-13 | -- | -- | -- | FARBEN ESMALTE SINTÉTICO (Standard) FARBEN ESMALTE SINTÉTICO (Premium) | FARBEN VERNIZ COPAL | -- | QUALIFICADA |
| FORTEX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA. 35.092.238/0001-79 | FORTEX TINTA ACRÍLICA FORTMAIS (Econômica) FORTEX TINTA ACRÍLICA FORTCRYL (Standard) | FORTEX TINTA ACRÍLICA FORTPLUS (Premium) | FORTEX MASSA CORRIDA FORTEX MASSA ACRÍLICA | FORTEX ESMALTE SINTÉTICO STANDARD (Standard) | -- | TEXTURA FORTEX (FINA – ITEM 4.6.1 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA FORTEX (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 (continuação) – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/02/2025 a 15/05/2025)

| RAZÃO SOCIAL / CNPJ | Tinta látex fosca | Tinta látex semiacetinada, acetinada e semibrilho | Massa niveladora | Esmalte sintético Standard e Premium e tinta a óleo | Verniz de uso interior | Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional | CLASSIFICAÇÃO |
|---|--|--|---|---|--|---|---------------|
| GRAFFTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. 00.457.993/0001-25 | GRAFFTEX ACRÍLICA ECONÔMICA (Econômica) GRAFFTEX LIDERLAR PROFISSIONAL (Econômica) GRAFFCOR ACRÍLICA ECONÔMICA PROFISSIONAL (Econômica) GRAFFTEX ACRÍLICA GESSO & DRYWALL (Especialidade) GRAFFTEX ACRÍLICA STANDARD (Standard) GRAFFTEX ACRÍLICA SUPER RENDIMENTO (Standard) GRAFFTEX ACRÍLICA PREMIUM (Premium) | GRAFFTEX TINTA EMBORRACHADA PAREDES E TETOS (Especialidade) GRAFFTEX ACRÍLICA STANDARD (Standard) GRAFFTEX ACRÍLICA PREMIUM (Premium) | GRAFFTEX MASSA CORRIDA GRAFFTEX MASSA ACRÍLICA | -- | -- | TEXTURA GRAFFTEX (FINA – ITEM 4.6.1 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA GRAFFTEX (MÉDIA – ITEM 4.6.2 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA GRAFFTEX (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |
| HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA 18.177.506/0001-36 | HAUS LÁTEX ACRÍLICO ECONÔMICO (Econômica) RUBI ECONÔMICO INTERNO (Econômica) HAUS COMPLEMENTOS GESSO (Especialidade) HAUS LÁTEX ACRÍLICO STANDARD (Standard) HAUS ACRÍLICO PREMIUM (Premium) | HAUS ACRÍLICO PREMIUM (Premium) HAUS BORRACHA LÍQUIDA (Premium) HAUS FACHADA TINTA PREMIUM (Premium) | HAUS COMPLEMENTOS MASSA CORRIDA HAUS COMPLEMENTOS MASSA ACRÍLICA HAUS MASSA NIVELADORA | -- | -- | TEXTURA HAUS (MÉDIA – ITEM 4.6.2 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA HAUS (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |
| HIDROTINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. 05.477.054/0001-66 | HIDROTINTAS DEMAIS TINTA ACRÍLICA (Econômica) HIDROTINTAS CORES E PAREDES ACRÍLICO FOSCO (Standard) | HIDROTINTAS BRILHO E COR (Standard) | HIDROTINTAS MASSA CORRIDA HIDROTINTAS MASSA ACRÍLICA HIDROTINTAS MASSA CORRIDA CEARÁ HIDROTINTAS MASSA CORRIDA FORTALEZA | HIDROTINTAS MAXLIT ESMALTE SINTÉTICO (Standard) HIDROTINTAS SECAMAX ESMALTE SINTÉTICO (Standard) | HIDROTINTAS VERNIZ SINTÉTICO COMPLEMENTO PARA MADEIRAS | TEXTURA HIDROTINTAS (FINA – ITEM 4.6.1 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA HIDROTINTAS (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |
| HYDRONORTH S/A 01.618.551/0006-90 | HYDRONORTH CASA BONITA TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA (Econômica) HYDROLUX TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA (econômica) HYDRONORTH TINTA ACRÍLICA PINTA GESSO (Especialidade) HYDRONORTH PINTURA EMBORRACHADA (Especialidade) HYDRONORTH REND + ALTA COBERTURA (Standard) HYDRONORTH RENDE + TURBO (Standard) HYDRONORTH PROTEGE & DECORA TINTA ACRÍLICA PREMIUM (Premium) | HYDRONORTH PROTEGE & DECORA (Premium) HYDRONORTH REND + ALTA COBERTURA (Premium) HYDRONORTH BORRACHA LÍQUIDA PAREDES E MUROS (Especialidade) | HYDRONORTH MASSAS - MASSA CORRIDA PVA HYDRONORTH MASSAS - MASSA ACRÍLICA | HYDRONORTH METAIS E MADEIRAS ESMALTE SINTÉTICO STANDARD (Standard) | HYDRONORTH VERNIZ COPAL PREMIUM | TEXTURA HYDRONORTH (MÉDIA – ITEM 4.6.2 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA HYDRONORTH (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 (continuação) – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/02/2025 a 15/05/2025)

| RAZÃO SOCIAL / CNPJ | Tinta látex fosca | Tinta látex semiacetinada, acetinada e semibrilho | Massa nivela | Esmalte sintético Standard e Premium e tinta a óleo | Verniz de uso interior | Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional | CLASSIFICAÇÃO |
|--|---|--|--|---|---------------------------|--|---------------|
| IBRATIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 48.597.074/0001-83 24.239.931/0001-05 | IBRATIN TINTA ECONÔMICA CONSTRUÇÃO (Econômica) IBRATIN TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA ENGENHARIA (Econômica) IBRATIN NACOR TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA (Econômica) IBRATIN TINTA PARA GESSO (Especialidade) IBRATIN TINTA PARA GESSO ENGENHARIA (Especialidade) IBRATIN LINHA PROFISSIONAL TINTA EMBORRACHADA (Especialidade) IBRATIN TINTA ACRÍLICA STANDARD (Standard) IBRATIN TINTA ACRÍLICA STANDARD ENGENHARIA (Standard) IBRATIN TINTA ACRÍLICA STANDARD CONSTRUÇÃO (Standard) NACOR TINTA ACRÍLICA STANDARD (Standard) IBRATIN TINTA ACRÍLICA PREMIUM (Premium) IBRATIN TINTA ACRÍLICA PREMIUM ENGENHARIA (Premium) IBRATIN TINTA ACRÍLICA PREMIUM PROTEGE & DECORA (Premium) | IBRATIN PERMACRYL ACETINADO (Premium) IBRATIN PERMACRYL SEMIBRILHO (Premium) IBRATIN PERMACRYL SEMIBRILHO ENGENHARIA (Premium) | IBRATIN MASSA CORRIDA ENGENHARIA IBRATIN MASSA ACRÍLICA ENGENHARIA IBRATIN NACOR MASSA CORRIDA IBRATIN NACOR MASSA ACRÍLICA IBRATIN ELEGANCE MASSA CORRIDA | -- | -- | TEXTURA IBRATIN (FINA – ITEM 4.6.1 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA IBRATIN (MÉDIA – ITEM 4.6.2 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA IBRATIN (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |
| INDÚSTRIA QUÍMICA IRAJÁ LTDA. 60.910.023/0001-65 | IRAJÁ TINTA ECONÔMICA (Econômica) IRAJÁ ECONÔMICA TINTA ACRÍLICA – IRAGESSO (Especialidade) IRAJÁ PROFISSIONAL TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA (Econômica) IRAJÁ TINTA EMBORRACHADA PAREDES E FACHADAS (Especialidade) IRAJÁ STANDARD TINTA ACRÍLICA (Standard) IRAJÁ ACRÍLICA PREMIUM (Premium) | -- | IRAJÁ COMPLEMENTOS MASSA ACRÍLICA IRAJÁ MASSA CORRIDA | IRAJÁ ESMALTE SINTÉTICO STANDARD (Standard) | IRAJÁ VERNIZ FILTRO SOLAR | -- | QUALIFICADA |

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 (continuação) – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/02/2025 a 15/05/2025)

| RAZÃO SOCIAL / CNPJ | Tinta látex fosca | Tinta látex semiacetinada, acetinada e semibrilho | Massa niveladora | Esmalte sintético Standard e Premium e tinta a óleo | Verniz de uso interior | Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional | CLASSIFICAÇÃO |
|--|---|---|--|--|-----------------------------------|---|---------------|
| JRI INDÚSTRIA GOIANA DE TINTAS LTDA. 05.909.938/0001-42 | MAXVINIL PINTAMAX (Econômica) MAXVINIL GESSO ALVENARIA (Especialidade) MAXVINIL MAX CONSTRUTORA (Econômica) MAXVINIL MAXFLEX ELÁSTICA (Especialidade) MAXVINIL COBERTEX (Standard) MAXVINIL RENDE MAIS (Standard) MAXVINIL MAX CONSTRUTORA STANDARD PLUS (Standard) MAXVINIL MAX CONSTRUTORA STANDARD SUPER (Standard) MAXVINIL PREMIUM FOSCA (Premium) | MAXVINIL TINTA ACRÍLICA COBERTEX (Standard) MAXVINIL RENDE MAIS (Standard) MAXVINIL PREMIUM SEDA (Premium) MAXVINIL PREMIUM LUZ E BRILHO (Premium) | MAXVINIL MASSA CORRIDA PVA MAXVINIL COMPLEMENTOS ACRÍLICOS MASSA ACRÍLICA MAXVINIL MAX CONSTRUTORA MASSA PVA | MAXVINIL ESMALTE COBERTEX (Standard) | MAXVINIL VERNIZ COPAL | TEXTURA MAXVINIL (MÉDIA – ITEM 4.6.2 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA MAXVINIL (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |
| KILLING S.A. TINTAS E ADESIVOS 91.671.578/0001-25 | KILLING BELLACASA TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA (Econômica) KILLING BELLACASA TINTA ACRÍLICA STANDARD (Standard) KILLING BELLACASA TINTA ACRÍLICA PREMIUM (Premium) KILLING KISACRIL PREMIUM (Premium) KILLING KISACRIL PREMIUM ULTRA FOSCO (Premium) | KILLING BELLACASA TINTA ACRÍLICA STANDARD (Standard) KILLING BELLACASA TINTA ACRÍLICA PREMIUM (Premium) KILLING KISACRIL PREMIUM (Premium) | KILLING COMPLEMENTOS – MASSA CORRIDA KILLING COMPLEMENTOS MASSA ACRÍLICA | KILLING BELLACASA ESMALTE SINTÉTICO (Standard) KILLING BELLACASA TINTA ÓLEO KILLING KISACRIL MADEIRA E METAL (Premium) | KILLING KISALACK VERNIZ SINTÉTICO | TEXTURA KILLING (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |
| KOKAR INDÚSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA. 17.832.268/0001-92 | KOKAR TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA (Econômica) KOKAR FIT TINTA ACRÍLICA FOSCA (Econômica) KOKAR COMPLEMENTOS TINTA PARA GESSO (Especialidade) KOKAR BORRACHA LÍQUIDA (Especialidade) KOKAR TINTA ACRÍLICA STANDARD (Standard) KOKAR TINTA ACRÍLICA CONCENTRADA ULTRA RENDIMENTO (Standard) KOKAR TINTA ACRÍLICA PREMIUM (Premium) | KOKAR TINTA ACRÍLICA STANDARD (Standard) KOKAR TINTA ACRÍLICA PREMIUM (Premium) | KOKAR MASSA CORRIDA PVA KOKAR FIT MASSA CORRIDA KOKAR MASSA ACRÍLICA KOKAR FIT MASSA ACRÍLICA | KOKAR ESMALTE SINTÉTICO STANDARD (Standard) | KOKAR VERNIZ COPAL | TEXTURA KOKAR (MÉDIA – ITEM 4.6.2 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA KOKAR (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 (continuação) – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/02/2025 a 15/05/2025)

| RAZÃO SOCIAL / CNPJ | Tinta látex fosca | Tinta látex semiacetinada, acetinada e semibrilho | Massa niveladora | Esmalte sintético Standard e Premium e tinta a óleo | Verniz de uso interior | Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional | CLASSIFICAÇÃO |
|---|--|--|--|--|-------------------------------|---|---------------|
| LIDERTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. 13.711.686/0001-70 | GRAFFTEX ACRÍLICA ECONÔMICA (Econômica) GRAFFCOR ACRÍLICA ECONÔMICA PROFISSIONAL (Econômica) GRAFFTEX ACRÍLICA GESSO & DRYWALL (Especialidade) LIDERTEX ACRÍLICA ECONÔMICA GESSO & DRYWALL (Especialidade) GRAFFTEX LIDERLAR PROFISSIONAL (Econômica) GRAFFTEX ACRÍLICA STANDARD (Standard) GRAFFTEX ACRÍLICA SUPER RENDIMENTO (Standard) LIDERTEX ACRÍLICA STANDARD SUPER RENDIMENTO (Standard) GRAFFTEX ACRÍLICA PREMIUM (Premium) | GRAFFTEX TINTA EMBORRACHADA PAREDES E TETOS (Especialidade) | GRAFFTEX MASSA CORRIDA GRAFFTEX MASSA ACRÍLICA LIDERTEX MASSAS PREMIUM MASSA CORRIDA LIDERTEX MASSAS PREMIUM MASSA ACRÍLICA | GRAFFTEX ESMALTE SINTÉTICO STANDARD (Standard) | -- | TEXTURA LIDERTEX (FINA – ITEM 4.6.1 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA LIDERTEX (MÉDIA – ITEM 4.6.2 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA LIDERTEX (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |
| LUZTOL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA. 00.464.374/0001-68 | LUZTOL TINTA ACRÍLICA CERRADO FOSCO (Econômica) NOVATEX TINTA ACRÍLICA NOVO LAR FOSCO (Econômica) LUZTOL ACRÍLICOS TINTA GESSO & PAREDES (Especialidade) LUZTOL TELHAS & FACHADAS EMBORRACHADA FOSCO (Especialidade) LUZTOL TINTA ACRÍLICA NOBRE FOSCO (Standard) LUZTOL TINTA ACRÍLICA RENDE MAIS FOSCO (Standard) LUZTOL TINTA ACRÍLICA SOFISTIQUE FOSCO (Premium) | LUZTOL TINTA ACRÍLICA NOBRE SEMIBRILHO (Standard) LUZTOL TINTA ACRÍLICA SOFISTIQUE SEMIBRILHO (Premium) LUZTOL TINTA ACRÍLICA TOQUE DE CETIM ACETINADO (Premium) | LUZTOL MASSA ACRÍLICA LUZTOL MASSA CORRIDA | LUZTOL ESMALTE SINTÉTICO TRADICIONAL BRILHANTE(Standard) NOVATEX ESMALTE SINTÉTICO SECA RÁPIDO BRILHANTE (Standard) | LUZTOL VERNIZ COPAL BRILHANTE | TEXTURA LUZTOL (MÉDIA – ITEM 4.6.2 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA LUZTOL (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 (continuação) – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/02/2025 a 15/05/2025)

| RAZÃO SOCIAL / CNPJ | Tinta látex fosca | Tinta látex semiacetinada, acetinada e semibrilho | Massa niveladora | Esmalte sintético Standard e Premium e tinta a óleo | Verniz de uso interior | Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|--|---|------------------------------|---|---------------|
| MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. 96.230.719/0001-98 | MAZA ACRÍLICO EXTRA (Econômica) MAZA ACRÍLICO PROFISSIONAL (Econômica) TINTAS SV ACRÍLICO RENOVA (Econômica) TINTAS SV CRYL TINTA ACRÍLICA (Econômica) TINTAS SV GESSO DUPLA AÇÃO (Especialidade) MAZA LITORAL & CAMPO BORRACHA LÍQUIDA (Especialidade) MAZA GESSO & DRYWALL DUPLA AÇÃO (Especialidade) MAZA ACRÍLICO ULTRA (Standard) TINTAS SV ACRÍLICO STANDARD (Standard) MAZA ACRÍLICO PLUS TRIPLA AÇÃO (Standard) MAZA ACRÍLICO PREMIUM TOTAL PROTECT (Premium) TINTAS SV ACRÍLICO PREMIUM (Premium) | MAZA ACRÍLICO PLUS TRIPLA AÇÃO (Standard) MAZA ACRÍLICO PREMIUM TOTAL PROTECT (Premium) TINTAS SV ACRÍLICO PREMIUM (Premium) | MAZA MASSA CORRIDA PVA MAZA COMPLEMENTOS E TEXTURAS - MASSA ACRÍLICA TINTAS SV COMPLEMENTOS E TEXTURAS - MASSA CORRIDA PVA TINTAS SV COMPLEMENTOS E TEXTURAS - MASSA ACRÍLICA | MAZA ESMALTE SINTÉTICO (Standard) TINTAS SV ESMALTE SINTÉTICO (Standard) | -- | -- | QUALIFICADA |
| MG TINTAS 08.065.022.0001-41 08.065.022.0002-22 | BLASCOR ACRÍLICO PROFISSIONAL (Econômica) BLASCOR ACRÍLICO STANDARD (Standard) BLASCOR SUPER RENDIMENTO (Standard) BLASCOR ACRÍLICO FOSCO INTENSO PREMIUM (Premium) | BLASCOR MÁXIMA PROTEÇÃO TINTA EMBORRACHADA (Especialidade) BLASCOR TOPFLEX BORRACHA LÍQUIDA FLEXÍVEL (Especialidade) BLASCOR ACRÍLICO STANDARD (Standard) BLASCOR ACRÍLICO ACETINADO SUBLIME PREMIUM (Premium) | BLASCOR MASSA CORRIDA PVA BLASCOR MASSA ACRÍLICA | BLASCOR ESMALTE SINTÉTICO STANDARD (Standard) BLASCOR TINTA A ÓLEO STANDARD (Standard) | BLASCOR VERNIZ COPAL PREMIUM | TEXTURA BLASCOR (MÉDIA – ITEM 4.6.2) | QUALIFICADA |
| MONTANA QUÍMICA S/A 60.884.459/0001-27 | -- | -- | -- | -- | MONTANA VERNIZ PREMIUM COPAL | -- | QUALIFICADA |

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 (continuação) – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/02/2025 a 15/05/2025)

| RAZÃO SOCIAL / CNPJ | Tinta látex fosca | Tinta látex semiacetinada, acetinada e semibrilho | Massa nivela | Esmalte sintético Standard e Premium e tinta a óleo | Verniz de uso interior | Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional | CLASSIFICAÇÃO |
|--|---|--|---|--|--------------------------------------|--|---------------|
| NOVA ROCHA INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA. 03.005.123/0001-03 | LEINERTEX VIVACOR ACRÍLICA (Econômica) VALLECOR FOSCO IDEAL (Econômica) LEINERTEX ESSENCE ACRÍLICA ECONÔMICA (Econômica) LEINERTEX VIVACOR GESSO E DRYWALL (Especialidade) LEINERTEX FACHADA BLINDADA TINTA EMBORRACHADA (Especialidade) LEINERTEX EVOLUTION ACRÍLICA (Standard) LEINERTEX SUPER ACRÍLICA (Premium) | LEINERTEX EVOLUTION MAIS BRILHO (Standard) VALLECOR BRILHO IDEAL (Standard) LEINERTEX SUPER ACRÍLICA (Premium) LEINERTEX SUPER ACRÍLICA TOQUE SUAVE (Premium) | LEINERTEX MASSA ACRÍLICA LEINERTEX MASSA CORRIDA LEINERTEX COMPLEMENTOS - BASE NIVELADORA AC INTERIOR LEINERTEX COMPLEMENTOS - BASE NIVELADORA AC EXTERIOR LEINERTEX MASSA CORRIDA MELO TINTAS LEINERTEX LUX MASSA CORRIDA VALLECOR MASSA CORRIDA | LEINERTEX ESMALTE SINTÉTICO SECAGEM RÁPIDA (Standard) VALLECOR ESMALTE SINTÉTICO (Standard) | LEINERTEX LINHA MADEIRA VERNIZ COPAL | TEXTURA (FINA – ITEM 4.6.1 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA (MÉDIA – ITEM 4.6.2 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |
| OUROCOLOR TINTAS LTDA 30.609.988/0001-51 | TINTA OUROCOLOR CONSTRUTORA ECONÔMICA (Econômica) TINTA OUROCOLOR CONSTRUTORA ECONÔMICA SUPER (Econômica) OUROCOLOR TINTA CONSTRUTORA ECONÔMICA HIDROREPELENTE (Econômica) OUROCOLOR TINTA CONSTRUTORA STANDARD (Standard) OUROCOLOR TINTA CONSTRUTORA STANDARD SUPER (Standard) | -- | OUROCOLOR MASSA CORRIDA PVA | -- | -- | TEXTURA OUROCOLOR (FINA – ITEM 4.6.1 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA OUROCOLOR (MÉDIA – ITEM 4.6.2 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA OUROCOLOR (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |
| PPG INDUSTRIAL DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA. 43.996.693/0002-08 | RENNER GESSO & DRYWALL TINTA ACRÍLICA (Especialidade) RENNER FRENTES E FACHADAS EMBORRACHADA (Especialidade) PROFISSIONAL ACR TINTA ACRÍLICA (Econômica) RENNER FRENTES E FACHADAS ELÁSTICA TINTA FLEXÍVEL (Especialidade) PROFISSIONAL ACR TINTA ACRÍLICA STANDARD (Standard) DUCRYL ACRÍLICO STANDARD FOSCO (Standard) DUCRYL MÁXIMO DESEMPENHO (Standard) RENNER REKOLORPRÓ ACRÍLICO PREMIUM (Premium) RENNER EXTRAVINIL HIPER LÁTEX PREMIUM (Premium) RENNER EXTRAVINIL SEM CHEIRO ACRÍLICO Premium (Premium) RENNER HIPER FOSCO LÁTEX PREMIUM (Premium) RENNER REKOLOR GOLD SUPER COBERTURA (Super Premium) | DUCRYL ACRÍLICO STANDARD SEMIBRILHO (Standard) RENNER REKOLORPRÓ ACRÍLICO PREMIUM (Premium) RENNER REKOLOR GOLD SUPER LAVÁVEL (Super Premium) RENNER REKOLOR GOLD SUPER RESISTÊNCIA (Super Premium) | RENNER MASSA ACRÍLICA RENNER MASSA CORRIDA PROFISSIONAL ACR MASSA CORRIDA | DULIT ESMALTE STANDARD (Standard) RENNER EXTRA ESMALTE PREMIUM (Premium) | MAJESTIC VERNIZ COPAL | TEXTURA (FINA – ITEM 4.6.1 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA (MÉDIA – ITEM 4.6.2 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 (continuação) – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/02/2025 a 15/05/2025)

| RAZÃO SOCIAL / CNPJ | Tinta látex fosca | Tinta látex semiacetinada, acetinada e semibrilho | Massa niveladora | Esmalte sintético Standard e Premium e tinta a óleo | Verniz de uso interior | Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional | CLASSIFICAÇÃO |
|--|---|---|---|---|---|--|---------------|
| QUALYCRIL SOLUÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. 01.245.930/0005-00 07.122.447/0003-44 | QUALYVINIL ACRÍLICA ECONÔMICA COR (Econômica) KLASSE TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA (Econômica) QUALYVINIL GESSO E DRYWALL (Especialidade) QUALYVINIL PLUS (Standard) QUALYVINIL TINTA ACRÍLICA RENDE MUITO + (Standard) QUALYVINIL FOSCO COMPLETO ACRÍLICO PREMIUM (Premium) QUALYVINIL ACRÍLICO SUPER PREMIUM (Super Premium) | QUALYVINIL PLUS (Standard) QUALYVINIL TOQUE DE BRILHO (Premium) QUALYVINIL ULTRA LAVÁVEL (Premium) | QUALYVINIL MASSA CORRIDA QUALYVINIL COMPLEMENTOS ACRÍLICOS MASSA ACRÍLICA KLASSE COMPLEMENTOS MASSA CORRIDA PVA KLASSE COMPLEMENTOS MASSA ACRÍLICA | QUALYVINIL ESMALTE SINTÉTICO STANDARD (Standard) COLORIT ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM (Premium) | QUALYVINIL VERNIZ COPAL PREMIUM | TEXTURA (FINA – ITEM 4.6.1 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA (MÉDIA – ITEM 4.6.2 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |
| RENNER SAYERLACK S/A 61.142.865/0006-91 | -- | -- | -- | SAYERLACK POLIESMALTE SINTÉTICO PREMIUM (Premium) | SAYERLACK VERNIZ SINTERLACK SAYERLACK VERNIZ COPAL | -- | QUALIFICADA |
| RESICOLOR INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. 95.800.637/0001-79 95.800.637/0009-26 | RESICOLOR SUPER ACRÍLICO OURO EMBORRACHADA (Especialidade) RESICOLOR ACRÍLICO COBRE BEM (Econômica) RESICOLOR ACRÍLICO PINTA MAIS (Econômica) RESICOLOR SUPER COBERTURA (Standard) RESICOLOR SUPER COBERTURA MAIS (Standard) RESICOLOR SUPER ACRÍLICO OURO (Premium) RESICOLOR PLATINUM (Premium) | RESICOLOR SUPER COBERTURA (Standard) RESICOLOR SUPER ACRÍLICO OURO (Premium) RESICOLOR PLATINUM PREMIUM (Premium) | RESICOLOR – MASSA CORRIDA PVA RESICOLOR – MASSA ACRÍLICA RESICOLOR ALVENARIA – MASSA CORRIDA PVA | RESICOLOR ESMALTE COLOR EXTRA RÁPIDO (Standard) RESICOLOR TINTA A ÓLEO RESICOLOR ESMALTE SINTÉTICO OURO (Premium) | RESICOLOR RESITREX E VERNIZES PREMIUM VERNIZ COPAL | TEXTURA RESICOLOR (FINA – ITEM 4.6.1 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA RESICOLOR (MÉDIA – ITEM 4.6.2 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA RESICOLOR (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 (continuação) – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/02/2025 a 15/05/2025)

| RAZÃO SOCIAL / CNPJ | Tinta látex fosca | Tinta látex semiacetinada, acetinada e semibrilho | Massa niveladora | Esmalte sintético Standard e Premium e tinta a óleo | Verniz de uso interior | Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional | CLASSIFICAÇÃO |
|---|--|---|---|---|-------------------------------|--|---------------|
| REVPROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 02.936.396/0001-09 | REVPROL GESSO E DRYWALL (Especialidade) REVPROL LÁTEX ACRÍLICO (Standard) REVPROL TINTA PREMIUM EMBORRACHADA (Premium) | -- | REVPROL MASSA CORRIDA | -- | -- | TEXTURA REVPROL (FINA – ITEM 4.6.1 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA REVPROL (MÉDIA – ITEM 4.6.2 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA REVPROL (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |
| SBRAS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA EPP 27.349.820/0001-40 | SBRAS ACRÍLICO FOSCO ECONÔMICO (Econômica) SBRAS ACRÍLICO FOSCO SPRO (Econômica) SBRAS ACRÍLICO FOSCO STANDARD (Standard) | SBRAS ACRÍLICO SEMIBRILHO STANDARD (Standard) | SBRAS MASSA CORRIDA SBRAS MASSA ACRÍLICA | -- | -- | TEXTURA SBRAS (FINA – ITEM 4.6.1 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA SBRAS (MÉDIA – ITEM 4.6.2 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |
| SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 60.872.306/0001-60 60.872.306/0046-61 | DURAPLAST TINTA ACRÍLICA (Econômica) SHERWIN-WILLIAMS KEM TONE (Econômica) SHERWIN-WILLIAMS PROLAR (Econômica) SHERWIN-WILLIAMS PROCRAFT (Econômica) SHERWIN-WILLIAMS XADREZ (Econômica) SHERWIN-WILLIAMS NOVACOR GESSO & DRYWALL (Especialidade) SHERWIN-WILLIAMS NOVACOR COBRE MAIS (Standard) SHERWIN-WILLIAMS NOVACOR EXTRA (Standard) SHERWIN-WILLIAMS SPAZIO (Standard) SHERWIN-WILLIAMS PROCRAFT (Standard) SHERWIN-WILLIAMS METALATEX SUPER LAVÁVEL FOSCO (Premium) SHERWIN-WILLIAMS DESIGN (Premium) SHERWIN-WILLIAMS NOVACOR PAREDES PRO (Premium) SHERWIN-WILLIAMS PROCRAFT (Premium) SHERWIN-WILLIAMS SUPERPAINT (Super Premium) | SHERWIN-WILLIAMS NOVACOR EXTRA (Standard) SHERWIN-WILLIAMS SPAZIO (Standard) SHERWIN-WILLIAMS DESIGN (Premium) SHERWIN-WILLIAMS METALATEX SUPER LAVÁVEL BRILHO (Premium) SHERWIN-WILLIAMS METALATEX LITORAL (Premium) SHERWIN-WILLIAMS METALATEX REQUINTE SEMIACETINADO (Premium) NOVACOR PAREDES PRO (Premium) SHERWIN-WILLIAMS METALATEX ELASTIC (Especialidade) | SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA | SHERWIN-WILLIAMS NOVACOR ESMALTE SINTÉTICO (Standard) SHERWIN-WILLIAMS ESMALTE SINTÉTICO TRADICIONAL (Premium) SHERWIN-WILLIAMS ESMALTE SINTÉTICO SUPER SECAGEM (Premium) | SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ COPAL | TEXTURA SHERWIN (FINA – ITEM 4.6.1 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA SHERWIN (MÉDIA – ITEM 4.6.2 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA SHERWIN (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 (continuação) – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/02/2025 a 15/05/2025)

| RAZÃO SOCIAL / CNPJ | Tinta látex fosca | Tinta látex semiacetinada, acetinada e semibrilho | Massa niveladora | Esmalte sintético Standard e Premium e tinta a óleo | Verniz de uso interior | Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|--|---|--|------------------------|--|---------------|
| SKANDIA INDÚSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTO LTDA 30.912.060/0001-41 | KOLIMAR TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA (Econômica) KOLIMAR TINTA ACRÍLICA TOQUE NOBRE (Standard) KOLIMAR LINHA CONSTRUÇÃO PREMIUM (Premium) | -- | KOLIMAR LINHA CONSTRUÇÃO MASSA ACRÍLICA KOLIMAR MASSA ACRÍLICA KOLIMAR MASSA CORRIDA KOLIMAR MASSA KOLIFLEX SELETO MASSA ACRÍLICA SELETO MASSA CORRIDA | KOLIMAR ESMALTE SINTÉTICO STANDARD (Standard) | KOLIMAR VERNIZ COPAL | TEXTURA KOLIMAR (FINA - ITEM 4.6.1 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA KOLIMAR (MÉDIA - ITEM 4.6.2 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA KOLIMAR (GROSSA - ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |
| STO BRASIL REVESTIMENTOS E FACHADAS LTDA. 61.093.621/0001-51 | PINTCOR GESSO (Especialidade) STOCOLOR ACRYL PLUS (Especialidade) PINTCOR STANDARD (Standard) PINTCOR PREMIUM (Premium) | -- | PINTCOR MASSA CORRIDA | -- | -- | TEXTURA STOTEX (FINA – ITEM 4.6.1 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA STOTEX (MÉDIA – ITEM 4.6.2 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA STOTEX (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |
| TEXTURAECIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 06.959.490/0001-34 | TEXTURAECIA FINÍSSIMO (Premium) | -- | TEXTURAECIA LINHA ECO MASSA NIVELADORA | -- | -- | TEXTURA TEXTURAECIA (FINA – ITEM 4.6.1 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA TEXTURAECIA (MÉDIA – ITEM 4.6.2 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA TEXTURAECIA (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |
| TINTAS ALESSI LTDA. 05.007.043/0001-12 | ISABELA ACRÍLICO PROFISSIONAL (Econômica) ALESSI GESSO E DRYWALL (Especialidade) ALESSI ACRÍLICO SUPERIOR EMBORRACHADO (Especialidade) ISABELA TINTA ACRÍLICA PINTA BEM (Econômica) ISABELA ACRÍLICO FOSCO + COBERTURA (Standard) ALESSI COBRE MUITO RENDE MAIS (Standard) ALESSI ACRÍLICO DUPLA AÇÃO (Premium) ALESSI ACRÍLICO SUPERIOR SUPER COBERTURA (Premium) | ISABELA ACRÍLICO STANDARD SEMIBRILHO (Standard) ALESSI ACRÍLICO SUPERIOR PREMIUM SEDA (Premium) ALESSI ACRÍLICO SUPERIOR PREMIUM SEMIBRILHO (Premium) ALESSI ACRÍLICO SUPREMO SUPER PREMIUM (Super Premium) | ALESSI COMPLEMENTOS MASSA CORRIDA ALESSI COMPLEMENTOS MASSA ACRÍLICA | ALESSI ESMALTE SINTÉTICO SECA RÁPIDO (Standard) ALESSI ESMALTE SINTÉTICO EXTRA RÁPIDO PRÓ (Premium) | ALESSI VERNIZ COPAL | TEXTURA ALESSI (MÉDIA – ITEM 4.6.2 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA ALESSI (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 (continuação) – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/02/2025 a 15/05/2025)

| RAZÃO SOCIAL / CNPJ | Tinta látex fosca | Tinta látex semiacetinada, acetinada e semibrilho | Massa nivela | Esmalte sintético Standard e Premium e tinta a óleo | Verniz de uso interior | Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional | CLASSIFICAÇÃO |
|--|--|---|--|--|---|--|---------------|
| TINTAS BELLA INDÚSTRIA LTDA. EPP. 27.422.098/0001-21 | TINTAS BELLA ECONÔMICA (Econômica) TINTAS BELLA LÁTEX PROFISSIONAL STANDARD (Standard) | TINTAS BELLA ACRÍLICA SEMIBRILHO STANDARD (Standard) | TINTAS BELLA MASSA CORRIDA TINTAS BELLA MASSA ACRÍLICA | TINTAS BELLA ESMALTE SINTÉTICO SECAGEM RÁPIDA (Standard) | TINTAS BELLA VERNIZ PREMIUM | -- | QUALIFICADA |
| TINTAS HIDRACOR S/A 04.706.416/0001-80 | HIDRACOR HGESSO TINTA ACRÍLICA (Especialidade) HIDRACOR HPLUS TINTA ACRÍLICA (Econômica) HIPERCOR HIPER D+ TINTA ACRÍLICA (Econômica) HIDRACOR REND MAIS TINTA ACRÍLICA PROFISSIONAL (Econômica) IQUINE PINTALAR FOSCO AVELUDADO (Econômica) HIDRACOR EXTRA LATEX RENDE MUITO (Standard) HIPERCOR HIPERLAR TINTA ACRÍLICA (Standard) | HIDRACOR EXTRALATEX ACRÍLICO SEMIBRILHO (Standard) HIDRACOR EXTRA LATEX BRILHO DA SEDA (Standard) | HIDRACOR MASSA CORRIDA HIDRACOR MASSA ACRÍLICA HIPERCOR COMPLEMENTOS ACRÍLICOS – MASSA ACRÍLICA HIPERCOR MASSA CORRIDA IQUINE MASSA ACRÍLICA IQUINE MASSA CORRIDA | -- | -- | TEXTURA HIDRACOR (FINA – ITEM 4.6.1 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA HIDRACOR (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |
| TINTAS IQUINE LTDA. 09.722.463/0001-31 | IQUINE PINTALAR FOSCO AVELUDADO (Econômica) IQUINE DIATEX PINTA MAIS (Econômica) IQUINE SELA E PINTA GESSO DRYWALL (Especialidade) HIPERCOR HIPER D+ TINTA ACRÍLICA (Econômica) IQUINE FACHADA EMBORRACHADA (Especialidade) IQUINE DELANIL RENDE MUITO (Standard) IQUINE ACABA COM O MOFO (Standard) IQUINE SELA E PINTA (Standard) IQUINE FOSCO DURÁVEL (Premium) IQUINE SUPER PREMIUM (Super Premium) | IQUINE LIMPA FÁCIL (Standard) IQUINE SEDA SUPER LAVÁVEL (Premium) IQUINE SEMIBRILHO SUPER LAVÁVEL (Premium) | IQUINE MASSA ACRÍLICA IQUINE MASSA CORRIDA HIPERCOR MASSA CORRIDA HIPERCOR MASSA ACRÍLICA | IQUINE DELANIL MADEIRAS E METAIS (Standard) HIDRACOR HIDRAMAIS (Standard) HIPERCOR ESMALTE SINTÉTICO HIPERLAR (Standard) IQUINE DIALINE SECA RÁPIDO (Premium) | IQUINE VERNIZ COPAL IQUINE VERNIZ EXTRARRÁPIDO HIPERLACK VERNIZ COPAL PREMIUM HIPERLACK HIPER RÁPIDO | TEXTURA DECORATTO (FINA – ITEM 4.6.1 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA DECORATTO (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |
| TINTAS LUX LTDA. 08.475.502/0001-80 47.726.693/0001-68 | DURAMAISS TINTA LÁTEX ACRÍLICA (Econômica) TINTAS LUX LUXGESSO GESSO E DRYWALL (Especialidade) LPRO TINTA LÁTEX ACRÍLICA (Econômica) TINTAS LUX LUXCRIL LÁTEX STANDARD (Standard) TINTA LUX COLORIR LÁTEX STANDARD (Standard) | TINTAS LUX TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO (Standard) | TINTAS LUX MASSA CORRIDA TINTAS LUX MASSA ACRÍLICA | EXTRALUX ESMALTE SINTÉTICO (Standard) TINTAS LUX ESMALTE SINTÉTICO LUXLAR (Standard) | TINTAS LUX VERNIZ | TEXTURA TEXLUX (FINA – ITEM 4.6.1 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA TEXLUX (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 (continuação) – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/02/2025 a 15/05/2025)

| RAZÃO SOCIAL / CNPJ | Tinta látex fosca | Tinta látex semiacetinada, acetinada e semibrilho | Massa nivela | Esmalte sintético Standard e Premium e tinta a óleo | Verniz de uso interior | Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional | CLASSIFICAÇÃO |
|--|--|---|--|--|-------------------------------------|--|---------------|
| TINTAS VIVA LTDA 33.923.706/0001-84 | TINTAS VIVA TINTA ACRÍLICA VIVA+ (Econômica) VCOLOR TINTA LÁTEX ACRÍLICA (Econômica) | -- | TINTAS VIVA MASSA CORRIDA | TINTAS VIVA ESMALTE SINTÉTICO STANDARD (Standard) | -- | -- | QUALIFICADA |
| UNIVERSO TINTAS E VERNIZES LTDA. 01.254.752/0001-41 | UNILAR ACRÍLICO (Econômica) UNIVERSO GESSO & DRYWALL (Especialidade) UNILAR ACRÍLICO PROFISSIONAL (Econômica) UNIVERSO TINTA EMBORRACHADA IMPERMEÁVEL (Especialidade) UNIVERSO ACRÍLICO STANDARD (Standard) UNIVERSO ACRÍLICO RENDE MUITO + (Standard) UNIVERSO ACRÍLICO PREMIUM (Premium) | UNIVERSO ACRÍLICO STANDARD (Standard) UNIVERSO ACRÍLICO PREMIUM (Premium) | UNIVERSO MASSA CORRIDA UNIVERSO MASSA ACRÍLICA | UNIVERSO ESMALTE SINTÉTICO STANDARD (Standard) UNIVERSO ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM (Premium) | UNIVERSO VERNIZ COPAL PREMIUM | -- | QUALIFICADA |
| VELOZ QUÍMICA, DERIVADOS DE PETRÓLEO E SOLVENTES LTDA. 04.051.523/0001-18 | VELOZ DESTACK ACRÍLICO (Econômica) VELOZ NOVO LAR FOSCO ACRÍLICO (Econômica) VELOZ GESSO E DRYWALL (Especialidade) VELOZ TURBO (Standard) VELOZ RENOVE FOSCO ACRÍLICO (Standard) | VELOZ RENOVE SEMIBRILHO ACRÍLICO (Standard) VELOZ COLORE PREMIUM SEMIBRILHO (Premium) VELOZ TINTA EMBORRACHADA HIDRORREPELENTE (Premium) | VELOZ MASSA CORRIDA PVA VELOZ MASSA ACRÍLICA | VELOZ ESMALTE ALTO BRILHO SECAGEM RÁPIDA (Standard) VELOZ ESMALTE SINTÉTICO B-52 SECAGEM EXTRA RÁPIDA (Premium) | VELOZ VERNIZ EXTRA RÁPIDO | TEXTURA VELOZ (FINA – ITEM 4.6.1 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA VELOZ (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 (continuação) – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/02/2025 a 15/05/2025)

| RAZÃO SOCIAL / CNPJ | Tinta látex fosca | Tinta látex semiacetinada, acetinada e semibrilho | Massa niveladora | Esmalte sintético Standard e Premium e tinta a óleo | Verniz de uso interior | Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional | CLASSIFICAÇÃO |
|---|--|--|--|---|---|--|---------------|
| VERBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. 07.727.035/0003-38 07.727.035/0002-57 | VERBRÁS VERTEX FOSCO (Econômica) VERBRÁS VERTEX VINIL ACRÍLICO FOSCO (Econômica) VERBRÁS ACRÍLICO FOSCO X-PRO POUPE + (Econômica) VERBRÁS ACRÍLICO FOSCO ECONÔMICO POUPE + (Econômica) VERBRÁS TINTA PARA GESSO & DRYWALL (Especialidade) VERBRÁS TINTA ACRÍLICA STANDARD FOSCO (Standard) VERBRÁS ACRÍLICO FOSCO STANDARD POUPE + (Standard) VERBRÁS VERCYR ACRÍLICO (Premium) VERBRÁS SUPER VERLATEX (Premium) | VERBRÁS VERTEX SEMIBRILHO (Standard) VERBRÁS TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO POUPE + (Standard) VERBRÁS VERCYR TOQUE SUAVE (Premium) VERBRÁS VERCYR ACRÍLICO SEMIBRILHO (Premium) | VERBRÁS VERLATEX MASSA CORRIDA VERBRÁS VERCYR MASSA ACRÍLICA | VERBRÁS ESMALTE SINTÉTICO SECAGEM RÁPIDA (Standard) VERBRÁS ESMALTE SINTÉTICO SECAGEM EXTRARRÁPIDA (Premium) | VERBRÁS VERNIZ COPAL VERBRÁS VERNIZ FLASH SECAGEM EXTRARRÁPIDA | TEXTURA VERBRÁS (FINA – ITEM 4.6.1 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA VERBRÁS (MÉDIA – ITEM 4.6.2 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA VERBRÁS (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |
| VINICOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, TEXTURAS E GRAFIATO LTDA. 07.855.544/0001-84 | CIACOLLOR CIALLAR (Econômica) CIACOLLOR PROFISSIONAL ACRÍLICO ECONOMICO (Econômica) CIACOLLOR CIAGESSO (Especialidade) CIACOLLOR ULTRA EMBORRACHADA (Especialidade) CIACOLLOR PERFORMANCE (Standard) CIACOLLOR CIATURBO (Standard) CIACOLLOR SUBLIME (Premium) CIACOLLOR SUPER SUPREMA (Super Premium) | PERFORMANCE SEMI BRILHO (Standard) CIACOLLOR SUBLIME (Premium) CIACOLLOR BORRACHA LÍQUIDA SUPER FLEXÍVEL (Premium) CIACOLLOR SUPER SUPREMA (Super Premium) | CIACOLLOR COMPLEMENTOS MASSA ACRÍLICA CIACOLLOR COMPLEMENTOS MASSA PVA PREMIUM CIACOLLOR MASSA ACRÍLICA CIAFLEX EMBORRACHADA | CIACOLLOR MADEIRAS E METAIS ESMALTE SINTÉTICO (Standard) CIACOLLOR ESMALTE TRADICIONAL (Standard) | CIACOLLOR VERNIZ COPAL | TEXTURA CIACOLLOR (MÉDIA – ITEM 4.6.2 DA ABNT NBR 11702) TEXTURA CIACOLLOR (GROSSA – ITEM 4.6.3 DA ABNT NBR 11702) | QUALIFICADA |

EMPRESAS QUALIFICADAS: Empresas participantes do Programa cujas marcas de tintas látex foscas nas cores claras (econômicas, standard, premium e super premium) possuem histórico de conformidade em todos os requisitos de desempenho considerados na norma ABNT NBR 15079-1 (poder de cobertura de tinta seca, poder de cobertura de tinta úmida, resistência à abrasão úmida sem pasta abrasiva, resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva e rendimento teórico), cujas marcas de tintas látex não foscas nas cores claras (standard, premium e super premium) possuem histórico de conformidade em todos os requisitos de desempenho considerados na norma ABNT NBR 15079-2 (poder de cobertura de tinta seca, poder de cobertura de tinta úmida, resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva e rendimento teórico), cujas marcas de tintas látex especialidades (com ou sem nível de desempenho) possuem histórico de conformidade nos requisitos de desempenho considerados na ABNT NBR 11702 (poder de cobertura de tinta seca, poder de cobertura de tinta úmida, resistência à abrasão úmida sem pasta abrasiva, resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva e rendimento teórico), cujas marcas de massas niveladoras possuem histórico de conformidade em todos os requisitos de desempenho considerados na ABNT NBR 15348 (resistência à abrasão e absorção de água); cujas marcas de esmaltes sintéticos standard e premium e tintas a óleo possuem histórico de conformidade em todos os requisitos de desempenho considerados na ABNT NBR 15494 (determinação do teor de sólidos, tempo de secagem por medida instrumental, poder de cobertura de tinta seca por extensão e brilho) e na Lei Federal 11.762/2008 relativa ao limite máximo de teor de chumbo, cujas marcas de vernizes brilhantes a base de solvente de uso interior possuem

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Relatório Setorial nº 086B – MARÇO/2025

histórico de conformidade em todos os requisitos de desempenho considerados na ABNT NBR 16211 (*determinação do teor de sólidos, tempo de secagem por medida instrumental e brilho*), cujas marcas de texturas de uso exterior utilizadas como acabamento possuem histórico de conformidade em todos os requisitos de desempenho considerados na ABNT NBR 17134 (permeabilidade à água por coluna d'água e resistência de aderência à tração); e que possuem licença ambiental válida ou protocolo de solicitação da licença para todas as unidades fabris.

EMPRESAS NÃO QUALIFICADAS: Empresas participantes do Programa Setorial da Qualidade cujos produtos-alvo apresentaram reprovações durante dois trimestres consecutivos, ou, que no período de análise, incidiram em alguma das não conformidades críticas descritas no documento de Fundamentos do Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobiliárias (SQ/IT084), ou que não apresentaram a licença ambiental válida ou protocolo de solicitação da licença para todas as unidades fabris. Entretanto, seus produtos não apresentam histórico de não conformidade ou a reprovação em questão não se refere aos requisitos considerados critérios de não conformidade.

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 20 – Empresas não conformes em ordem alfabética (período de validade: 16/02/2025 a 15/05/2025)

| EMPRESA NÃO CONFORME | Tinta fosca | | | Massa niveladora | Esmalte sintético ou tinta a óleo |
|---|----------------------------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | Tinta látex econômica | Tinta látex standard | Tinta látex premium | | |
| A S GODINHO TINTAS | GOD MIX TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA | -- | -- | -- | -- |
| BEMA TINTAS LTDA. | -- | BEMA CLASSIC TINTA ACRÍLICA STANDARD | | | |
| COLORPINT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. | -- | PARANÁ COLOR ACRÍLICA PROFISSIONAL | -- | -- | -- |
| DORATIOTTO & CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA | NOVA TINTAS LÁTEX ACRÍLICO | -- | -- | -- | -- |
| DURACOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. | MISTERLAR TINTA PVA FOSCA | -- | -- | -- | -- |
| DURAMAIIS TINTAS E IMPERMEABILIZANTES LTDA. | -- | DURAMAIIS ACRÍLICO FOSCO STANDARD | -- | -- | -- |
| DURAMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. | -- | -- | -- | -- | RENDCOLOR ESMALTE SINTÉTICO STANDARD |
| ELLUS TINTAS LTDA | -- | ELLUS TINTAS ACRÍLICO STANDARD PERFORMAX | -- | -- | -- |
| EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS - EIRELI | -- | LONDRES COLOR TINTA ACRÍLICA STANDARD | -- | PINT COLOR MASSA CORRIDA | -- |

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 20 (continuação) – Empresas não conformes em ordem alfabética (período de validade: 16/02/2025 a 15/05/2025)

| EMPRESA NÃO CONFORME | Tinta fosca | | | Massa niveladora | Esmalte sintético ou tinta a óleo |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| | Tinta látex econômica | Tinta látex standard | Tinta látex premium | | |
| HOROS QUÍMICA DA AMAZÔNIA LTDA. | -- | CITYCOLOR TINTA ACRÍLICA | -- | -- | -- |
| IPÊ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. | IPÊ TROPICAL | TINTA ACRÍLICA IPÊPLUS | IPÊ TINTA ACRÍLICA PREMIUM | -- | IPÊ ESMALTE SINTÉTICO |
| KOLORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | -- | COLATEX GOLD | -- | -- | -- |
| LUPENTEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | TINTAS 101 ACRÍLICA PROFISSIONAL | -- | -- | -- | -- |
| MARMOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁRMORE SINTÉTICOS LTDA. | -- | -- | -- | MAXNORTH COMPLEMENTO & REVESTIMENTO PREMIUM MASSA PVA | -- |
| MODERNA TINTAS LTDA. | FESTCOR FESTCASA | -- | -- | -- | -- |
| VOGA QUÍMICA LTDA. | | | | | |
| NATUCOR TINTAS LTDA. | -- | NATUCOR TINTA ACRÍLICA STANDARD | -- | -- | -- |
| NEW TINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | NEW TINTAS ORIGEM | -- | -- | -- | -- |
| OURICOLOR - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA. | -- | ANACRYL TINTA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD | -- | -- | -- |
| SILK SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. | -- | -- | TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO VIVAX | -- | -- |
| TECLUX TINTAS LTDA. EPP | TECLUX LÁTEX ACRÍLICA | -- | -- | -- | -- |

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 20 (continuação) – Empresas Não-Conformes em ordem alfabética (período de validade: 16/02/2025 a 15/05/2025)

| EMPRESA NÃO CONFORME | Tinta fosca | | | Massa niveladora | Esmalte sintético ou tinta a óleo |
|---|---|--|---------------------------|---------------------------|--|
| | Tinta látex econômica | Tinta látex standard | Tinta látex premium | | |
| TEXTURA RIO INDÚSTRIA DE TINTA LTDA. | LEOLAC TINTA ACRÍLICA TEXTURA RIO TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA | -- | -- | TEXTURA RIO MASSA CORRIDA | -- |
| TINTAS CRISCOR INDUSTRIA DE TINTAS E VERNIZES LTDA. | TINTAS HARZ TINTA ACRÍLICA | TINTAS HARZ TINTA ACRÍLICA SUPER EXTERNA | -- | -- | -- |
| TINTAS STARLUX LTDA. | -- | -- | -- | -- | STARLUX ESMALTE SINTÉTICO SECAGEM RÁPIDA |
| TINTAS TELHACOR LTDA | TELHACOR ACRÍLICO PROFISSIONAL | TELHACOR TINTA ACRÍLICA SÉRIE BRONZE | TELHACOR ACRÍLICO PREMIUM | -- | -- |
| VELUTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. | -- | VELUTEX VELUCRYL | -- | -- | -- |
| VILLACRIL TINTAS LTDA. | -- | SPARTEX VILLACRIL TINTA ACRÍLICA | -- | -- | -- |
| WATERCOLOR TINTAS LTDA. | -- | -- | -- | WATER COLOR MASSA CORRIDA | -- |

Empresas não conformes: Empresas que participam ou não do Programa Setorial da Qualidade, cujas marcas de tintas látex econômicas, standard ou premium nas cores claras possuam histórico de não conformidade sistemática em um ou mais requisitos de desempenho abordados na norma ABNT NBR 15079-1, quais sejam: *poder de cobertura de tinta seca, poder de cobertura de tinta úmida, resistência à abrasão úmida sem pasta abrasiva, resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva e rendimento teórico*, cujas marcas de massas niveladoras possuam histórico de não conformidade sistemática em um ou mais requisitos de desempenho abordados na norma ABNT NBR 15348, quais sejam: *absorção de água e resistência à abrasão*, cujas marcas de esmaltes sintéticos standard e tintas a óleo possuam histórico de não conformidade sistemática em um ou mais requisitos de desempenho considerados na ABNT NBR 15494, quais sejam: *determinação do teor de sólidos, tempo de secagem por medida instrumental, poder de cobertura de tinta seca por extensão e brilho* e cujas marcas de esmaltes sintéticos standard e premium não atendam sistematicamente à Lei Federal 11.762 de 1º agosto de 2008.

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.