

ABRAFATI:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS

TESIS:

TECNOLOGIA E QUALIDADE DE SISTEMAS EM ENGENHARIA

REFERÊNCIA

PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE TINTAS IMOBILIÁRIAS

ASSUNTO

RESUMO EXECUTIVO DO RELATÓRIO SETORIAL Nº 92

DOCUMENTO

1076/RS092A

DATA

AGOSTO/2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
2	OBJETIVO	4
3	EMPRESAS E PRODUTOS ABORDADOS NESTE RELATÓRIO SETORIAL	5
3.1	EMPRESAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA	6
3.2	EMPRESAS EM CREDENCIAMENTO	7
3.3	EMPRESAS NÃO PARTICIPANTES DO PROGRAMA	8
4	NORMALIZAÇÃO ADOTADA	8
4.1	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO.....	8
4.2	MÉTODOS DE ENSAIO	9
4.2.1	RESUMO DAS PROPRIEDADES EXIGIDAS PELO PROGRAMA.....	9
5	CONSIDERAÇÕES FEITAS NESTE RELATÓRIO SETORIAL.....	14
5.1	REQUISITOS ANALISADOS	14
5.1.1	EMPRESAS PARTICIPANTES	14
5.1.2	EMPRESAS NÃO PARTICIPANTES.....	14
5.2	CRITÉRIO DE CONFORMIDADE.....	15
5.3	CRITÉRIO DE NÃO CONFORMIDADE.....	17
6	PERCENTUAL DE APROVAÇÃO DAS EMPRESAS.....	18
7	EVOLUÇÃO DO SETOR	20
8	INDICADOR DE CONFORMIDADE SETORIAL	33

1 INTRODUÇÃO

Desde novembro de 2002, vem sendo implementado o Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobiliárias pela ABRAFATI - Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas. A gestão técnica deste Programa é feita pela entidade de terceira parte independente, a empresa TESIS – Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda., que é uma Entidade Gestora Técnica credenciada pela Coordenação Geral do PBQP-H e acreditada pela CGCRE de acordo com a NBR ISO/IEC 17065 sob o número OCP 0109 como Entidade Gestora Técnica de Programas Setoriais da Qualidade no âmbito do PBQP-H.

O Programa tem por principal objetivo elaborar mecanismos específicos que garantam que as tintas imobiliárias colocadas à disposição dos usuários da construção civil apresentem desempenho satisfatório, atendendo às necessidades dos usuários e não prejudicando a isonomia competitiva entre fabricantes, visando:

- atingir e manter a qualidade, segundo especificações técnicas dos produtos, em adequação com as necessidades dos usuários;
- prover de confiança os participantes do Programa, que a qualidade pretendida está sendo atingida e mantida;
- prover de confiança os compradores dos produtos, que a qualidade pretendida está sendo alcançada;
- fornecer informações que permitam o combate a não-conformidade sistemática.

Este Programa Setorial da Qualidade segue o regimento do Sistema de Qualificação de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos – SiMaC do **Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H)** (<http://pbqp-h.mdr.gov.br/>), conforme Portaria nº 79/2021 publicada em 15/01/2021 no Diário Oficial da União, que vem contemplando o desenvolvimento de programas da qualidade por empresas privadas que estejam em parceria e cooperação, compreendendo a cadeia produtiva desde a matéria-prima até o produto final.

Assim sendo, para atingir o objetivo, o Programa realiza a verificação da qualidade de tintas imobiliárias abordando inicialmente as tintas foscas (*econômica, standard, premium e super premium*); tintas semiacetinadas (*standard, premium e super premium*); tintas acetinadas (*standard, premium e super premium*); tintas semibrilho (*standard, premium e super premium*); tinta especialidade sem nível de desempenho em todos os acabamentos; as massas niveladoras (para uso interior e para uso interior/exterior); os esmaltes sintéticos *standard e premium*; as tintas a óleo, os vernizes de uso interior e as texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional.

Tal verificação da qualidade é feita através de auditorias de produto, que consistem na realização de visitas nas unidades fabris das empresas participantes ou em credenciamento junto ao Programa para a coleta de amostras, e na aquisição de amostras de empresas participantes e não participantes em revendas de materiais de construção. As amostras são avaliadas nos laboratórios institucionais do Programa, acreditados pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO (CGCRE) de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 - *Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração* sob os números CLR conforme a seguir:

- Laboratório de Tintas do SENAI – Mário Amato responsável pelos ensaios de desempenho (número CRL 0077);
- Laboratório ITEN (Instituto Tecnológico de Ensaios Ltda), responsável pelos ensaios realizados para a determinação do teor de chumbo (número CRL 0323);
- Laboratório TESIS responsável pelos ensaios de análise de marcação dos recipientes (número CRL 0162).

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Seus resultados são divulgados nos relatórios de auditoria (confidenciais, que são enviados apenas para a empresa participante ou em credenciamento) e nos relatórios setoriais, nos quais são apresentados os panoramas gerais do setor.

As auditorias em fábricas e revendas são realizadas no mínimo uma vez a cada trimestre para cada unidade fabril participante ou em credenciamento, e para cada marca acompanhada pelo Programa.

O fluxograma de funcionamento e a interação entre os diversos participantes do Programa estão ilustrados na Figura 1 a seguir.




Figura 1 - Fluxograma de funcionamento do Programa

2 OBJETIVO

Este Resumo Executivo do Relatório Setorial do Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobiliárias tem **validade até 15/11/2026** e tem o objetivo de apresentar a situação do setor com base nos resultados observados nas amostras de: tintas foscas (*econômica, standard, premium* e *super premium*); tintas semiacetinadas (*standard, premium* e *super premium*); tintas acetinadas (*standard, premium* e *super premium*); tintas semibrilho (*standard, premium* e *super premium*); tinta especialidade sem nível de desempenho em todos os acabamentos; massas niveladoras (para uso interior e para uso interior/exterior); esmaltes sintéticos *standard* e *premium*; tintas a óleo; vernizes de uso interior e texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional nas unidades fabris das empresas participantes ou em credenciamento e nas revendas de materiais de construção.








Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

3 EMPRESAS E PRODUTOS ABORDADOS NESTE RELATÓRIO SETORIAL

Apresentam-se na Tabela 1 os produtos abordados neste Relatório Setorial, monitorados no âmbito do Programa Setorial da Qualidade, que são produzidos e/ou comercializados pelas empresas **participantes**, por empresas **não participantes** e em **credenciamento** junto ao Programa.

Tabela 1 – Produtos-alvo do Programa Setorial da Qualidade e exemplos ilustrativos

PRODUTO-ALVO	EXEMPLOS ILUSTRATIVOS			
tintas com aplicação em parede, muro, fachada e/ou teto, com nível de desempenho (econômico, <i>standard</i> , <i>premium</i> e <i>super premium</i>) e sem nível de desempenho (especialidades), nas cores claras (coordenada cromática $L^* \geq 87$ e $C \leq 35$), em todos os acabamentos (fosca, semiacetinada, acetinada e semibrilho)				
				
massas niveladoras (para uso interior e interior/exterior)				
esmaltes sintéticos <i>standard</i> e tintas a óleo brilhantes à base de solvente (avaliação de desempenho)				
esmaltes sintéticos <i>premium</i> brilhantes à base de solvente (avaliação de desempenho)				
esmaltes sintéticos <i>standard</i> e <i>premium</i> e tintas a óleo brilhantes à base de solvente (teor de chumbo)				
vernizes brilhantes de uso interior à base de solvente				
textura de uso exterior, usada como acabamento (sem necessidade de acabamento adicional) ⁽¹⁾				

Nota ⁽¹⁾: As texturas que são escopo de avaliação do Programa são as texturas para uso exterior que não necessitam de acabamento adicional (pintura ou complemento) e correspondem a no mínimo 90% do volume de produção dessas texturas de cada fábrica de empresa participante, conforme questionário preenchido pelas empresas, sejam elas comercializadas com marcas próprias ou de terceiros.

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

3.1 EMPRESAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA

As empresas apresentadas na Tabela 2 participam do Programa da Qualidade, sendo que suas responsabilidades estão definidas no documento SQ/IT084 – “Fundamentos do Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobiliárias”.

Tabela 2 – Empresas participantes do Programa

Empresas	Localização (cidade/estado)
AKZONOBEL LTDA.	Mauá/SP
	Recife/PE
ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA.	Criciúma/SC
ARTCOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Jacareí/SP
BAUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.	Itaquaquecetuba/SP
BRASILUX TINTAS TÉCNICAS LTDA.	Matão/SP
CAL HIDRA LTDA.	Almirante Tamandaré/PR
CARTINT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	Guarulhos/SP
CD-MAX INDÚSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	Cuiabá/MT
DACAR QUÍMICA DO BRASIL S.A.	São José dos Pinhais/PR
DOIS IRMÃOS INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.	Cravinhos/SP
DOVAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	São Bernardo do Campo/SP
EUCATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	Salto/SP
	Cabo de Santo Agostinho/PE
	Quatro Barras/PR
	Betim/MG
FARBEN S A INDÚSTRIA QUÍMICA	Içara/SC
FORTEX INDÚSTRIA QUIMICA LTDA.	Maracanaú/CE
GRAFFTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA.	Londrina/PR
HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA	Catanduva/SP
HIDROTINTAS INDÚSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.	Maracanaú/CE
HYDRONORTH S/A	Cambé/PR
IBRATIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	Maceió/AL
	Franco da Rocha/SP
INDÚSTRIAS QUÍMICAS IRAJÁ LTDA.	São Paulo/SP
INKOR - INDÚSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES LTDA	Imbituba/SC
JRI INDÚSTRIA GOIANA DE TINTAS LTDA	Aparecida de Goiânia/GO
KILLING S.A. TINTAS E ADESIVOS	Novo Hamburgo/RS
KOKAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.	Palmas/TO
LIDERTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA.	Anápolis/GO
LUZTOL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.	Aparecida de Goiânia/GO
MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	Mococa/SP
MG TINTAS LTDA.	Santa Terezinha de Itaipu-PR
	Campina Grande do Sul-PR

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 2 (continuação) - Empresas participantes do Programa

Empresas	Localização (cidade/estado)
MONTANA QUÍMICA LTDA.	São Paulo/SP
NOVA ROCHA INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA.	Aparecida de Goiânia/GO
OUROCOLOR TINTAS LTDA.	Cachoeiro de Itapemirim/ES
PPG INDUSTRIAL DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA.	Gravataí/RS
QUALYCRIL SOLUÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Jandira/SP
RENNER SAYERLACK S/A	Cajamar/SP
RESICOLOR INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	Palmeiras de Goiás/GO
REVPROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	Siderópolis/SC
SBRAS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA EPP	Ribeirão Preto/SP
	Redenção/CE
SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	Taboão da Serra/SP
	Sumaré/SP
	Moreno/PE
SKANDIA INDÚSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTO LTDA	Duque de Caxias/RJ
STO BRASIL REVESTIMENTOS E FACHADAS LTDA.	Itaquaquetuba/SP
	São Bernardo do Campo/SP
	Mogi das Cruzes/SP
SUVINIL COATINGS S.A.	Conselheiro Lafaiete/MG
	Moreno/PE
	Jaboatão dos Guararapes/PE
	Cambé/PR
TEXTURAECIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	Ferraz de Vasconcelos/SP
TINTAS ALESSI LTDA.	Mandirituba/PR
TINTAS BELLA INDÚSTRIA LTDA. EPP.	Campina Grande/PB
TINTAS HIDRACOR S/A	Maracanaú/CE
	Jaboatão dos Guararapes/PE
TINTAS IQUINE LTDA.	Duque de Caxias/RJ
	Jacareí/SP
	Campina Grande/PB
TINTAS LUX LTDA.	Maracanaú/CE
TINTAS VIVA LTDA	Paço do Lumiar/MA
UNIVERSO TINTAS E VERNIZES LTDA.	Diadema/SP
VELOZ QUÍMICA, DERIVADOS DE PETRÓLEO E SOLVENTES LTDA.	Benevides/PA
VERBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	Benevides/PA
	Demerval Lobão/PI
VINICOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, TEXTURAS E GRAFIATO LTDA.	Maringá/PR

3.2 EMPRESAS EM CREDENCIAMENTO

Três empresas encontram-se em processo de credenciamento junto ao Programa da Qualidade, ou seja, estão sendo submetidas a auditorias intensivas como forma de verificar suas condições para o credenciamento.

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

As condições para o credenciamento de uma empresa junto ao Programa estão estabelecidas no documento SQ/IT085 – “Condições para o Credenciamento de Fabricantes Junto ao Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobiliárias”.

3.3 EMPRESAS NÃO PARTICIPANTES DO PROGRAMA

Atualmente o Programa acompanha em vendas 60 marcas de produtos-alvo de 44 empresas não participantes do PSQ, contemplando 26 marcas de tinta econômica fosca; 13 marcas de tinta *standard* fosca; 8 marcas de tinta *premium* fosca; 9 marcas de massas niveladoras e 4 marcas de esmalte sintético *standard*.

4 NORMALIZAÇÃO ADOTADA

4.1 ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

A verificação da qualidade das tintas imobiliárias auditadas está sendo feita com base nos documentos normativos descritos a seguir:

- TINTAS (ECONÔMICAS, *STANDARD*, *PREMIUM*, *SUPER PREMIUM* E *ESPECIALIDADES*)
 - ❖ ABNT NBR 15079-1:2025 – Tintas para construção civil – Requisitos mínimos de desempenho – Parte 1: Tinta fosca nas cores claras;
 - ❖ ABNT NBR 15079-2:2025 – Tintas para construção civil – Requisitos mínimos de desempenho – Parte 2: Tinta semiacetinada, acetinada e semibrilho nas cores claras;
 - ❖ ABNT NBR 11702:2021 – Tintas para construção civil – Tintas, vernizes, texturas e complementos para edificações não industriais – Classificação e requisitos.
- MASSAS NIVELADORAS
 - ❖ ABNT NBR 15348:2006 – Tintas para construção civil – Massa niveladora monocomponentes à base de dispersão aquosa para alvenaria – Requisitos.
- ESMALTES SINTÉTICOS *STANDARD* E *PREMIUM* E TINTAS A ÓLEO
 - ❖ ABNT NBR 15494:2015 – Tintas para construção civil – Requisitos de desempenho de tintas para edificações não industriais – Tinta brilhante à base de solvente com secagem oxidativa;
 - ❖ Lei Federal 11.762 de 1º de agosto de 2008 relativa ao limite máximo permitido de teor de chumbo.
- VERNIZ BRILHANTE A BASE DE SOLVENTE DE USO INTERIOR
 - ❖ ABNT NBR 16211:2025 – Tintas para construção civil – Verniz brilhante à base de solvente monocomponente – Requisitos de desempenho de tintas para edificações não industriais.
- TEXTURAS PARA USO EXTERIOR UTILIZADA COMO ACABAMENTO
 - ❖ ABNT NBR 17134:2023 – Textura – Requisitos de desempenho para uso externo em edificações não industriais.

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

4.2 MÉTODOS DE ENSAIO

A Tabela 3, a seguir, apresenta uma síntese dos métodos de ensaios adotados no âmbito do Programa.

Tabela 3 – Documentos normativos utilizados na realização dos ensaios de desempenho

PRODUTO	DOCUMENTOS NORMATIVOS
TINTA	ABNT NBR 14940:2025 - Resistência à abrasão úmida
	ABNT NBR 14942:2025 - Determinação do poder de cobertura de tinta seca e rendimento teórico
	ABNT NBR 14943:2025 - Determinação do poder de cobertura de tinta úmida
	ABNT NBR 15078:2025 - Resistência à abrasão úmida sem pasta abrasiva (tinta econômica e gesso)
MASSA NIVELADORA	ABNT NBR 15303:2025 - Determinação da absorção de água de massa niveladora
	ABNT NBR 15312:2005 - Determinação da resistência à abrasão de massa niveladora
ESMALTES SINTÉTICOS STANDARD E PREMIUM E TINTAS A ÓLEO	ABNT NBR 15299:2025 - Determinação de brilho
	ABNT NBR 15311:2022 - Determinação do tempo de secagem de tintas e vernizes por medida instrumental
	ABNT NBR 15314:2005 - Determinação do poder de cobertura em película de tinta seca obtida por extensão
	ABNT NBR 15315:2005 - Determinação do teor de sólidos
	ABNT NBR 16407:2015 - Determinação do teor de chumbo
VERNIZ	ABNT NBR 15299:2025 - Determinação de brilho
	ABNT NBR 15311:2022 - Determinação do tempo de secagem de tintas e vernizes por medida instrumental
	ABNT NBR 15315:2005 - Determinação do teor de sólidos
	ABNT NBR 16568:2016 - Determinação do rendimento para uso interior e exterior
TEXTURA DE USO EXTERIOR UTILIZADA COMO ACABAMENTO	ABNT NBR 17012:2023 - Permeabilidade à água por coluna d'água
	ABNT NBR 16912:2025 - Resistência de aderência à tração (sem envelhecimento)

4.2.1 RESUMO DAS PROPRIEDADES EXIGIDAS PELO PROGRAMA

A Tabela 4 apresenta os principais limites dos requisitos de desempenho constantes nos documentos normativos de especificação e outras propriedades exigidas pelo Programa, contemplados no item 5.1 deste documento. Para tintas especialidades, as especificações são avaliadas de acordo com os itens de classificação da ABNT NBR 11702.

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 4 – Requisitos normativos

PRODUTO	REQUISITO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO
TINTA FOSCA	ECONÔMICA, STANDARD, PREMIUM E SUPER PREMIUM	Análise de marcação do recipiente (cores claras)	Verificação da presença na embalagem das informações obrigatórias e demais exigências segundo as normas de especificação, quando aplicável, como altura mínima das letras, presença da informação na vista principal em cor contrastante etc.
		Determinação do poder de cobertura de tinta seca (cores claras)	O recipiente deve indicar, além das informações exigidas por lei (razão social e número do CNPJ do fabricante, prazo de validade, número do lote, marca comercial, nome do produto e conteúdo), informações referentes a: indicação do nível de qualidade (econômica, <i>Standard</i> , <i>Premium</i> ou <i>Super Premium</i>) diluição, preparação da superfície, condições ambientais para execução da pintura, intervalo entre demãos, quantidade de demãos, tempo de secagem, indicação de uso (interior ou exterior/interior), acabamento, referências normativas, rendimento acabado (m ² /embalagem).
		Rendimento teórico (cores claras)	Mínimo de 4,0 m²/L para tinta econômica Mínimo de 5,0 m²/L para tinta <i>standard</i> Mínimo de 6,0 m²/L para tinta <i>premium</i> Mínimo de 8,0 m²/L para tinta <i>super premium</i>
		Determinação do poder de cobertura de tinta úmida (cores claras)	Deve atender ao valor declarado pelo fabricante na embalagem, que não pode ser inferior a: Mínimo de 70 m²/18L para tinta econômica Mínimo de 90 m²/18L para tinta <i>standard</i> Mínimo de 110 m²/18L para tinta <i>premium</i> Mínimo de 150 m²/18L para tinta <i>super premium</i>
		Determinação da resistência à abrasão úmida sem pasta abrasiva (todos os grupos de cores)	Mínimo de 55,0 % para tinta econômica Mínimo de 85,0 % para tinta <i>standard</i> Mínimo de 90,0 % para tinta <i>premium</i> Mínimo de 90,0 % para tinta <i>super premium</i>
		Determinação da resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva (todos os grupos de cores)	Mínimo de 100 ciclos para tinta econômica
			Mínimo de 10 ciclos para tinta econômica Mínimo de 40 ciclos para tinta <i>standard</i> Mínimo de 100 ciclos para tinta <i>premium</i> Mínimo de 200 ciclos para tinta <i>super premium</i>

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 4 (continuação) – Requisitos normativos

PRODUTO	REQUISITO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO
TINTA SEMIACETINADA, ACETINADA E SEMIBRILHO NAS CORES CLARAS	STANDARD, PREMIUM E SUPER PREMIUM	Análise de marcação do recipiente	Verificação da presença na embalagem das informações obrigatórias e demais exigências segundo as normas de especificação, quando aplicável, como altura mínima das letras, presença da informação na vista principal em cor contrastante etc.
		Determinação do poder de cobertura de tinta seca	O recipiente deve indicar, além das informações exigidas por lei (razão social e número do CNPJ do fabricante, prazo de validade, número do lote, marca comercial, nome do produto e conteúdo), informações referentes a: indicação do nível de qualidade (<i>Standard</i> , <i>Premium</i> ou <i>Super Premium</i>) diluição, preparação da superfície, condições ambientais para execução da pintura, intervalo entre demãos, quantidade de demãos, tempo de secagem, indicação de uso (interior ou exterior/interior), acabamento, referências normativas, rendimento acabado (m ² /embalagem).
		Rendimento teórico	Mínimo de 4,0 m²/L para tinta <i>Standard</i> semibrilho Mínimo de 5,0 m²/L para tinta <i>premium</i> semiacetinada, acetinada e semibrilho Mínimo de 6,0 m²/L para tinta <i>super premium</i> semiacetinada, acetinada e semibrilho
		Determinação do poder de cobertura de tinta úmida	Deve atender ao valor declarado pelo fabricante na embalagem, que não pode ser inferior a: Mínimo de 70 m²/18L para tinta <i>standard</i> Mínimo de 90 m²/18L para tinta <i>premium</i> Mínimo de 90 m²/18L para tinta <i>super premium</i>
		Determinação da resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva	Mínimo de 85,0% para tinta <i>standard</i> semibrilho Mínimo de 90,0% para tinta <i>premium</i> semiacetinada, acetinada e semibrilho Mínimo de 90,0% para tinta <i>super premium</i> semiacetinada, acetinada e semibrilho
MASSA NIVELADORA		Análise de marcação do recipiente	Mínimo de 100 ciclos para tinta <i>standard</i> semibrilho Mínimo de 150 ciclos para tinta <i>premium</i> semiacetinada, acetinada e semibrilho Mínimo de 200 ciclos para tinta <i>super premium</i> semiacetinada, acetinada e semibrilho
		Determinação da resistência à abrasão de massa niveladora	O recipiente deve indicar, além das informações exigidas por lei (razão social e número do CNPJ do fabricante, prazo de validade, número do lote, marca comercial, nome do produto e conteúdo), informações referentes às instruções de preparo da superfície e tempo de secagem.
		Determinação da absorção de água de massa niveladora	Máximo de 10 g (massa interior) Máximo de 5 g (massa interior/exterior)
			Máximo de 15% (massa interior) Máximo de 18% (massa interior/exterior)

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 4 (continuação) – Requisitos normativos

PRODUTO	REQUISITO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO
ESMALTES SINTÉTICOS STANDARD E TINTAS A ÓLEO STANDARD ESMALTES SINTÉTICOS PREMIUM	Análise de marcação do recipiente	Verificação da presença na embalagem das informações obrigatórias e demais exigências segundo as normas de especificação, quando aplicável, como altura mínima das letras, presença da informação na vista principal em cor contrastante etc.	O recipiente deve indicar, além das informações exigidas por lei (razão social e número do CNPJ do fabricante, prazo de validade, número do lote, marca comercial, nome do produto e conteúdo), informações referentes às instruções para o preparo da superfície, condições ambientais, intervalo entre demãos, tempo de secagem, diluição ou a designação “pronto para uso”, precauções de segurança, indicação de nível de qualidade e referências normativas.
	Determinação do tempo de secagem de tintas e vernizes por medida instrumental	Este ensaio determina o tempo de secagem de uma película de tinta por medida instrumental.	Máximo 10 h para nível <i>Standard</i> Máximo 8 h para nível <i>Premium</i>
	Determinação de brilho	Este ensaio determina o brilho em películas de tintas ou vernizes, com base na medida fotoelétrica da reflexão da luz.	Mínimo 70 UB a 20° para nível <i>Standard</i> Mínimo 80 UB a 20° para nível <i>Premium</i>
	Determinação do poder de cobertura de tinta seca por extensão	Este ensaio mede o poder de cobertura de uma película de tinta seca, que é a razão de contraste – quociente entre a intensidade de luz refletida em duas superfícies distintas ou em partes distintas da mesma superfície.	Mínimo 75% (esmalte sintético branco – $L^* \geq 85$) Mínimo 85% (esmalte sintético preto – $L^* < 35$) para nível <i>standard</i> Mínimo 85% (esmalte sintético branco – $L^* \geq 85$) para nível <i>premium</i>
	Determinação do teor de sólidos	Este ensaio determina o teor de partículas sólidas em tintas, vernizes e produtos similares através da diferença de peso observada antes e após o corpo de prova ter sido seco em estufa.	Mínimo 35% para nível <i>standard</i> Mínimo 50% para nível <i>premium</i>
	Determinação do teor de chumbo	Este ensaio determina a concentração de chumbo, em peso, expresso como chumbo metálico, determinado em base seca ou conteúdo total não-volátil pelo método de espectroscopia de absorção atômica	Menor que 0,06%

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 4 (continuação) – Requisitos normativos

PRODUTO	REQUISITO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO
VERNIZ BRILHANTE A BASE DE SOLVENTE PARA USO INTERIOR	Análise de marcação do recipiente	Verificação da presença na embalagem das informações obrigatórias e demais exigências segundo as normas de especificação, quando aplicável, como altura mínima das letras, presença da informação na vista principal em cor contrastante etc.	O recipiente deve indicar, além das informações exigidas por lei (razão social e número do CNPJ do fabricante, prazo de validade, número do lote, marca comercial, nome do produto e conteúdo), informações referentes às instruções para o preparo da superfície, condições ambientais, intervalo entre demãos, tempo de secagem, diluição ou a designação “pronto para uso”, precauções de segurança, referências normativas e rendimento acabado.
	Determinação do tempo de secagem de tintas e vernizes por medida instrumental	Este ensaio determina o tempo de secagem de uma película de tinta por medida instrumental.	Máximo 12 h
	Determinação de brilho	Este ensaio determina o brilho em películas de tintas ou vernizes, com base na medida fotoelétrica da reflexão da luz, no caso do verniz com aplicação em cartão de PVC preto.	Mínimo 80 UB
	Determinação do teor de sólidos	Este ensaio determina o teor de partículas sólidas em tintas, vernizes e produtos similares através da diferença de peso observada antes e após o corpo de prova ter sido seco em estufa.	Mínimo 40%
	Rendimento Teórico	Este ensaio determina o rendimento de vernizes e estabelece o rendimento teórico máximo de um verniz em função de seu volume de sólidos e de uma camada seca pré-definida.	Deve atender ao valor declarado pelo fabricante na embalagem, que não pode ser inferior a 15 m²/galão (3,6L)
TEXTURAS PARA USO EXTERIOR UTILIZADA COMO ACABAMENTO	Análise de marcação do recipiente	Verificação da presença na embalagem das informações obrigatórias e demais exigências segundo as normas de especificação, quando aplicável, como altura mínima das letras, presença da informação na vista principal em cor contrastante etc.	O recipiente deve indicar, além das informações exigidas por lei (razão social e número do CNPJ do fabricante, prazo de validade, número do lote, marca comercial, nome do produto e conteúdo), informações referentes a: diluição, preparação da superfície, condições ambientais para execução da pintura, tempo de secagem, indicação de uso, referências normativas.
	Permeabilidade à água por coluna d'água	Este ensaio determina a permeabilidade da textura sujeita a coluna d'água por um período de 24 horas, utilizando papel-filtro como substrato	Máximo 0,3 mL
	Resistência de aderência à tração (sem envelhecimento)	Este ensaio determina a resistência de aderência à tração na direção perpendicular ao substrato de policarbonato	Mínimo 0,3 MPa

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

5 CONSIDERAÇÕES FEITAS NESTE RELATÓRIO SETORIAL

Para a elaboração deste relatório, foram adotadas as seguintes considerações:

5.1 REQUISITOS ANALISADOS

5.1.1 EMPRESAS PARTICIPANTES

Para as empresas participantes, são analisados todos os requisitos de desempenho preconizados para os produtos-alvo nas normas brasileiras de referência do PSQ e na Lei Federal 11.762 de 1º de agosto de 2008, relativa ao teor de chumbo. Os produtos-alvo avaliados estão listados abaixo e os requisitos analisados nas amostras coletadas no período e apresentados neste Relatório Setorial, constam da Tabela 4.

- tintas foscas (econômica, *standard*, *premium* e *super premium*), nas cores claras (coordenada cromática $L^* \geq 87$ e $C \leq 35$)⁽¹⁾;
- tintas semiacetinadas (*standard*, *premium* e *super premium*), nas cores claras (coordenada cromática $L^* \geq 87$ e $C \leq 35$)⁽¹⁾;
- tintas acetinadas (*standard*, *premium* e *super premium*) nas cores claras (coordenada cromática $L^* \geq 87$ e $C \leq 35$)⁽¹⁾;
- tintas semibrilho (*standard*, *premium* e *super premium*) nas cores claras (coordenada cromática $L^* \geq 87$ e $C \leq 35$)⁽¹⁾;
- tinta especialidade com ou sem nível de desempenho, em todos os acabamentos, nas cores claras (coordenada cromática $L^* \geq 87$ e $C \leq 35$)⁽¹⁾;
- massas niveladoras (para uso interior e para uso interior/exterior);
- esmaltes sintéticos e tintas a óleo brilhantes, à base de solvente, *standard* e *premium*;
- vernizes brilhantes de uso interior à base de solvente;
- texturas (para uso exterior, utilizada como acabamento)⁽²⁾.

Nota ⁽¹⁾: Embora o escopo do Programa sejam as tintas nas cores claras (coordenada cromática $L^* \geq 87$ e $C \leq 35$), eventualmente são coletadas tintas que estão ligeiramente fora das especificações de coordenadas cromáticas. Para estes casos, os produtos são avaliados nos requisitos de resistência à abrasão com e sem pasta abrasiva, de acordo com o exigido para o nível de desempenho e acabamento, em conformidade com a norma ABNT NBR 11702. Ao longo do documento, as referências de avaliação estarão voltadas para as cores claras, escopo do Programa Setorial da Qualidade.

Nota ⁽²⁾: São produtos-alvo do Programa Setorial da Qualidade as texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional (pintura ou complemento). Texturas que apresentem indicação de aplicação de pintura para utilização em uso externo, mesmo que no verso da embalagem, não são consideradas pertencentes ao escopo de avaliação.

Além disso, é feita a análise das marcações da embalagem das tintas de acordo com as ABNT NBR 15079-1, ABNT NBR 15079-2 e ABNT NBR 11702. As análises das marcações de embalagens das massas niveladoras são feitas de acordo com a ABNT NBR 15348, dos esmaltes sintéticos e tintas a óleo são feitas de acordo com a ABNT NBR 15494, dos vernizes são feitas de acordo com a ABNT NBR 16211 e das texturas de uso exterior utilizadas como acabamento são feitas de acordo com a norma ABNT NBR 17134.

5.1.2 EMPRESAS NÃO PARTICIPANTES

No caso das tintas nas cores claras (econômicas, *standard*, *premium* e *super premium*), massas niveladoras, esmaltes sintéticos (*standard* e *premium*) e vernizes de empresas que não participam do Programa, a verificação dos requisitos descritos foi planejada de forma a reduzir os custos e prazos dos ensaios. Tal planejamento foi efetuado a partir das seguintes premissas:

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

- Estabelecimento de uma ordem para execução dos ensaios, de acordo com o histórico apresentado pela respectiva marca;
- Interrupção da sequência dos ensaios quando for constatada uma não conformidade.

Dessa forma, nem todos os requisitos são avaliados para todas as amostras. Nas Figuras 2, 3 e 4 constam exemplos de fluxogramas de ensaios para as tintas, massas niveladoras e esmaltes sintéticos, respectivamente.




Figura 2 - Exemplo de fluxograma de ensaio de tintas foscas nas cores claras de empresas não participantes do Programa




Figura 3 - Exemplo de fluxograma de ensaio de massas niveladoras de empresas não participantes do Programa




Figura 4 - Exemplo de fluxograma de ensaio de esmaltes sintéticos de empresas não participantes do Programa

5.2 CRITÉRIO DE CONFORMIDADE

Os resultados obtidos nos ensaios dos produtos-alvo do Programa são comparados com as exigências e com os limites apresentados nas respectivas normas de especificação e documentos de referência do PSQ, citados no item 4.1, para verificação da conformidade dos produtos avaliados.

Ao final do trimestre de avaliação, são classificadas como Empresas Qualificadas de acordo com os critérios do documento SQ/IT084, as empresas participantes do Programa Setorial da Qualidade que apresentam histórico de conformidade em todos os produtos-alvo produzidos e ou comercializados em todas as unidades fabris, próprias ou de terceiros, com marca própria ou de terceiros, em relação aos seguintes requisitos:

- **TINTAS**
 - Análise de marcação do recipiente (cores claras);
 - Resistência à abrasão úmida sem pasta abrasiva (todos os grupos de cores – tintas econômicas e gesso);
 - Resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva (todos os grupos de cores);
 - Poder de cobertura de tinta seca (cores claras);
 - Rendimento teórico (cores claras);
 - Poder de cobertura de tinta úmida (cores claras).

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

- MASSAS NIVELADORAS (uso interior e uso exterior/interior)
 - Análise de marcação do recipiente;
 - Absorção de água;
 - Resistência à abrasão.

- ESMALTES SINTÉTICOS *STANDARD* E *PREMIUM* E TINTAS A ÓLEO BRILHANTES (NAS CORES VERMELHA, LARANJA, AMARELA)
 - Teor de chumbo.

- ESMALTES SINTÉTICOS *STANDARD* E TINTAS A ÓLEO BRILHANTES (NAS CORES BRANCA E PRETA) E ESMALTES SINTÉTICOS *PREMIUM* BRILHANTES (NA COR BRANCA) À BASE DE SOLVENTE
 - Análise de marcação do recipiente;
 - Determinação do teor de sólidos;
 - Tempo de secagem por medida instrumental;
 - Poder de cobertura de tinta seca por extensão;
 - Brilho.

- VERNIZES DE USO INTERIOR BRILHANTE À BASE DE SOLVENTE
 - Análise de marcação do recipiente;
 - Determinação do teor de sólidos;
 - Tempo de secagem por medida instrumental;
 - Brilho;
 - Rendimento teórico.

- TEXTURAS DE USO EXTERIOR UTILIZADAS COMO ACABAMENTO
 - Análise de marcação do recipiente;
 - Permeabilidade à água por coluna d'água;
 - Resistência de aderência à tração (sem envelhecimento).

Aspectos de marcação não são considerados isoladamente para classificação das empresas no Programa, exceto quando relacionados à condição de avaliação do produto (por exemplo: nível de desempenho, rendimento declarado, necessidade ou não de acabamento sobre a textura de uso externo).

As empresas participantes, para estarem qualificadas no âmbito do Programa Setorial da Qualidade, devem também apresentar para todas as fábricas a Licença Ambiental de Operação válida e vigente ou Protocolo de Solicitação desta Licença expedido pelo órgão estadual competente do Estado em que a fábrica estiver instalada, além da conformidade nos produtos-alvo do Programa.

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

5.3 CRITÉRIO DE NÃO CONFORMIDADE

São consideradas empresas não conformes, as empresas que participam, que estão em período de credenciamento ou não participam do Programa e que possuem histórico de não conformidade sistemática de um ou mais produtos-alvo em relação a um ou mais requisitos de desempenho estabelecidos nas normas ou legislações brasileiras de referência do PSQ, conforme a seguir:

- tintas foscas (econômica, *standard*, *premium* ou *super premium*) que não atendam a um ou mais requisitos especificados na ABNT NBR 15079-1 (resistência à abrasão úmida sem e com pasta abrasiva, poder de cobertura de tinta úmida e poder de cobertura de tinta seca);
- tintas semiacetinadas, acetinadas e semibrilho (*standard*, *premium* ou *super premium*) que não atendam a um ou mais requisitos especificados na ABNT NBR 15079-2 (resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva, poder de cobertura de tinta úmida e poder de cobertura de tinta seca);
- massas niveladoras que não atendam um ou mais requisitos constantes na ABNT NBR 15348 (resistência à abrasão e absorção de água);
- esmaltes sintéticos e tintas a óleo (*standard* e *premium*) que não atendam um ou mais requisitos constantes na ABNT NBR 15494 (determinação do teor de sólidos, tempo de secagem por medida instrumental, poder de cobertura de tinta seca por extensão, brilho inicial) ou que não atendam à Lei Federal 11.762 de 1º de agosto de 2008;
- vernizes que não atendam um ou mais requisitos constantes na ABNT NBR 16211 (determinação do teor de sólidos, tempo de secagem por medida instrumental e brilho inicial);
- texturas de uso exterior utilizadas como acabamento que não atendam um ou mais requisitos constantes na ABNT NBR 17134 (permeabilidade à água por coluna d'água e resistência de aderência à tração).

A caracterização da não conformidade sistemática se dá através da existência de um histórico de resultados de ensaios não conformes em qualquer um dos requisitos citados anteriormente. Cabe destacar que a não inclusão de uma empresa na relação de empresas não conformes não significa que o fabricante produza os produtos-alvo em conformidades às normas e legislação aplicáveis.

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

6 PERCENTUAL DE APROVAÇÃO DAS EMPRESAS

Apresentam-se na Tabela 5 os percentuais de aprovação das empresas participantes e das não participantes ou em credenciamento junto ao Programa, em relação a cada um dos requisitos normativos, para cada produto.

Tabela 5 – Percentual de conformidade das empresas participantes e não participantes do Programa

PRODUTO	Requisito de desempenho	ÍNDICE GERAL DE APROVAÇÃO	
		Empresas participantes	Não participantes ou em credenciamento
TINTA ECONÔMICA E GESSO	Análise de marcação do recipiente	74% (29/39)	6% (01/17)
	Resistência à abrasão sem pasta abrasiva	97% (38/39)	50% (01/02)
	Poder de cobertura de tinta úmida	100% (39/39)	100% (02/02)
	Poder de cobertura de tinta seca	97% (38/39)	58% (07/12)
	Resistência à abrasão com pasta abrasiva	100% (39/39)	41% (07/17)
	Rendimento teórico ⁽¹⁾	97% (38/39)	50% (06/12)
TINTA STANDARD (FOSCA)	Análise de marcação do recipiente	84% (32/38)	20% (02/10)
	Resistência à abrasão com pasta abrasiva	92% (35/38)	50% (05/10)
	Poder de cobertura de tinta úmida	97% (37/38)	0% (00/01)
	Poder de cobertura de tinta seca	100% (38/38)	75% (06/08)
	Rendimento teórico ⁽¹⁾	97% (37/38)	63% (05/08)
TINTA PREMIUM (FOSCA)	Análise de marcação do recipiente	77% (27/35)	38% (03/08)
	Resistência à abrasão com pasta abrasiva	91% (32/35)	100% (08/08)
	Poder de cobertura de tinta úmida	97% (34/35)	100% (01/01)
	Poder de cobertura de tinta seca	89% (31/35)	100% (06/06)
	Rendimento teórico ⁽¹⁾	91% (32/35)	83% (05/06)
TINTA SUPER PREMIUM (FOSCA)	Análise de marcação do recipiente	100% (8/8)	0% (00/01)
	Resistência à abrasão com pasta abrasiva	100% (8/8)	100% (01/01)
	Poder de cobertura de tinta úmida	100% (8/8)	100% (01/01)
	Poder de cobertura de tinta seca	100% (8/8)	100% (01/01)
	Rendimento teórico ⁽¹⁾	100% (8/8)	100% (01/01)
TINTA STANDARD (NÃO FOSCA)	Análise de marcação do recipiente	79% (22/28)	0% (00/01)
	Resistência à abrasão com pasta abrasiva	96% (27/28)	100% (01/01)
	Poder de cobertura de tinta úmida	100% (28/28)	100% (01/01)
	Poder de cobertura de tinta seca	93% (26/28)	0% (00/01)
	Rendimento teórico ⁽¹⁾	96% (27/28)	100% (01/01)
TINTA PREMIUM (NÃO FOSCA)	Análise de marcação do recipiente	84% (27/32)	0% (00/01)
	Resistência à abrasão com pasta abrasiva	97% (31/32)	100% (01/01)
	Poder de cobertura de tinta úmida	100% (32/32)	100% (01/01)
	Poder de cobertura de tinta seca	94% (30/32)	100% (01/01)
	Rendimento teórico ⁽¹⁾	97% (31/32)	100% (01/01)

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 5 (continuação) – Percentual de conformidade das empresas participantes e não participantes do programa

PRODUTO	Requisito de desempenho	ÍNDICE GERAL DE APROVAÇÃO	
		Empresas participantes	Não participantes ou em credenciamento
TINTA SUPER PREMIUM (NÃO FOSCA)	Análise de marcação do recipiente	75% (3/4)	0% (00/01)
	Resistência à abrasão com pasta abrasiva	100% (4/4)	100% (01/01)
	Poder de cobertura de tinta úmida	100% (4/4)	100% (01/01)
	Poder de cobertura de tinta seca	75% (3/4)	0% (00/01)
	Rendimento teórico ⁽¹⁾	75% (3/4)	100% (01/01)
TINTA FLEXÍVEL (COM OU SEM NÍVEL DE DESEMPENHO)	Análise de marcação do recipiente	74% (26/35)	0% (00/01)
	Resistência à abrasão com pasta abrasiva	91% (32/35)	100% (01/01)
	Poder de cobertura de tinta úmida	100% (35/35)	0% (00/01)
	Poder de cobertura de tinta seca	89% (31/35)	0% (00/01)
	Rendimento teórico ⁽¹⁾	91% (32/35)	0% (00/01)
MASSA NIVELADORA	Análise de marcação do recipiente	73% (30/41)	50% (05/10)
	Resistência à abrasão	98% (40/41)	88% (07/08)
	Absorção de água	98% (40/41)	80% (08/10)
ESMALTE SINTÉTICO STANDARD E TINTA A ÓLEO	Análise de marcação do recipiente	78% (25/32)	0% (00/04)
	Teor de sólidos	97% (31/32)	25% (01/04)
	Tempo de secagem	100% (32/32)	100% (02/02)
	Poder de cobertura de tinta seca por extensão	91% (29/32)	50% (01/02)
	Brilho	94% (30/32)	0% (00/02)
	Teor de chumbo	100% (32/32)	0% (00/01)
ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM	Análise de marcação do recipiente	95% (19/20)	0% (00/01)
	Teor de sólidos	100% (20/20)	0% (00/01)
	Tempo de secagem	95% (19/20)	100% (01/01)
	Poder de cobertura de tinta seca por extensão	95% (19/20)	0% (00/01)
	Brilho	90% (18/20)	0% (00/01)
	Teor de chumbo	100% (20/20)	-- ⁽²⁾
VERNIZ	Análise de marcação do recipiente	90% (28/31)	0% (00/01)
	Tempo de secagem	100% (31/31)	100% (01/01)
	Teor de sólidos	100% (31/31)	0% (00/01)
	Brilho	100% (31/31)	0% (00/01)
	Rendimento teórico ⁽¹⁾	100% (31/31)	100% (01/01)
TEXTURAS PARA USO EXTERIOR UTILIZADA COMO ACABAMENTO	Análise de marcação do recipiente	55% (17/31)	0% (00/02)
	Permeabilidade à água por coluna d'água	87% (27/31)	100% (02/02)
	Resistência de aderência à tração (sem envelhecimento)	94% (29/31)	0% (00/02)

(1) O resultado de rendimento teórico acabado obtido em ensaio é confrontado com o valor mínimo normativo e com o valor indicado na embalagem. Para que haja aprovação no requisito é necessário atendimento simultâneo do mínimo normativo e do valor informado na embalagem do produto.

(2) Não houve avaliação do produto no referido requisito no presente trimestre para marcas acompanhadas ou em credenciamento.

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

7 EVOLUÇÃO DO SETOR

Nas figuras a seguir é apresentada a evolução da conformidade das empresas participantes do Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobiliárias nos seguintes produtos-alvo: tintas foscas (econômica e gesso, *standard*, *premium* e *super premium*), tintas não foscas com acabamentos semiacetinado, acetinado e semibrilho (*standard*, *premium* e *super premium*), tintas flexíveis (com ou sem nível de desempenho), massas niveladoras (uso interior e exterior/interior), esmaltes sintéticos (*standard* e *premium*), tintas a óleo, vernizes e texturas de uso exterior utilizadas como acabamento.




Figura 5 - Evolução das empresas PARTICIPANTES para cada análise de tinta econômica realizada no âmbito do Programa de Qualidade

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.




Figura 6 - Evolução das empresas PARTICIPANTES para cada análise de tinta *standard* realizada no âmbito do Programa de Qualidade




Figura 7 - Evolução das empresas PARTICIPANTES para cada análise de tinta *premium* realizada no âmbito do Programa de Qualidade

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.




Figura 8 - Evolução das empresas PARTICIPANTES para cada análise de tinta *super premium* realizada no âmbito do Programa de Qualidade




Figura 9 - Evolução das empresas PARTICIPANTES para cada análise de tinta *standard* semiacetinada, acetinada e semibrilho realizada no âmbito do Programa de Qualidade

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.




Figura 10 - Evolução das empresas PARTICIPANTES para cada análise de tinta *premium* semiacetinada, acetinada e semibrilho realizada no âmbito do Programa de Qualidade




Figura 11 - Evolução das empresas PARTICIPANTES para cada análise de tinta *super premium* semiacetinada, acetinadas e semibrilho realizada no âmbito do Programa de Qualidade

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.




Figura 12 - Evolução das empresas PARTICIPANTES para cada análise de tinta flexíveis com ou sem nível de desempenho realizada no âmbito do Programa de Qualidade




Figura 13 - Evolução das empresas PARTICIPANTES para cada análise de massa niveladora realizada no âmbito do Programa de Qualidade

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.




Figura 14 - Evolução das empresas PARTICIPANTES para cada análise de esmalte sintético *standard* e tinta a óleo realizada no âmbito do Programa de Qualidade




Figura 15 - Evolução das empresas PARTICIPANTES para cada análise de esmalte sintético *premium* realizada no âmbito do Programa de Qualidade

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.




Figura 16 - Evolução das empresas PARTICIPANTES para cada análise de verniz realizada no âmbito do Programa de Qualidade




Figura 17 - Evolução das empresas PARTICIPANTES para cada análise de textura de uso exterior utilizada como acabamento realizada no âmbito do Programa de Qualidade

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Por fim, é realizada uma comparação entre as verificações realizadas nos quatro últimos Relatórios Setoriais, com a evolução da conformidade das amostras, unidade fabril e empresas para cada um dos produtos avaliados das **empresas participantes**, quais sejam: tintas foscas (econômica e gesso, *standard*, *premium* e *super premium*), tintas não foscas com acabamentos semiacetinado, acetinado e semibrilho (*standard*, *premium* e *super premium*), tintas flexíveis (com ou sem nível de desempenho), massas niveladoras, esmaltes sintéticos (*standard* e *premium*), tintas a óleo, vernizes e texturas de uso exterior utilizadas como acabamento.

Tabela 6 – Análise das tintas econômica e gesso nos requisitos de desempenho

RS 089	RS 090	RS 091	RS 092
69 das 74 amostras (93%) foram aprovadas nos 5 ensaios de desempenho	90 das 94 amostras (96%) foram aprovadas nos 5 ensaios de desempenho	76 das 78 amostras (97%) foram aprovadas nos 5 ensaios de desempenho	67 das 70 amostras (96%) foram aprovadas nos 5 ensaios de desempenho
48 de 53 unidades fabris (91%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	49 de 53 unidades fabris (92%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	52 de 54 unidades fabris (96%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	52 de 54 unidades fabris (96%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade
34 de 39 empresas (87%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	34 de 38 empresas (89%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	37 de 39 empresas (95%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	37 de 39 empresas (95%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa

Tabela 7 – Análise das tintas *standard* nos requisitos de desempenho

RS 089	RS 090	RS 091	RS 092
43 das 46 amostras (93%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho	41 das 41 amostras (100%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho	48 das 49 amostras (98%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho	48 das 53 amostras (91%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho
47 de 50 unidades fabris (94%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	50 de 50 unidades fabris (100%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	50 de 51 unidades fabris (98%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	47 de 51 unidades fabris (92%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade
35 de 38 empresas (92%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	37 de 37 empresas (100%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	37 de 38 empresas (97%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	34 de 38 empresas (89%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 8 – Análise das tintas *premium* nos requisitos de desempenho

RS 089	RS 090	RS 091	RS 092
37 das 42 amostras (88%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho	40 das 42 amostras (95%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho	32 das 36 amostras (89%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho	36 das 44 amostras (82%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho
39 de 43 unidades fabris (91%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	41 de 43 unidades fabris (95%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	40 de 44 unidades fabris (91%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	37 de 43 unidades fabris (86%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade
33 de 36 empresas (92%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	33 de 35 empresas (94%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	32 de 36 empresas (89%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	29 de 35 empresas (83%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa

Tabela 9 – Análise das tintas *super premium* nos requisitos de desempenho

RS 089	RS 090	RS 091	RS 092
4 das 4 amostras (100%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho	1 de 1 amostra (100%) foi aprovada nos 4 ensaios de desempenho	5 das 6 amostras (83%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho	4 das 4 amostras (100%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho
9 de 9 unidades fabris (100%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	9 de 9 unidades fabris (100%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	8 de 9 unidades fabris (89%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	9 de 9 unidades fabris (100%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade
9 de 9 empresas (100%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	8 de 8 empresas (100%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	7 de 8 empresas (88%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	8 de 8 empresas (100%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 10 – Análise das tintas *standard* semiacetinadas acetinadas e semibrilho nos requisitos de desempenho

RS 089	RS 090	RS 091	RS 092
12 das 12 amostras (100%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho	10 das 10 amostras (100%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho	15 das 16 amostras (94%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho	19 das 23 amostras (83%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho
37 de 37 unidades fabris (100%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	37 de 37 unidades fabris (100%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	37 de 38 unidades fabris (97%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	35 de 39 unidades fabris (90%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade
29 de 29 empresas (100%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	28 de 28 empresas (100%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	28 de 29 empresas (97%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	24 de 28 empresas (86%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa

Tabela 11 – Análise das tintas *premium* semiacetinadas acetinadas e semibrilho nos requisitos de desempenho

RS 089	RS 090	RS 091	RS 092
26 das 28 amostras (93%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho	23 das 25 amostras (92%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho	28 das 28 amostras (100%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho	30 das 33 amostras (91%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho
36 de 38 unidades fabris (95%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	36 de 38 unidades fabris (95%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	39 de 39 unidades fabris (100%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	36 de 39 unidades fabris (92%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade
29 de 31 empresas (94%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	28 de 30 empresas (93%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	31 de 31 empresas (100%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	29 de 32 empresas (91%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 12 – Análise das tintas super *premium* semiacetinadas acetinadas e semibrilho nos requisitos de desempenho

RS 089	RS 090	RS 091	RS 092
3 das 4 amostras (75%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho	3 das 3 amostras (100%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho	6 das 6 amostras (100%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho	2 das 3 amostras (67%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho
4 de 5 unidades fabris (80%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	5 de 5 unidades fabris (100%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	5 de 5 unidades fabris (100%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	3 de 4 unidades fabris (75%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade
4 de 5 empresas (80%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	5 de 5 empresas (100%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	5 de 5 empresas (100%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	3 de 4 empresas (75%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa

Tabela 13 – Análise das tintas flexíveis (com ou sem nível de desempenho) nos requisitos de desempenho

RS 089	RS 090	RS 091	RS 092
22 das 25 amostras (88%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho	25 das 29 amostras (86%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho	24 das 26 amostras (92%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho	22 das 32 amostras (69%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho
29 de 32 unidades fabris (91%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	28 de 32 unidades fabris (88%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	31 de 33 unidades fabris (94%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	35 de 41 unidades fabris (85%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade
29 de 32 empresas (91%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	28 de 31 empresas (90%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	30 de 32 empresas (94%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	29 de 35 empresas (83%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 14 – Análise das massas niveladoras nos requisitos de desempenho

RS 089	RS 090	RS 091	RS 092
48 das 53 amostras (91%) foram aprovadas nos 2 ensaios de desempenho	52 das 52 amostras (100%) foram aprovadas nos 2 ensaios de desempenho	47 das 50 amostras (94%) foram aprovadas nos 2 ensaios de desempenho	47 das 49 amostras (96%) foram aprovadas nos 2 ensaios de desempenho
55 de 60 unidades fabris (92%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	60 de 60 unidades fabris (100%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	58 de 61 unidades fabris (95%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	60 de 62 unidades fabris (97%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade
36 de 41 empresas (88%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	40 de 40 empresas (100%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	38 de 41 empresas (93%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	39 de 41 empresas (95%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa

Tabela 15 – Análise dos esmaltes sintéticos *standard* e tintas a óleo nos requisitos de desempenho e no teor de chumbo

RS 089	RS 090	RS 091	RS 092
36 das 38 amostras (95%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho e teor de chumbo	36 das 38 amostras (95%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho e teor de chumbo	35 das 38 amostras (92%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho e teor de chumbo	34 das 40 amostras (85%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho e teor de chumbo
36 de 38 unidades fabris (95%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	36 de 38 unidades fabris (95%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	35 de 38 unidades fabris (92%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	33 de 38 unidades fabris (87%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade
31 de 33 empresas (94%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	30 de 32 empresas (94%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	29 de 32 empresas (91%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	27 de 32 empresas (84%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 16 – Análise dos esmaltes sintéticos *premium* nos requisitos de desempenho e no teor de chumbo

RS 089	RS 090	RS 091	RS 092
12 das 12 amostras (100%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho e teor de chumbo	13 das 16 amostras (81%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho e teor de chumbo	9 das 10 amostras (90%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho e teor de chumbo	17 das 20 amostras (85%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho e teor de chumbo
20 de 20 unidades fabris (100%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	17 de 20 unidades fabris (85%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	19 de 20 unidades fabris (95%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	18 de 21 unidades fabris (86%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade
20 de 20 empresas (100%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	16 de 19 empresas (84%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	18 de 19 empresas (95%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	17 de 20 empresas (85%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa

Tabela 17 – Análise dos vernizes nos requisitos de desempenho

RS 089	RS 090	RS 091	RS 092
15 das 15 amostras (100%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho	12 das 13 amostras (92%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho	10 das 10 amostras (100%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho	7 das 7 amostras (100%) foram aprovadas nos 4 ensaios de desempenho
33 de 33 unidades fabris (100%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	32 de 33 unidades fabris (97%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	34 de 34 unidades fabris (100%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	33 de 33 unidades fabris (100%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade
30 de 30 empresas (100%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	29 de 30 empresas (97%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	31 de 31 empresas (100%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	30 de 30 empresas (100%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 18 – Análise das texturas de uso exterior utilizadas como acabamento nos requisitos de desempenho

RS 089	RS 090	RS 091	RS 092
110 das 117 amostras (94%) foram aprovadas nos 2 ensaios de desempenho	96 das 102 amostras (94%) foram aprovadas nos 2 ensaios de desempenho	89 das 100 amostras (89%) foram aprovadas nos 2 ensaios de desempenho	103 das 109 amostras (94%) foram aprovadas nos 2 ensaios de desempenho
33 de 38 unidades fabris (87%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	33 de 38 unidades fabris (87%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	31 de 39 unidades fabris (79%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade	35 de 40 unidades fabris (88%) apresentaram todas as amostras coletadas em conformidade
25 de 30 empresas (83%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	24 de 29 empresas (83%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	24 de 31 empresas (77%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa	26 de 31 empresas (84%) apresentaram-se em conformidade nos requisitos analisados nesta etapa do Programa

8 INDICADOR DE CONFORMIDADE SETORIAL

O cálculo do indicador de conformidade setorial considera os resultados observados nos requisitos de desempenho das tintas foscas nas cores claras (econômica, *standard*, *premium* e *super premium*), tintas semiacetinadas (*standard*, *premium* e *super premium*); tintas acetinadas (*standard*, *premium* e *super premium*); tintas semibrilho (*standard*, *premium* e *super premium*); tintas especialidades sem nível de desempenho em todos os acabamentos; as massas niveladoras; os esmaltes sintéticos *standard* e *premium*; as tintas a óleo, os vernizes de uso interior e as texturas de uso exterior utilizadas como acabamento. O cálculo do indicador de conformidade é realizado com base no seguinte modelo matemático:

$$Ic(\%) = \left(Pp \cdot \frac{Ppc}{100} + Pr \cdot \frac{Pr c}{100} \right) \text{ onde:}$$

IC: Indicador de conformidade do setor;

Pp: % da produção nacional relativo às empresas PARTICIPANTES (88%);

Pr: % da produção nacional correspondente às marcas ACOMPANHADAS ou em CREDENCIAMENTO (9%);

Ppc: % produção de empresas PARTICIPANTES em conformidade;

Pr c: % produção de marcas ACOMPANHADAS ou em CREDENCIAMENTO em conformidade.

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Relatório Setorial n° 092A – AGOSTO/2026

Segundo dados estimados do setor, o percentual do volume de produção nacional de tintas imobiliárias relativo às empresas participantes é 88%, das empresas acompanhadas ou em credenciamento é de 9%. Assim sendo, apresenta-se na figura a seguir a evolução do índice de conformidade para o setor de tintas imobiliárias nos quatro últimos trimestres de análise, referente ao período de **dezembro/2025 a agosto/2026**.




Figura 18 - Evolução do Indicador de Conformidade Setorial

São Paulo, 31 de agosto de 2026.

Eng. Edwiges Ribeiro
Gerente

Eng. Vera Fernandes Hachich
Diretora

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

ANEXO

CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS - RELATÓRIO SETORIAL Nº 92

PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE TINTAS IMOBILIÁRIAS

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

RELATÓRIO SETORIAL Nº 92 - CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS NO PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE TINTAS IMOBILIÁRIAS**(PERÍODO DE VALIDADE: 16/08/2026 a 15/11/2026)**

A Tabela 19 apresenta a classificação das empresas participantes e a Tabela 20 apresenta a Relação de empresas não conformes, ambas no período de análise do Relatório Setorial nº 92.

A classificação foi realizada obedecendo as considerações apresentadas no item 5 e em consonância com os requisitos exigidos na ABNT NBR 15079-1:2025, na ABNT NBR 15079-2:2025, na ABNT NBR 11702:2021, na ABNT NBR 15348:2006, na ABNT NBR 15494:2015, na ABNT NBR 16211:2025, na ABNT NBR 17134:2023 e na Lei Federal 11.762 de 1º de agosto de 2008 relativa ao limite máximo permitido de teor de chumbo.

Cabe destacar que para a classificação das empresas foram considerados não apenas os resultados obtidos no período deste Relatório Setorial, mas também o histórico de resultados das empresas, apresentados nos Relatórios Setoriais anteriores, conforme critérios do documento SQ/IT084 (Fundamentos Técnicos do PSQ).

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/08/2026 a 15/11/2026)

RAZÃO SOCIAL / CNPJ	Tinta fosca	Tinta semiacetinada, acetinada e semibrilho	Massa niveladora	Esmalte sintético <i>Standard e Premium</i> e tinta a óleo	Verniz de uso interior	Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional	CLASSIFICAÇÃO
AKZONOBEL LTDA. 60.561.719/0095-03 60.561.719/0094-22	CORAL RENOVA TETOS DE BANHEIROS & COZINHAS (Especialidade) CORAL RENOVA GESSO E DRYWALL (Especialidade) CORAL PROTEÇÃO SOL E CHUVA PINTURA IMPERMEABILIZANTE (Especialidade) CORAL PROFISSIONAL ACRÍLICO ECONÔMICO CONSTRUÇÕES FOSCO (Econômica) CORALAR LÁTEX INTERIOR (Econômica) CORALAR ACRÍLICO + DESEMPENHO (Econômica) CORAL PROFISSIONAL LÁTEX ECONÔMICO OBRAS (Econômica) CORAL RENDE MUITO (Standard) CORAL PROFISSIONAL ACRÍLICO STD RENDE MUITO (Standard) CORALAR ACRÍLICO + RESISTENTE (Standard) CORAL PROFISSIONAL ACRÍLICO STANDARD ALTO RENDIMENTO (Standard) CORAL DECORA MATTE ACRÍLICO PREMIUM (Premium) CORAL PROTEÇÃO SOL & CHUVA ACRÍLICO TOTAL (Premium) CORAL PROFISSIONAL ACRÍLICO PREMIUM FOSCO (Premium) CORAL PROFISSIONAL LÁTEX PREMIUM FOSCO (Premium) CORAL RENOVA PAREDES & TETOS CREME DE PINTURA (Premium) CORAL PROFISSIONAL ACRÍLICO PREMIUM MASTER (Premium) CORAL MASTER (Premium)	CORALAR ACRÍLICO + BRILHO E PROTEÇÃO (Standard) CORAL DECORA SEDA (Premium) CORAL DECORA DIAMANTE (Premium) CORAL SUPER LAVÁVEL ANTIMANCHAS (Premium)	CORAL MASSA CORRIDA CORAL PROFISSIONAL MASSA CORRIDA CORAL MASSA ACRÍLICA CORAL PROFISSIONAL MASSA ACRÍLICA	CORAL CORALAR ESMALTE + SECAGEM RÁPIDA (Standard) CORAL CORALIT ESMALTE SECAGEM RÁPIDA (Premium) CORAL CORALIT ESMALTE ULTRA RESISTÊNCIA (Premium)	SPARLACK EXTRA MARÍTIMO VERNIZ	CORAL TEXTURA RÚSTICA	QUALIFICADA
ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA. 02.921.346/0001-58	ANJO TINTA PARA GESSO (Especialidade) ANJO EMBORRACHADA (Especialidade) ANJO VIDALAR (Econômica) ANJO ARQUITETURA (Standard) ANJO UP RENDE & COBRE MAIS (Standard) ANJO ANJOMAS (Premium) ANJO FOSCO TOTAL (Premium)	ANJO ARQUITETURA (Standard) ANJO TOTAL SEMIBRILHO (Premium) ANJO TOQUE DE PÉTALAS (Premium)	ANJO MASSA ACRÍLICA ANJO MASSA CORRIDA ANJO MASSA ROLADA SUPER LEVE	ANJO TOMPLUS (Standard) ANJO FLUENCE (Premium)	--	--	QUALIFICADA

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 (continuação) – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/08/2026 a 15/11/2026)

RAZÃO SOCIAL / CNPJ	Tinta fosca	Tinta semiacetinada, acetinada e semibrilho	Massa niveladora	Esmalte sintético Standard e Premium e tinta a óleo	Verniz de uso interior	Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional	CLASSIFICAÇÃO
ARTCOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. 03.053.235/0001-30	--	--	-	--	--	ARTCOLOR TINTAS & TEXTURAS AREART PREMIUM ARTCOLOR TEXTURA ART EFFECT NOBRE ELEGANCE SUPER PREMIUM ARTCOLOR TINTAS E TEXTURAS - TEXTURA ACRÍLICA PREMIUM ARTCOLOR TINTAS E TEXTURAS - TEXTURA ACRÍLICA STANDARD ARTCOLOR TINTAS E TEXTURAS - TEXTURA ELASTOMÉRICA SUPER PREMIUM ARTCOLOR TINTAS E TEXTURAS - TEXTURA GRANO PREMIUM ARTCOLOR TINTAS E TEXTURAS - TEXTURA PROJETADA ELASTOMÉRICA SUPER PREMIUM	QUALIFICADA
BAUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA. 10.303.286/0001-38	BAUTECH TOQUE EXTRA DE COBERTURA (Econômica) BAUTECH PROFISSIONAL CONSTRUÇÕES TOQUE EXTRA DE COBERTURA (Econômica) BAUTECH TINTA ACRÍLICA GESSO (Especialidade) BAUTECH ZERO BOLOR SUPER ACABAMENTO E COBERTURA (Standard) BAUTECH SUPER LAVÁVEL (Premium)	--	BAUTECH MASSA CORRIDA BAUTECH MASSA ACRÍLICA	--	--	--	QUALIFICADA

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 (continuação) – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/08/2026 a 15/11/2026)

RAZÃO SOCIAL / CNPJ	Tinta fosca	Tinta semiacetinada, acetinada e semibrilho	Massa niveladora	Esmalte sintético Standard e Premium e tinta a óleo	Verniz de uso interior	Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional	CLASSIFICAÇÃO
BRASILUX TINTAS TÉCNICAS LTDA. 72.770.878.0001-17	BRASGESSO GESSO E DRYWALL (Especialidade) BRASINIL ACRÍLICO ECONÔMICO (Econômica) ACRÍLICO PROFISSIONAL TINTA ECONÔMICA (Econômica) BRASILAR ACRÍLICO STANDARD (Standard) BRASIMAI ACRÍLICO STANDARD (Standard) BRASIPLUS ACRÍLICO PREMIUM (Premium) ACRILAR ACRÍLICO PREMIUM (Premium) BRASIPLUS PROTECTMAX ACRÍLICO PREMIUM FOSCA (Premium)	BRASILAR ACRÍLICO STANDARD (Standard) ACRILAR ACRÍLICO PREMIUM (Premium) BRASIPLUS ACRÍLICO PREMIUM (Premium) BRASILUX EMBORRACHADA - BORRACHA LÍQUIDA (Especialidade)	BRASILUX MASSA CORRIDA PVA BRASILUX MASSA ACRÍLICA	BRASIMOB ESMALTE SINTÉTICO STANDARD (Standard) BRASILAR ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM (Premium)	BRASILUX VERNIZ COPAL	--	QUALIFICADA
CAL HIDRA LTDA. 75.023.689/0001-79	--	--	HIDRA MASSA CORRIDA ACRÍLICA HIDRA MASSA CORRIDA PVA	--	--	--	QUALIFICADA
CARTINT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. 01.760.325/0001-35	CORTEX TINTA ACRÍLICA (Econômica) FUTURA TINTA ACRÍLICA PARA GESSO E DRYWALL (Especialidade) FUTURA TINTA ACRÍLICA SUPER RENDIMENTO (Standard) FUTURA PREMIUM ACRÍLICA FOSCA ABSOLUTO (Premium) FUTURA TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA AÇÃO DO TEMPO (Especialidade)	FUTURA TINTA ACRÍLICA BRILHOSA (Standard) FUTURA TINTA ACRÍLICA ALUMIAR (Premium) FUTURA TINTA ACRÍLICA TOQUE DE CETIM (Premium)	FUTURA MASSA CORRIDA FUTURA MASSA ACRÍLICA	FUTURA ESMALTE SINTÉTICO FUTURIT (Standard) FUTURA PREMIUM ESMALTE SINTÉTICO FUTURIT MAIS (Premium)	FUTURA PREMIUM VERNIZ PARA MADEIRA - VERNIZ MARÍTIMO	--	QUALIFICADA
CD-MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. 00.777.674/0001-05	PINTAMAX TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA (Econômica) MAXVINIL COBERTEX (Standard) MAXVINIL RENDE MAIS (Standard) MAXVINIL PREMIUM FOSCA (Premium) MAXVINIL MAXFLEX BORRACHA LÍQUIDA (Especialidade)	MAXVINIL PREMIUM SEDA (Premium) MAXVINIL PREMIUM LUZ E BRILHO (Premium)	MAXVINIL MASSA CORRIDA PVA MAXVINIL COMPLEMENTOS ACRÍLICOS MASSA ACRÍLICA MAXVINIL MAX CONSTRUTORA MASSA PVA	MAXVINIL ESMALTE COBERTEX (Standard)	MAXVINIL VERNIZ COPAL	MAXVINIL REVESTIMENTO TEXTURIZADO TEXTURA EXTERNA	QUALIFICADA

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 (continuação) – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/08/2026 a 15/11/2026)

RAZÃO SOCIAL / CNPJ	Tinta fosca	Tinta semiacetinada, acetinada e semibrilho	Massa niveladora	Esmalte sintético Standard e Premium e tinta a óleo	Verniz de uso interior	Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional	CLASSIFICAÇÃO
DACAR QUÍMICA DO BRASIL S.A. 78.949.013/0001-07	DACAR ACRÍLICO PROFISSIONAL (Econômica) DACAR ACRÍLICO NEO (Econômica) DACAR GESSO/DRYWALL (Especialidade) DACAR ACRÍLICO STANDARD (Standard) DACAR ACRÍLICO MEGA RENDIMENTO (Standard) DACAR ACRÍLICO PREMIUM (Premium) DACAR TITANIUM COBERTURA MÁXIMA (Premium) DACAR ACRÍLICA CLÁSSICA PREMIUM (Premium) DACAR ACRÍLICO PREMIUM EMBORRACHADO (Premium)	DACAR ACRÍLICO STANDARD (Standard) DACAR ACRÍLICO PREMIUM (Premium) DACAR SEDA SUPER LAVÁVEL (Premium)	DACAR MASSA CORRIDA DACAR MASSA ACRÍLICA	DACAR ESMALTE SINTÉTICO STANDARD (Standard) DACAR ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM (Premium)	DACAR VERNIZ COPAL	DACAR TEXTURA ACRÍLICA DESENHO PT DACAR TEXTURA ACRÍLICA RÚSTICA PT DACAR TEXTURA ACRÍLICA PROJETADA PT	QUALIFICADA
DOIS IRMÃOS INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA. 32.455.039/0001-90	VIVACRIL LÁTEX ACRÍLICO ECONÔMICO (Econômica) VIVACRIL LÁTEX MÁXIMA COBERTURA (Econômica) VIVACRIL ACRÍLICO STANDARD (Standard)	--	--	--	--	VIVACRIL TEXTURA ACRÍLICA GRÃOS MÉDIOS VIVACRIL TEXTURA ACRÍLICA RÚSTICA	QUALIFICADA
DOVAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 46.928.552/0001-65	LUKSCOLOR LUKSGESSO TINTA PARA GESSO (Especialidade) LUKSCOLOR ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE EMBORRACHADA (Especialidade) LUKSCOLOR ACRÍLICO PREMIUM PLUS TRADIÇÃO (Premium) LUKSCOLOR ACRÍLICO PREMIUM PLUS FOSCO SUPRA (Premium) LUKSCOLOR RENDE PLUS (Premium) LUKSCOLOR ACRÍLICO SUPER LAVÁVEL SUPER PREMIUM LUKSCLEAN (Super Premium) LUKSCOLOR ACRÍLICO ULTRA TOP 10 SUPER PREMIUM (Super Premium)	LUKSCOLOR LUKS TRADIÇÃO ACRÍLICO PREMIUM PLUS SEMIBRILHO (Premium)	LUKSCOLOR MASSA ACRÍLICA LUKSCOLOR MASSA CORRIDA	LUKSCOLOR ESMALTE PREMIUM PLUS (Premium)	LUKSCOLOR VERNIZ PREMIUM PLUS COPAL	LUKSCOLOR TEXTURA LUKSART ATELIE PREMIUM PLUS LUKSCOLOR TEXTURA LUKSARTE CREATIVE PREMIUM PLUS LUKSCOLOR TEXTURA LUKSARTE GRAF PREMIUM PLUS	QUALIFICADA

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 (continuação) – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/08/2026 a 15/11/2026)

RAZÃO SOCIAL / CNPJ	Tinta fosca	Tinta semiacetinada, acetinada e semibrilho	Massa niveladora	Esmalte sintético Standard e Premium e tinta a óleo	Verniz de uso interior	Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional	CLASSIFICAÇÃO
EUCATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 14.675.270/0002-98 12.494.872/0001-32 14.675.270/0104-12 14.675.270/0137-80	EUCATEX GESSO E DRYWALL (Especialidade) PEG & PINTE TINTA ACRÍLICA (Econômica) ACRÍLICO PROFISSIONAL (Econômica) EUCALAR LÁTEX ACRÍLICO (Econômica) EUCATEX PRO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES ALTA PERFORMANCE (Econômica) LUXENS TINTA ACRÍLICA FOSCA INTERIOR ECONÔMICA (Econômica) EUCATEX MÁXIMA PROTEÇÃO SUPER BORRACHA LÍQUIDA (Especialidade) EUCATEX EUCAFLEX PINTURA EMBORRACHADA BORRACHA LÍQUIDA (Especialidade) EUCATEX SUPER PRO (Standard) EUCATEX RENDIMENTO EXTRA (Standard) LUXENS TINTA ACRÍLICA FOSCA INTERIOR STANDARD (Standard) EUCATEX PROTEGE ESSENCE (Premium) EUCATEX MESTRE PINTOR (Premium) LUXENS TINTA ACRÍLICA FOSCA EXTERIOR PREMIUM (Premium) LUXENS TINTA ACRÍLICA INTERIOR PREMIUM FOSCA (Premium) EUCATEX SUPER PREMIUM ACRÍLICO (Super Premium)	EUCATEX SUPER PRO (Standard) EUCATEX PROTEGE LUMINA (Premium) EUCATEX PROTEGE BALANCE (Premium) LUXENS TINTA ACRÍLICA INTERIOR PREMIUM ACETINADA (Premium)	EUCATEX COMPLEMENTOS PREMIUM MASSA CORRIDA PVA EUCATEX COMPLEMENTOS PREMIUM MASSA ACRÍLICA AXTON MASSA ACRÍLICA AXTON MASSA CORRIDA	EUCALAR ESMALTE SINTÉTICO (Standard) PEG & PINTE ESMALTE SINTÉTICO (Standard) EUCALUX SECA RÁPIDO (Premium)	EUCATEX VERNIZ COPAL	EUCATEX TEXTURAS NORMATEX MÉDIA EUCATEX TEXTURA PREMIUM DESENHO ELASTOMÉRICA EUCATEX TEXTURAS NORMATEX GROSSA EUCATEX TEXTURA RISCADA ELASTOMÉRICA	QUALIFICADA
FARBEN SA INDÚSTRIA QUÍMICA 85.111.441/0001-13	--	--	--	FARBEN ESMALTE SINTÉTICO (Standard) FARBEN ESMALTE SINTÉTICO (Premium)	FARBEN VERNIZ COPAL	--	QUALIFICADA
FORTEX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA. 35.092.238/0001-79	FORTEX TINTA ACRÍLICA FORTMAIS (Econômica) FORTEX TINTA ACRÍLICA FORTCRYL (Standard)	FORTEX TINTA ACRÍLICA FORTPLUS (Premium)	FORTEX MASSA CORRIDA FORTEX MASSA ACRÍLICA	FORTEX ESMALTE SINTÉTICO STANDARD (Standard)	--	FORTEX TEXTURA ACRÍLICA EFEITOS ESPECIAIS PREMIUM FORTEX TEXTURA ACRÍLICA LISA PREMIUM	QUALIFICADA

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 (continuação) – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/08/2026 a 15/11/2026)

RAZÃO SOCIAL / CNPJ	Tinta fosca	Tinta semiacetinada, acetinada e semibrilho	Massa niveladora	Esmalte sintético Standard e Premium e tinta a óleo	Verniz de uso interior	Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional	CLASSIFICAÇÃO
GRAFFTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. 00.457.993/0001-25	GRAFFTEX ACRÍLICA ECONÔMICA (Econômica) GRAFFCOR ACRÍLICA ECONÔMICA PROFISSIONAL (Econômica) GRAFFTEX ACRÍLICA GESSO & DRYWALL (Especialidade) GRAFFTEX ACRÍLICA SUPER RENDIMENTO (Standard) GRAFFTEX ACRÍLICA STANDARD (Standard) GRAFFTEX ACRÍLICA PREMIUM (Premium)	GRAFFTEX TINTA EMBORRACHADA PAREDES E TETOS (Especialidade) GRAFFTEX ACRÍLICA STANDARD (Standard) GRAFFTEX ACRÍLICA PREMIUM (Premium) GRAFFTEX TINTA ACRÍLICA PREMIUM - LINHA BABY (Premium)	GRAFFTEX MASSA CORRIDA GRAFFTEX MASSA ACRÍLICA	--	--	GRAFFTEX REVESTIMENTOS TEXTURA LISA GRAFFTEX REVESTIMENTOS RISCADO GRAFFTEX REVESTIMENTOS TEXTURA RÚSTICA	QUALIFICADA
HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA 18.177.506/0001-36	HAUS LÁTEX ACRÍLICO ECONÔMICO (Econômica) RUBI ECONÔMICO INTERNO (Econômica) HAUS COMPLEMENTOS GESSO (Especialidade) HAUS LÁTEX ACRÍLICO STANDARD (Standard) HAUS ACRÍLICO PREMIUM (Premium)	HAUS ACRÍLICO PREMIUM (Premium) HAUS BORRACHA LÍQUIDA (Premium) HAUS FACHADA TINTA PREMIUM (Premium)	HAUS COMPLEMENTOS MASSA CORRIDA HAUS COMPLEMENTOS MASSA ACRÍLICA HAUS MASSA NIVELADORA	--	--	HAUS TEXTURA EMBORRACHADA FLEX HAUS TEXTURA DESENHO PREMIUM HAUS TEXTURA RISCADO PREMIUM	QUALIFICADA
HIDROTINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. 05.477.054/0001-66	HIDROTINTAS DEMAIS TINTA ACRÍLICA (Econômica)	HIDROTINTAS BRILHO E COR (Standard) HIDROTINTAS REQUINTE E SEDA ACETINADO (Premium)	HIDROTINTAS MASSA CORRIDA HIDROTINTAS MASSA ACRÍLICA	HIDROTINTAS MAXLIT ESMALTE SINTÉTICO (Standard) HIDROTINTAS SECAMAX ESMALTE SINTÉTICO (Standard)	HIDROTINTAS VERNIZ SINTÉTICO COMPLEMENTO PARA MADEIRAS	HIDROTINTAS TEXTURA ACRÍLICA DESIGN RÚSTICA	QUALIFICADA
HYDRONORTH S/A 01.618.551/0006-90	HYDRONORTH CASA BONITA TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA (Econômica) HYDROLUX TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA (Econômica) HYDRONORTH TINTA ACRÍLICA PINTA GESSO (Especialidade) HYDRONORTH PINTURA EMBORRACHADA (Especialidade) HYDRONORTH REND + ALTA COBERTURA (Standard) HYDRONORTH RENDE + TURBO (Standard) HYDRONORTH PROTEGE & DECORA TINTA ACRÍLICA PREMIUM (Premium)	HYDRONORTH REND + ALTA COBERTURA (Standard) HYDRONORTH PROTEGE & DECORA (Premium) HYDRONORTH BORRACHA LÍQUIDA PAREDES E MUROS (Especialidade)	HYDRONORTH MASSAS - MASSA CORRIDA PVA HYDRONORTH MASSAS - MASSA ACRÍLICA	HYDRONORTH METAIS E MADEIRAS ESMALTE SINTÉTICO STANDARD (Standard)	HYDRONORTH VERNIZ COPAL PREMIUM	GRAFFIATO O ORIGINAL PREMIUM RISCADO HYDRONORTH TEXTURA MULTIUSO ARTE EXTERNA	QUALIFICADA

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 (continuação) – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/08/2026 a 15/11/2026)

RAZÃO SOCIAL / CNPJ	Tinta fosca	Tinta semiacetinada, acetinada e semibrilho	Massa niveladora	Esmalte sintético Standard e Premium e tinta a óleo	Verniz de uso interior	Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional	CLASSIFICAÇÃO
IBRATIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 48.597.074/0001-83 24.239.931/0001-05	IBRATIN TINTA ECONÔMICA CONSTRUÇÃO (Econômica) IBRATIN TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA ENGENHARIA (Econômica) IBRATIN NACOR TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA (Econômica) IBRATIN TINTA ECONÔMICA PARA GESSO ENGENHARIA (Econômica) IBRATIN LINHA PROFISSIONAL TINTA ACRÍLICA NACOR (Econômica) IBRATIN TINTA PARA GESSO (Especialidade) IBRATIN TINTA ACRÍLICA STANDARD (Standard) IBRATIN TINTA ACRÍLICA STANDARD ENGENHARIA (Standard) IBRATIN TINTA ACRÍLICA STANDARD CONSTRUÇÃO (Standard) NACOR TINTA ACRÍLICA STANDARD (Standard) IBRATIN NACOR TINTA ACRÍLICA PREMIUM (Premium) IBRATIN TINTA ACRÍLICA PREMIUM PROTEGE & DECORA (Premium)	IBRATIN PERMACRYL ACETINADO ENGENHARIA (Premium) IBRATIN PERMACRYL ACETINADO (Premium) IBRATIN PERMACRYL SEMIBRILHO (Premium) IBRATIN PERMACRYL SEMIBRILHO ENGENHARIA (Premium)	IBRATIN MASSA CORRIDA ENGENHARIA IBRATIN MASSA ACRÍLICA ENGENHARIA IBRATIN NACOR MASSA CORRIDA IBRATIN NACOR MASSA ACRÍLICA IBRATIN ELEGANCE MASSA CORRIDA IBRATIN LINHA PROFISSIONAL MASSA CORRIDA	--	--	LINHA ECO+ LINHA VITA LINHA PERMALIT LINHA ORO LINHA ULTRA	QUALIFICADA
INDÚSTRIA QUÍMICA IRAJÁ LTDA. 60.910.023/0001-65	IRAJÁ TINTA ECONÔMICA (Econômica) IRAJÁ TINTA ECONÔMICA - IRAGESO (Especialidade) IRAJÁ PROFISSIONAL TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA (Econômica) IRAJÁ TINTA EMBORRACHADA PAREDES E FACHADAS (Especialidade) IRAJÁ STANDARD TINTA ACRÍLICA (Standard) IRAJÁ ACRÍLICA PREMIUM (Premium)	--	IRAJÁ COMPLEMENTOS MASSA ACRÍLICA IRAJÁ MASSA CORRIDA	IRAJÁ ESMALTE SINTÉTICO STANDARD (Standard)	IRAJÁ VERNIZ FILTRO SOLAR	--	QUALIFICADA
INKOR - INDÚSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES LTDA 06.101.244/0001-47	INKOR EMBORRACHADA (Especialidade) INKOR PRÁTIKA ACRÍLICO ECONÔMICO (Econômica) INKOR ARKITETUS ACRÍLICO STANDARD (Standard) INKOR PODIUM ACRÍLICO PREMIUM (Premium)	INKOR ARKITETUS ACRÍLICO STANDARD (Standard) INKOR PODIUM ACRÍLICO PREMIUM (Premium)	INKOR MASSA CORRIDA PVA INKOR MASSA ACRÍLICA	--	INKOR VERNIZ MARÍTIMO FILTRO SOLAR	INKOR TEXTURA LISA INKOR TEXTURA FINA INKOR GRAFKOR GROSSO	QUALIFICADA

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 (continuação) – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/08/2026 a 15/11/2026)

RAZÃO SOCIAL / CNPJ	Tinta fosca	Tinta semiacetinada, acetinada e semibrilho	Massa niveladora	Esmalte sintético Standard e Premium e tinta a óleo	Verniz de uso interior	Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional	CLASSIFICAÇÃO
JRI INDÚSTRIA GOIANA DE TINTAS LTDA. 05.909.938/0001-42	MAXVINIL PINTAMAX (Econômica) MAXVINIL GESSO E ALVENARIA (Especialidade) MAXVINIL MAX CONSTRUTORA (Econômica) MAXVINIL MAXFLEX BORRACHA LÍQUIDA (Especialidade) MAXVINIL PINTURA EMBORRACHADA (Especialidade) MAXVINIL COBERTEX (Standard) MAXVINIL RENDE MAIS (Standard) MAXVINIL MAX CONSTRUTORA STANDARD PLUS (Standard) MAXVINIL MAX CONSTRUTORA STANDARD SUPER (Standard) MAXVINIL PREMIUM FOSCA (Premium)	MAXVINIL TINTA ACRÍLICA COBERTEX (Standard) MAXVINIL PREMIUM SEDA (Premium) MAXVINIL PREMIUM LUZ E BRILHO (Premium)	MAXVINIL MASSA CORRIDA PVA MAXVINIL COMPLEMENTOS ACRÍlicos MASSA ACRÍLICA MAXVINIL MAX CONSTRUTORA MASSA PVA	MAXVINIL ESMALTE COBERTEX (Standard)	MAXVINIL VERNIZ COPAL	MAXVINIL REVESTIMENTO TEXTURIZADO TEXTURA EXTERNA	QUALIFICADA
KILLING S.A. TINTAS E ADESIVOS 91.671.578/0001-25	KILLING BELLACASA TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA (Econômica) KILLING KISATECH TINTA IMPERMEABILIZANTE (Especialidade) KILLING KISACRIL EMBORRACHADA TINTA ACRÍLICA (Especialidade) KILLING BELLACASA TINTA ACRÍLICA STANDARD (Standard) KILLING KISACRIL PREMIUM (Premium) KILLING KISACRIL PREMIUM ULTRA FOSCO (Premium) KILLING KISAPRO PREMIUM ALVENARIA TINTA ACRÍLICA (Premium)	KILLING BELLACASA TINTA ACRÍLICA STANDARD (Standard) KILLING KISACRIL PREMIUM (Premium) KILLING KISAPRO PREMIUM ALVENARIA TINTA ACRÍLICA (Premium)	KILLING COMPLEMENTOS – MASSA CORRIDA KILLING COMPLEMENTOS MASSA ACRÍLICA	KILLING BELLACASA ESMALTE SINTÉTICO (Standard) KILLING KISACRIL MADEIRA E METAL (Premium)	--	KILLING COMPLEMENTOS TEXTURA RÚSTICA	QUALIFICADA
KOKAR INDÚSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA. 17.832.268/0001-92	KOKAR TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA (Econômica) KOKAR FIT TINTA ACRÍLICA FOSCA (Econômica) KOKAR COMPLEMENTOS TINTA PARA GESSO (Especialidade) KOKAR TINTA ACRÍLICA STANDARD (Standard) KOKAR TINTA ACRÍLICA CONCENTRADA ULTRA RENDIMENTO (Standard)	KOKAR TINTA ACRÍLICA STANDARD (Standard) KOKAR TINTA ACRÍLICA PREMIUM (Premium)	KOKAR MASSA CORRIDA PVA KOKAR FIT MASSA CORRIDA KOKAR MASSA ACRÍLICA KOKAR FIT MASSA ACRÍLICA	KOKAR ESMALTE SINTÉTICO STANDARD (Standard)	KOKAR VERNIZ COPAL	KOKAR TEXTURA DECORATIVA - TEXTURA RISCADO KOKAR TEXTURA DECORATIVA - TEXTURA TRADICIONAL	QUALIFICADA

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 (continuação) – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/08/2026 a 15/11/2026)

RAZÃO SOCIAL / CNPJ	Tinta fosca	Tinta semiacetinada, acetinada e semibrilho	Massa niveladora	Esmalte sintético Standard e Premium e tinta a óleo	Verniz de uso interior	Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional	CLASSIFICAÇÃO
LIDERTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. 13.711.686/0001-70	GRAFFTEX ACRÍLICA ECONÔMICA (Econômica) GRAFFCOR ACRÍLICA ECONÔMICA PROFISSIONAL (Econômica) GRAFFTEX ACRÍLICA GESSO & DRYWALL (Especialidade) GRAFFTEX LIDERLAR PROFISSIONAL (Econômica) GRAFFTEX ACRÍLICA STANDARD (Standard) GRAFFTEX ACRÍLICA SUPER RENDIMENTO (Standard) LIDERTEX ACRÍLICA STANDARD SUPER RENDIMENTO (Standard) GRAFFTEX ACRÍLICA PREMIUM (Premium)	GRAFFTEX TINTA EMBORRACHADA PAREDES E TETOS (Especialidade) GRAFFTEX ACRÍLICA STANDARD (Standard)	GRAFFTEX MASSA CORRIDA GRAFFTEX MASSA ACRÍLICA LIDERTEX MASSAS PREMIUM MASSA CORRIDA LIDERTEX MASSAS PREMIUM MASSA ACRÍLICA	GRAFFTEX ESMALTE SINTÉTICO STANDARD (Standard)	--	GRAFFTEX REVESTIMENTOS & TEXTURAS - TEXTURA LISA GRAFFTEX REVESTIMENTOS & TEXTURAS - TEXTURA RÚSTICA LIDERTEX REVESTIMENTOS & TEXTURAS - TEXTURA RÚSTICA GRAFFTEX REVESTIMENTOS & TEXTURAS - RISCADO	QUALIFICADA
LUZTOL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA. 00.464.374/0001-68	LUZTOL TINTA ACRÍLICA CERRADO FOSCO (Econômica) NOVATEX TINTA ACRÍLICA NOVO LAR FOSCO (Econômica) LUZTOL ACRÍLICOS TINTA GESSO & PAREDES (Especialidade) LUZTOL TELHAS & FACHADAS EMBORRACHADA FOSCO (Especialidade) LUZTOL TINTA ACRÍLICA NOBRE FOSCO (Standard) LUZTOL TINTA ACRÍLICA RENDE MAIS FOSCO (Standard)	LUZTOL TINTA ACRÍLICA NOBRE SEMIBRILHO (Standard) LUZTOL TINTA ACRÍLICA TOQUE DE CETIM ACETINADO (Premium)	LUZTOL MASSA ACRÍLICA LUZTOL MASSA CORRIDA	LUZTOL ESMALTE SINTÉTICO TRADICIONAL BRILHANTE (Standard) NOVATEX ESMALTE SINTÉTICO SECA RÁPIDO BRILHANTE (Standard)	LUZTOL VERNIZ COPAL BRILHANTE	LUZTOL REVESTIMENTO ACRÍLICO DURALUZ RÚSTICO LUZTOL REVESTIMENTO ACRÍLICO DURALUZ TEXTURA NOVATEX TEXTURIZADO ACRÍLICO	QUALIFICADA
MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. 96.230.719/0001-98	MAZA ACRÍLICO EXTRA (Econômica) MAZA ACRÍLICO PROFISSIONAL (Econômica) TINTAS SV ACRÍLICO RENOVA (Econômica) TINTAS SV CRYL TINTA ACRÍLICA (Econômica) TINTAS SV GESSO DUPLA AÇÃO (Especialidade) MAZA LITORAL & CAMPO BORRACHA LÍQUIDA (Especialidade) MAZA GESSO DUPLA AÇÃO (Especialidade) MAZA ACRÍLICO ULTRA (Standard) TINTAS SV ACRÍLICO STANDARD (Standard) MAZA ACRÍLICO PLUS TRIPLA AÇÃO (Standard) MAZA ACRÍLICO PREMIUM TOTAL PROTECT (Premium) TINTAS SV ACRÍLICO PREMIUM (Premium)	MAZA ACRÍLICO PLUS TRIPLA AÇÃO (Standard) MAZA ACRÍLICO PREMIUM TOTAL PROTECT (Premium) TINTAS SV ACRÍLICO PREMIUM (Premium)	MAZA MASSA CORRIDA PVA MAZA COMPLEMENTOS - MASSA ACRÍLICA TINTAS SV COMPLEMENTOS E TEXTURAS - MASSA CORRIDA PVA TINTAS SV COMPLEMENTOS E TEXTURAS - MASSA ACRÍLICA TINTAS MOCOCA MASSA CORRIDA PVA TINTAS MOCOCA MASSA ACRÍLICA PREMIUM TINTAS MOCOCA MASSA REGULARIZADORA	MAZA ESMALTE SINTÉTICO (Standard) TINTAS SV ESMALTE SINTÉTICO (Standard)	--	--	QUALIFICADA

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 (continuação) – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/08/2026 a 15/11/2026)

RAZÃO SOCIAL / CNPJ	Tinta fosca	Tinta semiacetinada, acetinada e semibrilho	Massa niveladora	Esmalte sintético Standard e Premium e tinta a óleo	Verniz de uso interior	Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional	CLASSIFICAÇÃO
MG TINTAS 08.065.022.0001-41 08.065.022.0002-22	BLASCOR ACRÍLICO ESSENCIAL ECONÔMICA (Econômica) BLASCOR MÁXIMA PROTEÇÃO TINTA EMBORRACHADA (Especialidade) BLASCOR IDEAL PLUS ACRÍLICO STANDARD (Standard) BLASCOR SUPER RENDIMENTO (Standard) BLASCOR ACRÍLICO FOSCO INTENSO PREMIUM (Premium)	BLASCOR TOPFLEX BORRACHA LÍQUIDA FLEXÍVEL (Especialidade) BLASCOR IDEAL PLUS ACRÍLICO STANDARD (Standard) BLASCOR ACRÍLICO SEMIBRILHO ENCANTO PREMIUM (Premium) BLASCOR ACRÍLICO ACETINADO SUBLIME PREMIUM (Premium)	BLASCOR MASSA CORRIDA PVA BLASCOR MASSA ACRÍLICA	BLASCOR ESMALTE SINTÉTICO STANDARD (Standard)	BLASCOR VERNIZ COPAL PREMIUM	BLASCOR - TEXTURA PROJETADA BLASCOR TEXTURA DESIGN MALHA 40	QUALIFICADA
MONTANA QUÍMICA S/A 60.884.459/0001- 27	--	MONTANA ZERO MOFO - TINTA PARA TETOS (Especialidade)	--	--	MONTANA VERNIZ PREMIUM COPAL	--	QUALIFICADA
NOVA ROCHA INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA. 03.005.123/0001-03	LEINERTEX VIVACOR ACRÍLICA (Econômica) VALLECOR FOSCO IDEAL (Econômica) LEINERTEX ESSENCE ACRÍLICA ECONÔMICA (Econômica) LEINERTEX VIVACOR GESSO E DRYWALL (Especialidade) LEINERTEX FACHADA BLINDADA TINTA EMBORRACHADA (Especialidade) LEINERTEX EVOLUTION ACRÍLICA (Standard) LEINERTEX CUBRA MAIS ALTO RENDIMENTO (Standard) LEINERTEX SUPER ACRÍLICA (Premium)	LEINERTEX EVOLUTION MAIS BRILHO (Standard) VALLECOR BRILHO IDEAL (Standard) LEINERTEX SUPER ACRÍLICA SEMIBRILHO (Premium) LEINERTEX SUPER ACRÍLICA TOQUE SUAVE (Premium)	LEINERTEX MASSA ACRÍLICA LEINERTEX MASSA CORRIDA LEINERTEX COMPLEMENTOS - BASE NIVELADORA AC INTERIOR LEINERTEX COMPLEMENTOS - BASE NIVELADORA AC EXTERIOR LEINERTEX MASSA CORRIDA MELO TINTAS LEINERTEX LUX MASSA CORRIDA LEINERTEX REVESTIMENTO ACRÍLICO MICRONIZADO INTERIOR VALLECOR MASSA CORRIDA	LEINERTEX ESMALTE SINTÉTICO SECAGEM RÁPIDA (Standard) VALLECOR ESMALTE SINTÉTICO (Standard)	LEINERTEX LINHA MADEIRA VERNIZ COPAL	LEINERTEX DESIGN EFEITOS ESPECIAIS - REVESTIMENTO GRANULADO LEINERTEX TEXTUCRIL REVESTIMENTOS RÚSTICO LEINERTEX TEXTURA TEXTUCRIL VALLECOR TEXTURA E PROTEÇÃO TEXTURA ACRÍLICA LEINERTEX DESIGN EFEITOS ESPECIAIS - TEXTURA PROJETADA LEINERTEX DESIGN EFEITOS ESPECIAIS - MICRO RÚSTICO VALLECOR TEXTURA E PROTEÇÃO RÚSTICO ACRÍLICO	QUALIFICADA

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 (continuação) – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/08/2026 a 15/11/2026)

RAZÃO SOCIAL / CNPJ	Tinta fosca	Tinta semiacetinada, acetinada e semibrilho	Massa niveladora	Esmalte sintético <i>Standard e Premium</i> e tinta a óleo	Verniz de uso interior	Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional	CLASSIFICAÇÃO
OUROCOLOR TINTAS LTDA 30.609.988/0001-51	TINTA OUROCOLOR CONSTRUTORA ECONÔMICA (Econômica) TINTA OUROCOLOR CONSTRUTORA ECONÔMICA SUPER (Econômica) OUROCOLOR TINTA CONSTRUTORA STANDARD (Standard) OUROCOLOR TINTA CONSTRUTORA STANDARD SUPER (Standard) OUROCOLOR TINTA STANDARD (Standard)	--	OUROCOLOR MASSA CORRIDA PVA OUROCOLOR MASSA ACRÍLICA	--	--	OUROCOLOR TEXTURA DESIGN DIAMANTE OUROCOLOR TEXTURA DESIGN RUBI	QUALIFICADA
PPG INDUSTRIAL DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA. 43.996.693/0002-08	RENNER GESSO & DRYWALL TINTA ACRÍLICA (Especialidade) RENNER EMBORRACHADA (Especialidade) RENNER ELÁSTICA (Especialidade) PROFISSIONAL ACR TINTA ACRÍLICA (Econômica) DUCRYL RENDE MAIS ACRÍLICO STANDARD FOSCO (Standard) RENNER HIPER FOSCO LÁTEX PREMIUM (Premium) RENNER REKOLOR COBRE + (Premium) RENNER REKOLOR GOLD SUPER COBERTURA (Super Premium)	DUCRYL BRILHA MAIS ACRÍLICO STANDARD SEMIBRILHO (Standard) RENNER REKOLOR DURA+ (Premium) RENNER REKOLOR LIMPA+ (Premium) RENNER REKOLOR GOLD SUPER LAVÁVEL (Super Premium) RENNER REKOLOR GOLD SUPER RESISTÊNCIA (Super Premium)	RENNER MASSA ACRÍLICA RENNER MASSA CORRIDA PROFISSIONAL ACR MASSA CORRIDA	DULIT ESMALTE STANDARD (Standard) RENNER EXTRA ESMALTE PREMIUM (Premium)	MAJESTIC VERNIZ COPAL	RENNER ADORNARE TEXTURA LISA RENNER ADORNARE TEXTURA MÉDIA RENNER ADORNARE TEXTURA RÚSTICA	QUALIFICADA
QUALYCRIL SOLUÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. 01.245.930/0005-00 07.122.447/0003-44	QUALYVINIL ACRÍLICA ECONÔMICA COR (Econômica) KLASSE TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA (Econômica) QUALYVINIL GESSO E DRYWALL (Especialidade) QUALYVINIL EMBORRACHADA 6 EM 1 (Especialidade) QUALYVINIL PLUS (Standard) QUALYVINIL TINTA ACRÍLICA RENDE MUITO + (Standard) QUALYVINIL FOSCO COMPLETO ACRÍLICO PREMIUM (Premium) QUALYVINIL ACRÍLICO SUPER PREMIUM (Super Premium)	QUALYVINIL PLUS (Standard) QUALYVINIL TOQUE DE BRILHO (Premium) QUALYVINIL ULTRA LAVÁVEL (Premium)	QUALYVINIL MASSA CORRIDA QUALYVINIL COMPLEMENTOS ACRÍLICOS MASSA ACRÍLICA KLASSE COMPLEMENTOS MASSA CORRIDA PVA KLASSE COMPLEMENTOS MASSA ACRÍLICA	QUALYVINIL ESMALTE SINTÉTICO STANDARD (Standard) COLORIT ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM (Premium)	QUALYVINIL VERNIZ COPAL PREMIUM	QUALYVINIL - TEXTURA GRAFF QUALYVINIL - TEXTURA HIDRO	QUALIFICADA

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 (continuação) – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/08/2026 a 15/11/2026)

RAZÃO SOCIAL / CNPJ	Tinta fosca	Tinta semiacetinada, acetinada e semibrilho	Massa niveladora	Esmalte sintético Standard e Premium e tinta a óleo	Verniz de uso interior	Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional	CLASSIFICAÇÃO
RENNER SAYERLACK S/A 61.142.865/0006-91	--	--	--	SAYERLACK POLIESMALTE SINTÉTICO PREMIUM (Premium)	SAYERLACK VERNIZ SINTELACK SAYERLACK VERNIZ COPAL	--	QUALIFICADA
RESICOLOR INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. 95.800.637/0001-79 95.800.637/0009-26	RESICOLOR ACRÍLICO COBRE BEM (Econômica) RESICOLOR ACRÍLICO PINTA MAIS (Econômica) RESICOLOR SUPER COBERTURA (Standard) RESICOLOR SUPER COBERTURA MAIS (Standard) RESICOLOR SUPER ACRÍLICO OURO (Premium) RESICOLOR PLATINUM PREMIUM (Premium)	RESICOLOR EMBORRACHADA ORIGINAL OURO (Especialidade) RESICOLOR SUPER COBERTURA (Standard) RESICOLOR SUPER ACRÍLICO OURO (Premium) RESICOLOR PLATINUM PREMIUM (Premium)	RESICOLOR – MASSA CORRIDA PVA RESICOLOR – MASSA ACRÍLICA	RESICOLOR ESMALTE COLOR EXTRA RÁPIDO (Standard) RESICOLOR TINTA A ÓLEO RESICOLOR ESMALTE SINTÉTICO OURO (Premium)	RESICOLOR RESITREX E VERNIZES PREMIUM VERNIZ COPAL	--	QUALIFICADA
REVPROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 02.936.396/0001-09	REVPROL GESSO E DRYWALL (Especialidade) REVPROL LÁTEX ACRÍLICO (Standard) REVPROL TINTA PREMIUM EMBORRACHADA (Premium)	--	REVPROL MASSA CORRIDA	--	--	REVPROL TEXTURAS ACRÍLICAS PREMIUM - IMPERIAL EX REVPROL TEXTURAS ACRÍLICAS PREMIUM - REVGRAFF EX REVPROL TEXTURAS ACRÍLICAS PREMIUM - LAMATAN EX REVPROL TEXTURAS ACRÍLICAS PREMIUM - GRANYL 16 EX REVPROL TEXTURA ACRÍLICA EMBORRACHADA - IMPERIAL EMBORRACHADO	QUALIFICADA
SBRAS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA EPP 27.349.820/0001-40	SBRAS ACRÍLICO FOSCO ECONÔMICO (Econômica) SBRAS ACRÍLICO FOSCO SPRO (Econômica) SBRAS ACRÍLICO FOSCO STANDARD (Standard)	SBRAS ACRÍLICO SEMIBRILHO STANDARD (Standard) SBRAS ACRÍLICO ACETINADO STANDARD (Standard)	SBRAS MASSA CORRIDA SBRAS MASSA ACRÍLICA	--	--	SBRAS TEXTURA EXTERNA SBRAS TEXTURA RÚSTICA PREMIUM	QUALIFICADA

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 (continuação) – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/08/2026 a 15/11/2026)

RAZÃO SOCIAL / CNPJ	Tinta fosca	Tinta semiacetinada, acetinada e semibrilho	Massa niveladora	Esmalte sintético Standard e Premium e tinta a óleo	Verniz de uso interior	Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional	CLASSIFICAÇÃO
SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 60.872.306/0001-60 60.872.306/0046-61	SHERWIN-WILLIAMS KEM TONE (Econômica) SHERWIN-WILLIAMS PROCRAFT (Econômica) SHERWIN-WILLIAMS XADREZ (Econômica) SHERWIN-WILLIAMS PROLAR (Econômica) SHERWIN-WILLIAMS NOVACOR GESSO & DRYWALL (Especialidade) SHERWIN-WILLIAMS NOVACOR COBRE MAIS (Standard) SHERWIN-WILLIAMS NOVACOR EXTRA (Standard) SHERWIN-WILLIAMS PROCRAFT (Standard) SHERWIN-WILLIAMS METALATEX SUPER LAVÁVEL FOSCO (Premium) SHERWIN-WILLIAMS NOVACOR PAREDES PRO (Premium) SHERWIN-WILLIAMS PROCRAFT (Premium) SHERWIN-WILLIAMS SUPERPAINT (Super Premium)	SHERWIN-WILLIAMS NOVACOR EXTRA (Standard) SHERWIN-WILLIAMS METALATEX SUPER LAVÁVEL BRILHO (Premium) SHERWIN-WILLIAMS METALATEX LITORAL (Premium) SHERWIN-WILLIAMS METALEX REQUINTE ACETINADO (Premium) NOVACOR PAREDES PRO (Premium) SHERWIN-WILLIAMS METALATEX ELASTIC (Especialidade)	SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA	SHERWIN-WILLIAMS NOVACOR ESMALTE SINTÉTICO (Standard) SHERWIN-WILLIAMS ESMALTE SINTÉTICO TRADICIONAL (Premium) SHERWIN-WILLIAMS ESMALTE SINTÉTICO SUPER SECAGEM (Premium)	SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ COPAL	SHERWIN-WILLIAMS TEXTURARTE CREATA SHERWIN-WILLIAMS TEXTURARTE LISO SHERWIN-WILLIAMS TEXTURARTE RÚSTICA SHERWIN-WILLIAMS TEXTURARTE GRANO)	QUALIFICADA
SKANDIA INDÚSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTO LTDA 30.912.060/0001-41	KOLIMAR TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA (Econômica) KOLICRYL PAREDES E FACHADAS TINTA EMBORRACHADA (Especialidade) KOLIMAR TINTA ACRÍLICA TOQUE NOBRE (Standard) KOLIMAR LINHA CONSTRUÇÃO PREMIUM (Premium)	--	KOLIMAR LINHA CONSTRUÇÃO MASSA ACRÍLICA KOLIMAR MASSA ACRÍLICA KOLIMAR MASSA CORRIDA SELETO MASSA ACRÍLICA SELETO MASSA CORRIDA	KOLIMAR ESMALTE SINTÉTICO STANDARD (Standard)	KOLIMAR VERNIZ COPAL	--	QUALIFICADA

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 (continuação) – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/08/2026 a 15/11/2026)

RAZÃO SOCIAL / CNPJ	Tinta fosca	Tinta semiacetinada, acetinada e semibrilho	Massa niveladora	Esmalte sintético Standard e Premium e tinta a óleo	Verniz de uso interior	Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional	CLASSIFICAÇÃO
STO BRASIL REVESTIMENTOS E FACHADAS LTDA. 61.093.621/0001-51	PINTCOR GESSO (Especialidade) STOCOLOR ACRYL PLUS (Especialidade) PINTCOR STANDARD (Standard) PINTCOR PREMIUM (Premium)	--	PINTCOR MASSA CORRIDA	--	--	PINTCOR TEXTFIT STO TEX 1.5 STOTEX FREEFORM STOTEX R 2.0 STOTEX 1.0 STOTEX VILLAGGIO	QUALIFICADA
SUVINIL COATINGS S.A. 55.132.202/0001-89 55.132.202/0002-60	GLASU! MUDA FACIL (Econômica) GLASU! PINTURA ESSENCIAL (Econômica) SUVINIL ALTA PERFORMANCE CONSTRUÇÕES (Econômica) SUVINIL PROFISSIONAL CONSTRUÇÕES (Econômica) SUVINIL GESSO & DRYWALL (Especialidade) SUVINIL FACHADA PROTEGIDA EMBORRACHADA (Especialidade) SUVINIL TETOS (Standard) GLASU! MÁXIMA EFICIÊNCIA (Standard) SUVINIL RENDE E COBRE MUITO (Standard) SUVINIL ALTA PERFORMANCE CONSTRUÇÕES (Standard) SUVINIL TOQUE FOSCO (Premium) SUVINIL TOQUE FOSCO COMPLETO (Premium) SUVINIL ACRÍLICO PREMIUM CONSTRUÇÕES (Premium) SUVINIL TOQUE FOSCO SELECT (Premium) SUVINIL FACHADA PROTEGIDA (Premium) SUVINIL FACHADA PROTEGIDA SUPER COBERTURA (Super Premium)	GLASU! BRILHO PRÁTICO (Standard) SUVINIL TOQUE BRILHO (Premium) SUVINIL TOQUE SEDA (Premium)	SUVINIL MASSA CORRIDA SUVINIL MASSA ACRÍLICA GLASU! MASSA ACRÍLICA SUVINIL COMPLEMENTOS CONSTRUÇÕES MASSA CORRIDA SUVINIL COMPLEMENTOS CONSTRUÇÕES MASSA ACRÍLICA	GLASU! SECAGEM RÁPIDA (Standard) SUVINIL COR & PROTEÇÃO (Premium) SUVINIL COR & PROTEÇÃO SEMPRE BRANCO (Premium) SUVINIL COR & PROTEÇÃO CONTRA FERRUGEM PREMIUM (Premium)	--	SUVINIL EFEITO BRILHO TEXTURATTO PREMIUM SUVINIL EFEITO GRANULADO TEXTURATTO PREMIUM SUVINIL EFEITO RÚSTICO TEXTURATTO PREMIUM SUVINIL EFEITO SUAVE TEXTURATTO PREMIUM	QUALIFICADA

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 (continuação) – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/08/2026 a 15/11/2026)

RAZÃO SOCIAL / CNPJ	Tinta fosca	Tinta semiacetinada, acetinada e semibrilho	Massa niveladora	Esmalte sintético Standard e Premium e tinta a óleo	Verniz de uso interior	Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional	CLASSIFICAÇÃO
TEXTURAECIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 06.959.490/0001-34	TEXTURAECIA FINÍSSIMO (<i>Premium</i>)	--	TEXTURAECIA LINHA ECO MASSA NIVELADORA	--	--	TEXTURAECIA ARENATTO NOBRE TEXTURAECIA ARENATTO RÚSTICO TEXTURAECIA CIMENTO QUEIMADO TEXTURAECIA CRAQUEATO CLASSIC TEXTURAECIA CRAQUEATO RÚSTICO TEXTURAECIA EFEITO FULGET TEXTURAECIA MACCHIA VA TEXTURAECIA TERRA NOSTRA TEXTURAECIA CRAQUEATO NOBRE TEXTURAECIA DESIGN TEXTURAECIA MACCHIA TEXTURAECIA VENICE	QUALIFICADA
TINTAS ALESSI LTDA. 05.007.043/0001-12	ISABELA ACRÍLICO PROFISSIONAL (Econômica) ISABELA TINTA ACRÍLICA PINTA BEM (Econômica) ALESSI GESSO E DRYWALL (Especialidade) ALESSI ACRÍLICO SUPERIOR EMBORRACHADO 6 em 1 (Especialidade) ALESSI BORRACHA LÍQUIDA PAREDES E MUROS (Especialidade) ISABELA ACRÍLICO FOSCO + COBERTURA (<i>Standard</i>) ALESSI COBRE MUITO (<i>Standard</i>) ALESSI ACRÍLICO DUPLA AÇÃO (<i>Premium</i>) ALESSI ACRÍLICO SUPERIOR SUPER COBERTURA (<i>Premium</i>) ALESSI ACRÍLICO SUPREMO (<i>Super Premium</i>)	ISABELA ACRÍLICO STANDARD SEMIBRILHO (<i>Standard</i>) ALESSI ACRÍLICO SUPERIOR PREMIUM SEDA (<i>Premium</i>) ALESSI ACRÍLICO SUPERIOR PREMIUM SEMIBRILHO (<i>Premium</i>) ALESSI ACRÍLICO SUPREMO SUPER PREMIUM (<i>Super Premium</i>)	ALESSI MASSA CORRIDA ALESSI COMPLEMENTOS MASSA ACRÍLICA	ALESSI ESMALTE SINTÉTICO SECA RÁPIDO (<i>Standard</i>) ALESSI ESMALTE SINTÉTICO EXTRA RÁPIDO PRÓ (<i>Premium</i>)	ALESSI VERNIZ COPAL	ALESSI TEXTURA DESENHO ALESSI TEXTURA RÚSTICA ALESSI TEXTURA DESENHO EMBORRACHADA	QUALIFICADA

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 (continuação) – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/08/2026 a 15/11/2026)

RAZÃO SOCIAL / CNPJ	Tinta fosca	Tinta semiacetinada, acetinada e semibrilho	Massa niveladora	Esmalte sintético Standard e Premium e tinta a óleo	Verniz de uso interior	Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional	CLASSIFICAÇÃO
TINTAS BELLA INDÚSTRIA LTDA. EPP. 27.422.098/0001-21	TINTAS BELLA ECONÔMICA (Econômica) TINTAS BELLA LÁTEX PROFISSIONAL STANDARD (Standard)	TINTAS BELLA ACRÍLICA SEMIBRILHO STANDARD (Standard)	TINTAS BELLA MASSA CORRIDA TINTAS BELLA MASSA ACRÍLICA	TINTAS BELLA ESMALTE SINTÉTICO SECAGEM RÁPIDA (Standard)	TINTAS BELLA VERNIZ PREMIUM	--	QUALIFICADA
TINTAS HIDRACOR S/A 04.706.416/0001-80	HIDRACOR HGESSO (Especialidade) HIDRACOR HPLUS TINTA ACRÍLICA (Econômica) HIPERCOR HIPER D+ TINTA ACRÍLICA (Econômica) HIDRACOR REND MAIS TINTA ACRÍLICA PROFISSIONAL (Econômica) IQUINE PINTALAR FOSCO AVELUDADO (Econômica) HIDRACOR EXTRA LATEX RENDE MUITO (Standard) HIPERCOR HIPERLAR TINTA ACRÍLICA (Standard)	HIDRACOR EXTRALATEX ACRÍLICO SEMIBRILHO (Standard) HIDRACOR EXTRA LATEX BRILHO DA SEDA (Standard)	HIDRACOR MASSA CORRIDA HIDRACOR MASSA ACRÍLICA HIPERCOR COMPLEMENTOS ACRÍLICOS – MASSA ACRÍLICA HIPERCOR MASSA CORRIDA IQUINE MASSA ACRÍLICA IQUINE MASSA CORRIDA	--	--	HIDRACOR TEXTURAX LISA HIDRACOR TEXTURAX RÚSTICA	QUALIFICADA
TINTAS IQUINE LTDA. 09.722.463/0001-31	IQUINE PINTALAR FOSCO AVELUDADO (Econômica) IQUINE DIATEX PINTA MAIS (Econômica) IQUINE SELA E PINTA GESSO DRYWALL (Especialidade) HIPERCOR HIPER D+ TINTA ACRÍLICA (Econômica) IQUINE FACHADA EMBORRACHADA (Especialidade) IQUINE DELANIL RENDE MUITO (Standard) IQUINE ACABA COM O MOFO (Standard) IQUINE SELA E PINTA (Standard) IQUINE FOSCO DURÁVEL (Premium) IQUINE SUPER PREMIUM (Super Premium)	IQUINE LIMPA FÁCIL (Standard) IQUINE SEDA SUPER LAVÁVEL (Premium) IQUINE SEMIBRILHO SUPER LAVÁVEL (Premium)	IQUINE MASSA ACRÍLICA IQUINE MASSA CORRIDA HIPERCOR MASSA CORRIDA HIPERCOR MASSA ACRÍLICA	IQUINE DELANIL MADEIRAS E METAIS (Standard) HIDRACOR HIDRAMAIS (Standard) HIPERCOR ESMALTE SINTÉTICO HIPERLAR (Standard) IQUINE DIALINE SECA RÁPIDO (Premium)	IQUINE VERNIZ COPAL IQUINE VERNIZ EXTRARRÁPIDO HIPERLACK VERNIZ COPAL PREMIUM HIPERLACK HIPER RÁPIDO	IQUINE DECORATTO CLÁSSICO IQUINE DECORATTO RÚSTICO	QUALIFICADA
TINTAS LUX LTDA. 08.475.502/0001-80 47.726.693/0001-68	DURAMAIS TINTA LÁTEX ACRÍLICA (Econômica) TINTAS LUX LUXGESSO GESSO E DRYWALL (Especialidade) LPRO TINTA LÁTEX ACRÍLICA (Econômica) TINTAS LUX LUXCRIL LÁTEX STANDARD (Standard) TINTA LUX COLORIR LÁTEX STANDARD (Standard) TINTA LUX SUPER RENDIMENTO (Standard)	TINTAS LUX TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO (Standard)	TINTAS LUX MASSA CORRIDA TINTAS LUX MASSA ACRÍLICA	EXTRALUX ESMALTE SINTÉTICO (Standard) TINTAS LUX ESMALTE SINTÉTICO LUXLAR (Standard)	TINTAS LUX VERNIZ	--	QUALIFICADA

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 (continuação) – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/08/2026 a 15/11/2026)

RAZÃO SOCIAL / CNPJ	Tinta fosca	Tinta semiacetinada, acetinada e semibrilho	Massa niveladora	Esmalte sintético Standard e Premium e tinta a óleo	Verniz de uso interior	Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional	CLASSIFICAÇÃO
TINTAS VIVA LTDA 33.923.706/0001-84	TINTAS VIVA TINTA ACRÍLICA VIVA+ (Econômica) VCOLOR TINTA LÁTEX ACRÍLICA (Econômica)	TINTAS VIVA TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO (Standard)	TINTAS VIVA MASSA CORRIDA	TINTAS VIVA ESMALTE SINTÉTICO STANDARD (Standard)	--	--	QUALIFICADA
UNIVERSO TINTAS E VERNIZES LTDA. 01.254.752/0001-41	UNIVERSO GESSO & DRYWALL (Especialidade) UNIVERSO ACRÍLICO ULTRA (Econômica) UNIVERSO ACRÍLICO PRÓ (Econômica) PAREDE NOVA QUARTZOLIT (Econômica) UNIVERSO TINTA EMBORRACHADA IMPERMEÁVEL (Especialidade) UNIVERSO ACRÍLICO STANDARD (Standard) UNIVERSO ACRÍLICO RENDE MUITO + (Standard) RENDE MAIS QUARTZOLIT (Standard) UNIVERSO ACRÍLICO PREMIUM (Premium) TOQUE FINO QUARTZOLIT (Premium)	UNIVERSO ACRÍLICO STANDARD (Standard) UNIVERSO ACRÍLICO PREMIUM (Premium)	UNIVERSO MASSA CORRIDA UNIVERSO MASSA ACRÍLICA	UNIVERSO ESMALTE SINTÉTICO STANDARD (Standard) UNIVERSO ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM MULTISSUPERFÍCIES (Premium)	UNIVERSO VERNIZ COPAL PREMIUM	--	QUALIFICADA
VELOZ QUÍMICA, DERIVADOS DE PETRÓLEO E SOLVENTES LTDA. 04.051.523/0001-18	VELOZ DESTACK ACRÍLICO (Econômica) VELOZ NOVO LAR FOSCO ACRÍLICO (Econômica) VELOZ GESSO E DRYWALL (Especialidade) VELOZ TURBO (Standard) VELOZ RENOVE FOSCO ACRÍLICO (Standard) VELOZ COLORE ACRÍLICO FOSCA (Premium)	VELOZ RENOVE SEMIBRILHO ACRÍLICO (Standard) VELOZ COLORE PREMIUM SEMIBRILHO (Premium) VELOZ TINTA EMBORRACHADA HIDRORREPELENTE (Premium)	VELOZ MASSA CORRIDA PVA VELOZ MASSA ACRÍLICA	VELOZ ESMALTE ALTO BRILHO SECAGEM RÁPIDA (Standard) VELOZ ESMALTE SINTÉTICO B-52 SECAGEM EXTRA RÁPIDA (Premium)	VELOZ VERNIZ EXTRA RÁPIDO	VELOZ TEXTURA ACRÍLICA RÚSTICA	QUALIFICADA
VERBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. 07.727.035/0003-38 07.727.035/0002-57	VERBRÁS VERTEX FOSCO (Econômica) VERBRÁS ACRÍLICO FOSCO X-PRO POUPE + (Econômica) VERBRÁS ACRÍLICO FOSCO ECONÔMICO POUPE + (Econômica) VERBRÁS TINTA PARA GESSO & DRYWALL (Especialidade) VERBRÁS TINTA ACRÍLICA STANDARD FOSCO (Standard) VERBRÁS ACRÍLICO FOSCO STANDARD POUPE + (Standard) VERBRÁS VERCRYL ACRÍLICO (Premium) VERBRÁS SUPER VERLATEX (Premium)	VERBRÁS VERTEX SEMIBRILHO (Standard) VERBRÁS TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO POUPE + (Standard) VERBRÁS VERCRYL TOQUE SUAVE (Premium) VERBRÁS VERCRYL ACRÍLICO SEMIBRILHO (Premium)	VERBRÁS VERLATEX MASSA CORRIDA VERBRÁS VERCRYL MASSA ACRÍLICA	VERBRÁS ESMALTE SINTÉTICO SECAGEM RÁPIDA (Standard) VERBRÁS ESMALTE SINTÉTICO SECAGEM EXTRARRÁPIDA (Premium)	VERBRÁS VERNIZ COPAL VERBRÁS VERNIZ FLASH SECAGEM EXTRARRÁPIDA	VERBRÁS PREMIUM TEXTURA NOBRE VERBRÁS PREMIUM TEXTURA QUARTZO VERBRÁS TEXTURA EXTERNA	QUALIFICADA

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 19 (continuação) – Classificação das empresas no Programa Setorial da Qualidade (período de validade: 16/08/2026 a 15/11/2026)

RAZÃO SOCIAL / CNPJ	Tinta fosca	Tinta semiacetinada, acetinada e semibrilho	Massa niveladora	Esmalte sintético Standard e Premium e tinta a óleo	Verniz de uso interior	Texturas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional	CLASSIFICAÇÃO
VINICOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, TEXTURAS E GRAFIATO LTDA. 07.855.544/0001-84	CIACOLLOR CIALLAR (Econômica) CIACOLLOR PROFISSIONAL ACRÍLICO ECONOMICO (Econômica) CIACOLLOR CIAGESSO (Especialidade) CIACOLLOR ULTRA EMBORRACHADA - CIAFLEX ULTRA FOSCO (Especialidade) CIACOLLOR BORRACHA LÍQUIDA SUPER FLEXÍVEL (Especialidade) CIACOLLOR PERFORMANCE (Standard) CIACOLLOR CIATURBO (Standard) CIACOLLOR SUBLIME (Premium) CIACOLLOR BLACK ELITE (Premium) CIACOLLOR SUPER SUPREMA (Super Premium)	CIACOLLOR ULTRA EMBORRACHADA - CIAFLEX ULTRA ACETINADO (Especialidade) PERFORMANCE SEMI BRILHO (Standard) CIACOLLOR SUBLIME (Premium) CIACOLLOR SUPER SUPREMA (Super Premium)	CIACOLLOR COMPLEMENTOS MASSA ACRÍLICA CIACOLLOR COMPLEMENTOS MASSA PVA PREMIUM CIACOLLOR MASSA ACRÍLICA CIAFLEX EMBORRACHADA CIACOLLOR CIABLOQ ACQUA COMPLEMENTOS	CIACOLLOR MADEIRAS E METAIS ESMALTE SINTÉTICO (Standard) CIACOLLOR ESMALTE TRADICIONAL (Standard)	CIACOLLOR VERNIZ COPAL	CIACOLLOR COLLORGRAF HIDRORREPELENTE CIACOLLOR TEXTURA PREMIUM HIDRORREPELENTE CIACOLLOR CIAFLEX TEXTURA EMBORRACHADA	QUALIFICADA

EMPRESAS QUALIFICADAS: Empresas participantes do Programa cujas marcas de tintas foscas nas cores claras (econômicas, *standard*, *premium* e *super premium*) possuem histórico de conformidade em todos os requisitos de desempenho considerados na norma ABNT NBR 15079-1 (*poder de cobertura de tinta seca, poder de cobertura de tinta úmida, resistência à abrasão úmida sem pasta abrasiva, resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva e rendimento teórico*), cujas marcas de tintas não foscas nas cores claras (*standard*, *premium* e *super premium*) possuem histórico de conformidade em todos os requisitos de desempenho considerados na norma ABNT NBR 15079-2 (*poder de cobertura de tinta seca, poder de cobertura de tinta úmida, resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva e rendimento teórico*), cujas marcas de tintas especialidades (com ou sem nível de desempenho) possuem histórico de conformidade nos requisitos de desempenho considerados na ABNT NBR 11702 (*poder de cobertura de tinta seca, poder de cobertura de tinta úmida, resistência à abrasão úmida sem pasta abrasiva, resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva e rendimento teórico*), cujas marcas de massas niveladoras possuem histórico de conformidade em todos os requisitos de desempenho considerados na ABNT NBR 15348 (*resistência à abrasão e absorção de água*); cujas marcas de esmaltes sintéticos *standard* e *premium* e tintas a óleo possuem histórico de conformidade em todos os requisitos de desempenho considerados na ABNT NBR 15494 (*determinação do teor de sólidos, tempo de secagem por medida instrumental, poder de cobertura de tinta seca por extensão e brilho*) e na Lei Federal 11.762/2008 relativa ao limite máximo de teor de chumbo, cujas marcas de vernizes brilhantes a base de solvente de uso interior possuem histórico de conformidade em todos os requisitos de desempenho considerados na ABNT NBR 16211 (*determinação do teor de sólidos, tempo de secagem por medida instrumental e brilho*), cujas marcas de texturas de uso exterior utilizadas como acabamento possuem histórico de conformidade em todos os requisitos de desempenho considerados na ABNT NBR 17134 (permeabilidade à água por coluna d'água e resistência de aderência à tração); e que possuem licença ambiental válida vigente ou protocolo de solicitação da licença para todas as unidades fabris.

EMPRESAS NÃO QUALIFICADAS: Empresas participantes do Programa Setorial da Qualidade cujos produtos-alvo apresentaram reprovações durante dois trimestres consecutivos, ou, que no período de análise, incidiram em alguma das não conformidades críticas descritas no documento de Fundamentos do Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobiliárias (SQ/IT084), ou que não apresentaram a licença ambiental válida ou protocolo de solicitação da licença para todas as unidades fabris. Entretanto, seus produtos não apresentam histórico de não conformidade ou a reprovação em questão não se refere aos requisitos considerados critérios de não conformidade.

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 20 – Empresas não conformes em ordem alfabética (período de validade: 16/08/2026 a 15/11/2026)

EMPRESA NÃO CONFORME	Tinta fosca			Massa niveladora	Esmalte sintético ou tinta a óleo
	Tinta econômica	Tinta <i>standard</i>	Tinta <i>premium</i>		
COLORPINT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	PARANÁ COLOR ACRÍLICA ECONÔMICA PROFISSIONAL	--	--	--	--
DORATIOTTO & CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	NOVA LÁTEX INTERIOR ECONÔMICA	--	--	--	--
EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS - LTDA	--	LONDRES COLOR TINTA ACRÍLICA STANDARD	--	--	--
F.M. SOARES INDÚSTRIA, COMÉRCIO DE TINTAS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS LTDA	--	--	--	VIDACOR WALL CRIL MASSA CORRIDA PVA	--
GOLD MEGAÓ INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	MEGAÓ TINTA ACRÍLICA SOFT	--	--	MEGAÓ MASSA CORRIDA	--
INDÚSTRIA DE TINTAS GEOCOR LTDA.	TINTAS GEOCOR LÁTEX INTERNA	--	--	--	--
NEW TINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	NEW TINTAS ORIGEM	--	--	--	--

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 20 (continuação) – Empresas não conformes em ordem alfabética (período de validade: 16/08/2026 a 15/11/2026)

EMPRESA NÃO CONFORME	Tinta fosca			Massa niveladora	Esmalte sintético ou tinta a óleo
	Tinta econômica	Tinta <i>standard</i>	Tinta <i>premium</i>		
OURICOLOR - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA.	--	ANACRYL TINTA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD	--	--	--
SILK SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	--	--	TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO VIVAX	--	--
TEXTURA RIO INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA.	TEXTURA RIO TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA	--	--	--	SOLVBRAX ESMALTE SINTÉTICO LEOSINT
TINTAS BRAZZICOR INDUSTRIA LTDA	--	--	--	BRAZZICOR MASSA PVA	--
TINTAS CRISCOR INDÚSTRIA DE TINTAS E VERNIZES LTDA.	TINTAS HARZ TINTA ACRÍLICA	--	--	--	--
TINTAS REAL COMPANY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	REAL CRYL	--	--	--	--
TINTAS STARLUX LTDA.	--	--	--	--	STARLUX ESMALTE SINTÉTICO SECAGEM RÁPIDA
UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPERMEABILIZANTES LTDA (TINTAS TELHACOR)	--	TELHACOR TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA SÉRIE BRONZE	TELHACOR ACRÍLICO PREMIUM	--	--

continua

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Tabela 20 (continuação) – Empresas Não-Conformes em ordem alfabética (período de validade: 16/08/2026 a 15/11/2026)

EMPRESA NÃO CONFORME	Tinta fosca			Massa niveladora	Esmalte sintético ou tinta a óleo
	Tinta econômica	Tinta <i>standard</i>	Tinta <i>premium</i>		
VELUTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	--	VELUTEX VELUCRYL	--	--	--
X3 DO BRASIL TINTAS LTDA.	--	--	--	--	FLEXCOLLOR 3ALP GALVIFLEX

Empresas não conformes: Empresas que participam ou não do Programa Setorial da Qualidade, cujas marcas de tintas econômicas, *standard* ou *premium* nas cores claras possuam histórico de não conformidade sistemática em um ou mais requisitos de desempenho abordados na norma ABNT NBR 15079-1, quais sejam: *poder de cobertura de tinta seca, poder de cobertura de tinta úmida, resistência à abrasão úmida sem pasta abrasiva, resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva e rendimento teórico*, cujas marcas de massas niveladoras possuam histórico de não conformidade sistemática em um ou mais requisitos de desempenho abordados na norma ABNT NBR 15348, quais sejam: *absorção de água e resistência à abrasão*, cujas marcas de esmaltes sintéticos *standard* e tintas a óleo possuam histórico de não conformidade sistemática em um ou mais requisitos de desempenho considerados na ABNT NBR 15494, quais sejam: *determinação do teor de sólidos, tempo de secagem por medida instrumental, poder de cobertura de tinta seca por extensão e brilho* e cujas marcas de esmaltes sintéticos *standard* e *premium* não atendam sistematicamente à Lei Federal 11.762 de 1º agosto de 2008.

Documento assinado digitalmente.

A reprodução deste documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.